RPM 2670/15 (ПОЛІУРЕТАНОВИЙ КЛЕЙ)

Однокомпонентний поліуретановий клей для дерева

Опис

RPM 2670/15 - однокомпонентний поліуретановий клей, який затверджується під дією вологи.
Цей продукт не містить розчинників, фталатів чи галогенних компонентів

Пакування: Контейнер 1000 кг, бочка 220 кг, пляшки по 800г в картонній упаковці по 12 штук.

Основа: Поліуретан.

ВИКОРИСТАННЯ

Клей Everad® RPM 2670/15 призначений для водостійкого та атмосферостійкого склеювання деревини, пластмас, каменю, металу, цегли, ізоляційних матеріалів та бетону. Необхідно провести випробування на сумісність з твердими породами деревини і тропічними породами, особливо для зовнішніх робіт і склеювання металу.
Після попередніх випробувань можливе багато інших застосувань. Перед використанням переконайтеся шляхом тестування, що продукт відповідає очікуваному використанню.
Деталі, що склеюються, повинні бути сухими, очищеними від бруду та пилу.
Поліуретанові клеї вступають в реакцію з вологою в повітрі або підкладках. Одна з основ повинна бути пористою, щоб вода могла досягти лінії склеювання. Для непористих основ рекомендується зволоження водою.

ЗАСТОСУВАННЯ

ВИТРАТИ : 100-300 г/м² (залежить від склеюваних матеріалів та способу нанесення)

Вологість матеріалу:
8-18%.
Спосіб нанесення:
Шпатель або PUR Applico Vario.
Міцність зчеплення зазвичай збільшується, якщо перед нанесенням відшліфувати поверхню непористої основи.

ЧАС ВИРОБНИЦТВА: визначено, згідно внутрішніх тестів

ЧАС ВІДКРИТОЇ ВИТРТМКИ: 15 хвилин при 20 ° C

ЧАС В ПРЕСУ : 35 хвилини при 20 ° C
і відносній вологості 65%.
Тиск:
0,2-0,8 Н/мм².

Фізико-хімічні властивості

Сухий залишок: **~100%.**

В'язкість: ~ 5000 мПа.с Brookfield B4V20 при 20 °

В'язкість виміряна після виготовлення (значення можуть коливатись у більшу або меншу сторону під час зберігання продукту) .

Безпека

При роботі з рідким продуктом рекомендується надягати захисні рукавички та окуляри. Дотримуйтесь інструкцій, приведених в паспорті безпеки.

Очищення

Рідкий RPM 2670/15 можна видалити за допомогою розчинника SNE 3739.
Після затвердження RPM 2670/15 видаляється за допомогою RPS Solvant 4.
Захист металевих частин, забруднених RPM 2670/15 можлива шляхом замочування в HNE D-Col 12.

ЗБЕРІГАННЯ

Термін зберігання 12 місяців в закритому оригінальному пакуванні. В сухому, прохолодному місці

Горючість:
Не горючий

Морозостойкость:
Не допускати перемерзання

Ми гарантуємо постійність та бездоганну якість цього продукту, виготовленого відповідно до стандартів якості ISO, який був розроблений на основі нашого багаторічного досвіду з рекомендованим застосуванням у зазначених умовах. Матеріал, обробка та умови застосування можуть суттєво вплинути на властивості продукту. Тому потрібні попередні тести користувача. У разі нестандартних застосувань або відхилень за умов застосування ми рекомендуємо спочатку проконсультуватися з нашою службою технічної підтримки.

.