VISION C-12

Захисне покриття для ЛФП
Інструкція із застосування



ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

- Застосовуйте відповідно до цієї інструкції.
- Продукт призначений лише для професійного використання.
- Можна наносити на: лаковані поверхні, фари, нефарбований зовнішній пластик, прозорі захисні плівки.
- Не наносити на: скло, гуму, plasti dip, вініл, тканину, шкіру.
- Нанесення в кілька шарів: не передбачено.
- Неправильне застосування може спричинити незворотне пошкодження поверхні.
- Використовуйте засоби індивідуального захисту.
- Не наносити на сонці та під час дощу.
- Не наносити при температурі нижче 15 °C і вище 30 °C.
- Рекомендована відносна вологість повітря: 40-70%.
- Не наносити на нагріті елементи.
- Не наносити на свіжофарбовані елементи (менше 2 місяців після фарбування).
- Працюйте в добре освітленому та добре провітрюваному приміщенні.
- Поверхня має бути сухою, підготовленою і повністю чистою.
- Ніколи не наносьте покриття на весь автомобіль за один раз. Працюйте елемент за елементом.
- Захищайте оброблену поверхню від води та вологи протягом 24 годин після нанесення.
- Покриття набирає повну стійкість через 7 днів.
- Протягом 7 днів після нанесення не мийте оброблену поверхню з використанням хімії.

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ

Підготовка поверхні

- Багатоетапне безпечне миття автомобіля: активна піна, автошампунь.
- Видалення металевих вкраплень з лаку (iron remover).
- Деконтамінація лаку з обробкою глиною.
- Механічна корекція лакофарбового покриття (полірування).
- Знежирення поверхні, що захищається, інспекційною рідиною (знежирювачем).

Нанесення покриття

- Струсніть флакон перед відкриттям.
- Якщо флакон закритий кришкою, замініть її розпилювачем з комплекту.
- Рівномірно розпиліть покриття на елемент, оминаючи скло, гуму, plasti dip, вініл і тканину.
- Одразу* розітріть покриття по елементу сухою мікрофіброю.
- Другою чистою сухою мікрофіброю відполіруйте елемент до блиску.
- Повторіть ці дії на всіх елементах, що захищаються.

** Не забудьте вчасно зібрати надлишок покриття. Залишений надто довго, він кристалізується, і видалити його буде складно.*

Затвердіння покриття

Схоплювання, тобто затвердіння покриття, відбувається через 24 години (20 °C, вологість 40-50%). Затвердіння прямо залежить від температури та вологості, тому його час може відрізнятися залежно від умов.

ДОГЛЯД ЗА ЗАХИЩЕНИМ АВТОМОБІЛЕМ

- Використовуйте тільки професійну косметику, призначену для догляду за захисними покриттями.
- Мийте автомобіль у тіні, на прохолодній поверхні лаку.

- Попередній бруд з кузова зніміть активною піною.
- Мийте за методом двох відер: для регулярного миття - шампунь для догляду за захисними покриттями, кожне п'яте миття - класичний автошампунь.
- Для миття використовуйте рукавицю з натуральної вовни.
- Ретельно змийте кузов водою.
- Висушіть автомобіль.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в сухому затіненому місці. Після відкриття використати протягом 7 днів. Температура зберігання після відкриття: 15-20 °C. Термін придатності вказано на етикетці. Утворення осаду та помутніння у заводському закритому флаконі - природне явище, яке не впливає на якість продукту. Перед першим використанням сильно струсніть.

НЕБЕЗПЕКА

Містить: легкі дистиляти, оброблені воднем, понад 30% аліфатичних вуглеводнів. Може бути смертельним при ковтанні та потраплянні в дихальні шляхи. **ПРИ КОВТАННІ:** негайно зверніться до лікаря. НЕ викликайте блювання. Зберігати під замком.



Виробник: FX International Sp. z o.o., Польща, www.fxprotect.com
Продавець: Big DD Company, bigddcompany.com.ua