Грунтовка STRONG®



Тип

Органорастворимый состав, на основе акриловых смол, отличающийся особенно глубоким проникновением и мощным укрепляющим действием.

Область применения

Предназначен для укрепления и обеспыливания бетонных, пенобетонных, цементных, цементно-волокнистых, гипсовых и других минеральных поверхностей, а также грунтования их под окраску акриловыми органорастворимыми и водно-дисперсионными красками снаружи и внутри зданий. Применим также для дерева и древесно-волокнистых материалов.

Применяется для обработки бетонных полов, в том числе промышленного назначения, фасадов и цоколей зданий, железобетонных промышленных конструкций и т.п.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Норма покрывания поверхности, м²/л	Для плотного бетона и минерально-волокнистых плит 8 – 10, для штукатурок и силикатного кирпича 6 – 8, для пенобетона до 5.
Разбавитель	**Растворитель Kompozit®**.
Способ нанесения	Наносится щеткой, кистью, валиком или окунанием.
Время высыхания при +20ºС и относительной влажности воздуха 50%	От пыли – 1 час, окрашивание и нанесение следующего слоя возможно через 4 часа. Время высыхания увеличивается по мере понижения температуры.
Цвет	Прозрачный, бесцветный, допускается опалесценция или легкий желтый оттенок жидкого продукта.
Мас. доля нелетуч. в-в, %	17.
Плотность, кг/л	ок. 0,9.
Износостойкость	Отличная.
Атмосферостойкость	Хорошая, также в промышленной среде. Обладает водоотталкивающим эффектом, предотвращает капиллярное проникновение воды в конструкцию, уменьшает выходы солей на поверхность. Пропускает влагу в виде пара изнутри здания.
Химстойкость	Выдерживает действие некоторых растворителей, например, спирта, а также смазочных масел и консистентных смазок, но не выдерживает действие бензина, уайт-спирита и нитрорастворителей. Рекомендуется предварительная проба на стойкость к действию агрессивных факторов.
Хранение	Хранить и транспортировать в фирменной герметично закрытой таре при температуре от -20°С до +30°С, в недоступном для детей месте. Беречь от действия прямых солнечных лучей и нагревательных приборов, влаги. Гарантийный срок хранения – 36 месяцев от даты изготовления.
Тара	0,9 л, 2,7 л, 10 л.

Грунтовка STRONG®

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, а относительная влажность воздуха менее 80%. Нанесение желательно проводить при положительных температурах, но можно наносить при температуре до -10°С, если на поверхности полностью отсутствуют следы льда и инея. Следует учесть, что высыхание при этих предельных условиях значительно медленнее, чем при указанных в спецификации оптимальных условиях. Обработку наружных поверхностей не рекомендуется производить при прямом солнечном освещении и в ветреную погоду.

Предварительная подготовка

Подготовка основания осуществляется согласно СНиП 3.04.01-87. Основание должно быть сухим и прочным, без видимых разрушений. Поверхность следует очистить от грязи, пыли, высолов, масляных пятен и других веществ, уменьшающих адгезию материала к основанию. Удалить старые отслаивающиеся штукатурку и другие покрытия, при необходимости заделать эти участки ремонтным раствором, близким по составу к ранее использованному, хорошо высушить. Новые поверхности на известково-цементной основе следует выдержать перед обработкой в течение по крайней мере одного месяца. Влажность бетонных оснований – не более 4%, перед их обработкой препятствующую впитыванию поверхностную пленку «цементного молочка» следует удалить шлифованием. Выходы солей убрать стальной или жесткой щеткой, однако если появление солей интенсивное и постоянное, поверхность нельзя обрабатывать до выяснения и устранения причины.

Нанесение

Грунтование проводят в 1-2 прохода методом «мокрый по мокрому». При применении на плотных, слабо впитывающих основаниях, грунтовку STRONG необходимо разбавить растворителем **Kompozit®** (в пределах от 0 до 100%). Степень разбавления определяют путем пробного грунтования. Грунтовка должна полностью впитываться в основание, без образования сплошной глянцевой пленки после высыхания. После полного высыхания рекомендуется окрасить поверхность акриловой органоразбавимой **Краской для бетонных полов АК-11, Краской для бассейнов АК-12** или другими акриловыми красками на растворителях, можно окрашивать также акриловыми водно-дисперсионными красками и эмалями.

Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть **Растворителем Kompozit®**, а затем теплой водой с моющим средством.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Содержит растворители. ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО.
При нанесении внутри помещений может появиться характерный запах растворителя. Необходимо организовать эффективное проветривание. Для защиты рук рекомендуется использовать резиновые перчатки. В случае проглатывания немедленно обратиться к врачу и показать тару или этикетку материала.
На грунтовку есть гигиеническое заключение МОЗ Украины.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустую тару и сухие остатки можно утилизировать как строительный мусор.

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической спецификации день. Качество материала полностью соответствует требованиям стандарта ТУ У 24.3-31606951-010:2006. Как изготовитель, компания не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с данной инструкцией по применению, пригодность продукта для конкретных целей потребители должны определить самостоятельно. С выходом нового издания данная информация утрачивает силу.