QUICK SETTING EPOXY

ШВИДКОТВЕРДІЮЧИЙ ЕПОКСИДНИЙ КЛЕЙ

Двокомпонентний універсальний, швидкотвердіючий і надзвичайно міцний. Монтаж протягом 5 хвилин. Водостійкий.

- Швидкий монтаж протягом 5 хвилин
- Надзвичайно міцний
- Не тріскається, не міняє колір
- Стійкий до перепадів температур
- Водостійкий
- Стійкий до хімічних речовин



Густина готової суміші	: 1,15 г/см3
Основа	: епоксидна смола
Колір смоли	: прозорий
Колір затверджувача:	від блідо-жовтого до прозорого
Пропорція змішування	: 1:1 (об'ємна)
Час роботи суміші	: 4-5 хв (при +23°C)
Час повного затвердіння	: 24 години
Твердість по Шору А	: 80±2 (через 7 діб)
Температура застосування	: +5°C до 30°C
Термін придатності	: 21 місяць

UA

ВЛАСТИВОСТІ

Двокомпонентний швидкотвердіючий і надзвичайно міцний епоксидний клей, водостійкий після застигання. Не містить розчинників. Універсальний, багатоцільовий. Висока міцність на зрушення і довговічність. Монтаж протягом 5 хвилин. Стійкий до впливу хімічних речовин. Стійкий до перепадів температур. Не дає усадку і не тріскається. Хороша здатність заповнення. Легко фарбується і обробляється механічно після застигання. Застосовується для склеювання більшості матеріалів в будь-якому поєднанні: скла, порцеляни, кераміки, дерева, сталі, алюмінію, оргскла, каменю, мармуру, бетону і т.д. Ремонт предметів домашнього користування, меблів і т.п. Ізоляція електричних компонентів. Склеювання металевих деталей і виробів.

ЗАСТОСУВАННЯ

Поверхні повинні бути сухі і очищені від забруднень. Для кращого зчеплення рекомендується обробити поверхні наждачним папером. Поверніть наконечник шприца на 90 градусів і зніміть його. Натисніть на поршень і видавіть потрібну кількість компонентів, перемішайте їх протягом 1 хвилини до отримання однорідної суміші. Нанесіть готовий склад якнайшвидше на одну з поверхонь, що склеюються, акуратно і швидко зберіть, щільно притисніть і зафіксуйте деталі на 120 секунд. Витримайте не менше 20 хвилин перед механічною обробкою застиглого клею. Забезпечте нерухливість деталей і не піддавайте навантаженням до повного затвердіння. Повне затвердіння і максимальна міцність досягається через 24 години при + 20°C. Час роботи клейової суміші залежить від температури повітря і кількості суміші. Оптимальна температура застосування від +20°C до 25°C. Більш високі температури скорочують робочий час клею. Після використання очистіть наконечник і щільно закрийте.

RU **СВОЙСТВА**

Двухкомпонентный, быстротвердеющий, сверхпрочный эпоксидный клей, водостойкий после застывания. Не содержит растворителей. Универсальный, многоцелевой. Высокая прочность на сдвиг и долговечность. Быстротвердеющий, монтаж в течение 5 минут. Водостойкий и устойчив к воздействию химических веществ. Стойкий к перепадам температур. Не дает усадку и не трескается. Хорошая заполняющая способность. Легко окрашивается и обрабатывается механически после застывания. Применяется для склеивания большинства материалов в любом сочетании: стекла, фарфора, керамики, дерева, стали, алюминия, оргстекла, камня, мрамора, бетона и т.д. Ремонт предметов домашнего пользования, мебели и т.п. Изоляция электрических компонентов. Склеивание металлических оснований.

ПРИМЕНЕНИЕ

Поверхности должны быть сухими и очищены от загрязнений. Для лучшего сцепления рекомендуется обработать поверхности наждачной бумагой. Поверните наконечник шприца на 90 градусов и снимите его. Нажмите на поршень и выдавите нужное количество компонентов, перемешайте их в течение 1 минуты до получения однородной смеси. Нанесите готовый состав как можно быстрее на одну из склеиваемых поверхностей, аккуратно и быстро соберите, плотно прижмите и зафиксируйте детали на 120 секунд. Выдержите не менее 20 минут перед механической обработкой застывшего клея. Обеспечьте неподвижность деталей и не подвергайте нагрузкам до полного отвердения. Полное отвердение и максимальная прочность достигается через 24 часа при +20°C. Время работы клеевой смеси зависит от температуры воздуха и количества готового состава. Оптимальная температура применения от +20°C до 25°C. Более высокие температуры сокращают рабочее время клея. После использования очистите наконечник и плотно закройте.

STEEL EPOXY

ЕПОКСИДНИЙ КЛЕЙ ДЛЯ СТАЛІ

Двокомпонентний, швидкотвердіючий і надзвичайно міцний. Монтаж протягом 5 хвилин. Водостійкий.

- Монтаж протягом 5 хвилин
- Надзвичайно міцний
- Не тріскається, не міняє колір
- Стійкий до перепадів температур
- Водостійкий
- Стійкий до хімічних речовин



Густина готової суміші	: 1,15 г/см3
Основа	: епоксидна смола
Колір смоли	: прозорий
Колір затверджувача	: чорний
Пропорція змішування	: 1:1 (об'ємна)
Час роботи суміші	: 4-5 хв (при +23°C)
Час повного затвердіння	: 24 години
Твердість по Шору А	: 80±2 (через 7 діб)
Температура застосування	: +5°C до 30°C
Термін придатності	: 21 місяць

UA

ВЛАСТИВОСТІ

Двокомпонентний, швидкотвердіючий і надзвичайно міцний епоксидний склад, для швидкого ремонту металевих деталей, усунення протікання, заповнення тріщин, ліквідації дефектів на металевих, дерев'яних, кам'яних і інших поверхнях, а також для склеювання металів між собою, металу з деревом та іншими матеріалами. Водостійкий. Висока міцність на зрушення і довговічність. Швидкотвердіючий, монтаж протягом 5 хвилин. Стійкий до води, мастил, лугів і слабких розчинів кислот. Не міняє колір, не тріскається, не дає усадку. Не містить розчинників. Стійкий до перепадів температур. Хороша здатність заповнення. Легко фарбується і обробляється механічно після застигання.

ЗАСТОСУВАННЯ

Поверхні повинні бути сухі і очищені від забруднень. Для кращого зчеплення рекомендується обробити поверхні наждачним папером. Поверніть наконечник шприца на 90 градусів і зніміть його. Натисніть на поршень і видавіть потрібну кількість компонентів, перемішайте їх протягом 1 хвилини до отримання однорідної суміші. Нанесіть готовий склад якнайшвидше на одну з поверхонь, що склеюються, акуратно і швидко зберіть, щільно притисніть і зафіксуйте деталі на 120 секунд. Витримайте не менше 20 хвилин перед механічною обробкою застиглого клею. Забезпечте
нерухливість деталей і не піддавайте навантаженням до повного затвердіння. Повне затвердіння і максимальна міцність досягається через 24 години при + 20°C. Час роботи клейової суміші залежить від температури повітря і кількості суміші. Оптимальна температура застосування від +20°C до 25°C. Більш високі температури скорочують робочий час клею. Після використання очистіть наконечник і щільно закрийте.

RU **СВОЙСТВА**

Двухкомпонентный, быстротвердеющий и чрезвычайно прочный эпоксидный состав, для быстрого ремонта металлических деталей, устранения протечек , заполнения трещин, ликвидации дефектов на металлических, деревянных, каменных и других поверхностях, а также для склеивания металлов между собой, металла с деревом и другими материалами. Водостойкий. Высокая прочность на сдвиг и долговечность. Быстротвердеющий, монтаж в течение 5 минут. Устойчив к воде, маслам, щелочам и слабым растворам кислот. Не меняет цвет, не трескается, не дает усадку. Не содержит растворителей. Устойчив к перепадам температур. Хорошая заполняющая способность. Легко окрашивается и обрабатывается механически после застывания.

ПРИМЕНЕНИЕ

Поверхности должны быть сухими и очищены от загрязнений. Для лучшего сцепления рекомендуется обработать поверхности наждачной бумагой. Поверните наконечник шприца на 90 градусов и снимите его. Нажмите на поршень и выдавите нужное количество компонентов, перемешайте их в течение 1 минуты до получения однородной смеси. Нанесите готовый состав как можно быстрее на одну из склеиваемых поверхностей, аккуратно и быстро соберите, плотно прижмите и зафиксируйте детали на 120 секунд. Выдержите не менее 20 минут перед механической обработкой застывшего клея. Обеспечьте неподвижность деталей и не подвергайте нагрузкам до полного отвердения. Полное отвердение и максимальная прочность достигается через 24 часа при +20°C. Время работы клеевой смеси зависит от температуры воздуха и количества готового состава. Оптимальная температура применения от +20°C до 25°C. Более высокие температуры сокращают рабочее время клея. После использования очистите наконечник и плотно закройте.