# PRIMER-T — технічний опис і технологія робіт

Виробник ALCHIMICA S.A. · переклад українською з документів виробника



**Легке нанесення**



**Повна адгезія до основи**

Переклад технічного опису виробника з англійської.

## Опис

Однокомпонентна ґрунтовка, що не залишає плям, для непористих поверхонь

PRIMER-T – це однокомпонентна, безбарвна, нефарбуюча ґрунтовка, спеціально розроблена для забезпечення адгезії HYPERDESMO®-T до непористих поверхонь. Хоча вона розроблена для HYPERDESMO®–T, вона повністю підходить для всіх продуктів лінійки HYPERDESMO®.

Хімічно PRIMER-T складається з органосилану, що реагує з вологою, у суміші розчинників та добавок для забезпечення повного зволоження основи.

PRIMER-T легко наноситься шляхом зволоження чистої тканини та фактичного очищення поверхні, яку потрібно захистити, за допомогою HYPERDESMO®–T.

PRIMER-T швидко висихає; протягом максимум 10-15 хвилин поверхня готова до нанесення.

## Призначення

Ґрунтування непористих основ.

- Глазурована плитка
- Скло

## Обмеження

- Нанесіть мінімальну кількість ґрунтовки за допомогою тканини.
- Уникайте калюж, патьоків та крапель.

## Переваги

- Швидке висихання.
- Не потребує розведення
- Не залишає плям.
- Легке застосування

## Підготовка основи

Очистіть поверхню, використовуючи, якщо можливо, струмінь води.

Видаліть забруднення від олії, жиру та воску.

Цементне молоко, пухкі частинки, засоби для зняття форм, мембрани для твердіння повинні бути видалені.

Нанесіть матеріал тканиною, очищаючи поверхню. Залиште висихати на 10-15 хвилин, а потім нанесіть HYPERDESMO®-T.

## Заходи безпеки

PRIMER-T містить леткі легкозаймисті розчинники.

Використовуйте в добре провітрюваних приміщеннях. Не куріть.

Використовуйте подалі від відкритого вогню. У закритих приміщеннях використовуйте примусову вентиляцію та маски з активованим вуглецем.

Майте на увазі, що розчинники важчі за повітря, тому вони розтікаються по підлозі.

Запитайте MSDS (Паспорти безпеки матеріалів)

## Витрата

Максимальна загальна витрата: 50-60 мл/м².

## Пакування

1 л, 5 л, 20 л

## Зберігання

PRIMER-T можна зберігати щонайменше 12 місяців в оригінальних невідкритих відрах за температури від 5°C до 25°C у сухому місці.

PPRRIIMMEERR--TT Рідкий продукт:

## Специфікація методу одиниць властивості

| |
|---|
| В'язкість (за БРУКФІЛДОМ) сП ASTM D2196-86, при 25°C 30-50 |
| Питома вага, г/см³ ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811 при 20°C 0,80-0,90 |
| Температура спалаху, °C, ASTM D93, закритий тигель 22 |
| Час висихання при температурі 25°C та відносної вологості 55% хв. - 10-15 |