PRIMER-PVC — технічний опис і технологія робіт

Виробник ALCHIMICA S.A. · переклад українською з документів виробника



Легке нанесення

Повна адгезія до основи

Переклад технічного опису виробника з англійської.

Опис

Грунтовка для ПВХ з низькою в'язкістю, швидкоактивуюча, засіб для очищення та ґрунтовка для існуючих ПВХ-мембран

Грунтовка для ПВХ – це активуючий матеріал з низькою в'язкістю, призначений для ґрунтування існуючих старих та нових ПВХ-мембран перед нанесенням системи HYPERDESMO®.

Наносити пензлем або валиком. Витрата: 100 мл/м2.

Порядок нанесення

Якщо можливо, очистіть поверхню за допомогою мийки високого тиску. Видаліть забруднення від олії, жиру та воску.

Наносити лише тоді, коли температура повітря та основи перевищує 5 °C. Поверхня основи має бути чистою та сухою, і її температура повинна бути на 3 °C вище точки роси. Якщо температура поверхні нижче або досягає точки роси, то на поверхні може утворюватися волога, що вплине на адгезію та затвердіння покриття.

Наносити валиком з витратою 100 мл/м2.

Основне нанесення протягом 30 хвилин після активації субстрату.



Пакування

1 л, 20 л.

Зберігання

Можна зберігати щонайменше 12 місяців у оригінальних невідкритих відрах у сухому місці за температури від 5 до 25°C. Після відкриття використати якомога швидше.

Інформація про безпеку

Містить леткі легкозаймисті розчинники. Використовуйте у добре провітрюваних приміщеннях, де не палити, подалі від відкритого вогню. У закритих приміщеннях використовуйте вентилятори та маски з активованим вуглецем. Майте на увазі, що розчинники важчі за повітря, тому вони розтікаються по підлозі. MSDS (Паспорти безпеки матеріалу) доступний за запитом.

У рідкому вигляді (до застосування):

Специфікація методу одиниць властивості

В'язкість (за Брукфілдом) сП ASTM D2196-86 при 25 °C 20-60
Питома вага, г/см³ ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811 при 20°C 0,8-0,9