



## AURA GammaGrund

### УКРЕПЛЯЮЩАЯ ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

- Глубоко проникает и укрепляет слабое основание.
- Грунтовка-концентрат 1:5.
- Улучшает сцепление отделочных материалов с основанием.
- Уменьшает и выравнивает впитывающую способность поверхности.
- Для внутренних и наружных работ.



<b>Сфера применения</b>	Укрепляющая грунтовка-концентрат предназначена для грунтования и укрепления бетонных, оштукатуренных, кирпичных, гипсокартонных поверхностей перед облицовкой керамической плиткой, окраской водно-дисперсионными красками и наклейкой обоев, шпатлеванием. Для наружных и внутренних работ.
<b>Свойства</b>	Грунтовка-концентрат. Разбавить водой в соотношении 1:5. Глубоко проникает и укрепляет слабое основание. Уменьшает водопоглощение. Улучшает сцепление отделочных материалов с основанием. Уменьшает и выравнивает впитывающую способность поверхности, уменьшая расход финишных материалов. Удобна в применении. Не препятствует проницаемости паров. Не содержит органических растворителей. Без запаха.
<b>Подготовка поверхности</b>	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и прочной, очищенной от грязи, пыли и жира. Отслаивающийся материал и старые непрочные покрытия следует удалить. Зараженные грибком, плесенью и т.д. поверхности очистить фунгицидным составом Biotol (или Biotol Spray) в соответствии с инструкцией по применению.
<b>Нанесение</b>	Разбавить водой в соотношении 1:5. Перед нанесением тщательно перемешать. В зависимости от состояния поверхности грунтовку рекомендуется наносить в 1-2 слоя кистью, валиком или краскопультом при температуре воздуха и поверхности от +10°C до +35°C. Для очень пористой поверхности наносить не менее 2-х раз «мокрым по мокрому».
<b>Состав</b>	Дисперсия сополимеров, вода, функциональные добавки, пигмент.
<b>Рабочие инструменты</b>	Кисть, валик, распылитель.
<b>Очистка инструментов</b>	Сразу после использования промыть водой. Засохший состав очищается механически.
<b>Расход</b>	До 60 м <sup>2</sup> /л на один слой. Расход грунтовки зависит от степени разбавления, вида поверхности и способа нанесения.
<b>Время высыхания</b>	1-2 ч. при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65%.
<b>Плотность</b>	1 кг/л
<b>Хранение</b>	Гарантийный срок хранения 24 месяца от даты, указанной на упаковке. Хранить и транспортировать в оригинальной герметично закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Беречь от действия влаги, нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.
<b>Меры предосторожности</b>	При работе следовать общим правилам гигиены труда. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза и на кожу промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Грунтовка является нетоксичной.
<b>Утилизация</b>	Утилизировать как бытовые отходы
<b>Фасовка</b>	0,5л/1л/3л/10л; 0,5кг/1кг/3кг/10кг