

Start Biostop

| | |
|---------------------------|--|
| Тип | Водоразбавляемый готовый к применению состав для защиты поверхности от биологических повреждений на основе активного биоцида широкого спектра действия. |
| Область применения | <p>Предназначен для уничтожения и предотвращения развития плесневых грибков, лишайников, сине-зеленых водорослей и других биологических повреждений практически на любых впитывающих, пористых поверхностях при их обработке перед грунтованием и окраской. Препятствует развитию болезнетворных микроорганизмов и их спор, тем самым способствует общему оздоровлению микроклимата в помещении. Может применяться как для новых, так и для ранее окрашенных водно-дисперсионной краской поверхностей.</p> <p>Применяют для обработки фасадов и цоколей зданий, а также стен и потолков внутри помещения, в особенности во влажных, плохо проветриваемых помещениях.</p> |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| | |
|--|--|
| Расход | 5-10 м ² / л. На расход влияют шероховатость и пористость обрабатываемой поверхности, а также метод нанесения и условия при обработке. |
| Плотность | ок. 1,0 кг/л. |
| Растворитель | Вода. |
| Способ нанесения | Наносить щеткой, кистью или распылением. |
| Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50% | Окраску или грунтование можно производить после полного высыхания обработанной поверхности (примерно через 4-5 часов). Время высыхания увеличивается по мере понижения температуры и повышения относительной влажности воздуха. |
| Цвет | Прозрачный, бесцветный. |
| Хранение | Хранить и транспортировать в фирменной герметично закрытой таре. Беречь от мороза. |
| Тара | 1л и 5л. |

ТОВ «Тіккуріла»

*Проспект Московський, 9, корпус 6, поверх 3, п/с 64, Київ 04073, Україна
тел: (44) 391-59-60, факс: (44) 391-59-64/66, e-mail: info.ua@tikkurila.com*

Start Biostop**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

| | |
|-----------------------------------|---|
| Условия при грунтовании | Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха, жидкости и поверхности должна быть в пределах от +5°C до +28°C; относительная влажность воздуха не более 80%. |
| Предварительная подготовка | Удалить все отслаивающиеся и непитающиеся покрытия. Очистить поверхность от осыпающихся частиц, загрязнений, жировых пятен, высолов и пыли. При обработке поверхности, пораженной плесневым грибом, ее нужно тщательно вымыть, при необходимости удалив налет плесени шпателем и (или) жесткой щеткой, хорошо просушить. Для удаления плесени с окрашенных поверхностей можно применять средство «Хомменпойсто» в соответствии с инструкцией по применению. Поверхность промыть чистой водой и тщательно просушить. |
| Применение | Средство наносить щеткой, кистью или распылением, при этом жидкость должна полностью впитаться в поверхность. Не смешивать с грунтовкой, краской или шпатлевкой. После полного высыхания грунтовать средством KOLORIT START GRUNT , KOLORIT START HYDROSTOP либо KOLORIT START GRUNT SILICONE в соответствии с инструкцией по применению. |
| Очистка инструментов | Рабочие инструменты промыть водой. Высохшие следы средства также можно смыть водой. |
| ОХРАНА ТРУДА | <p>Материал не выделяет вредных летучих веществ и является пожаробезопасным. Тем не менее, при работе с ним рекомендуется использовать перчатки, защитную одежду, а также (при нанесении распылением) очки и средства защиты дыхания. При попадании на кожу незамедлительно промыть водой. После высыхания поверхность, обработанная средством Колорит Биостоп в соответствии с инструкцией по применению, абсолютно безвредна для здоровья.</p> <p>На средство имеется заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы.</p> |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Остатки передать в место сбора отходов. Пустую тару можно утилизировать как строительный мусор. |