



## Lignovit Lasur

53135 ff

Лазурь для древесины



### Описание продукта

Водорастворимая тонкослойная лазурь для древесины на основе акрилатной дисперсии и дисперсии алкидной смолы для промышленного и профессионального применения. Высокая стойкость к погодным явлениям, равномерное изнашивание под действием естественного старения.

### Особые свойства

Покрытие защищено от поражения синевой и плесневым грибком.

Легкость в переработке, устойчивость к слипанию.

Пожаростойкость (ÖNORM EN 13501-1) только в сочетании со слабо воспламеняемым основанием (плита окоуме).

Огнестойкость B  
 Дымообразование s2 B-s2,d0  
 Каплеобразование при горении d0

### Сфера применения

Для деревянных интерьерных и экстерьерных элементов, не требующих размерной точности, например, профильных досок или балконных элементов. Продукт не пригоден для прямого контакта с продовольственными товарами или кормами. Не пригоден для покрытия древесины, находящейся в постоянном контакте с землей и/или водой.

### Способ нанесения

Окунанием, обливанием, кистью, установкой для окрашивания досок.

### Подготовка основания

Влажность древесины от 12 до 15%. Подходит строганная, отшлифованная или пиленая древесина.

### Структура покрытия

Как правило, 2x Lignovit Lasur 53135 ff с легкой промежуточной шлифовкой, зернистость 280.

Если требуется защита от синевы (B, испытания согласно EN 152-1), разрушающих древесину грибков (P, испытания согласно EN 113) и поражения насекомыми (Iv, испытания согласно EN 46), предварительно следует обработать грунтовочной пропиткой Lignovit Imprägniergrund 53134 (расход 200 г/м<sup>2</sup> при нормативных испытаниях, сертификат № 2/05).

### Выбор оттенка цвета

Конечный оттенок цвета складывается из тона лазури, количества нанесенного состава и собственного цвета основания древесины. Мы рекомендуем изготовить пробное покрытие на оригинальной древесине.

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя / пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. С публикацией настоящего Технического описания более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта.

**Lignovit Lasur****53135 ff****Лазурь для древесины**

<b>Разведение</b>	При необходимости, разбавляется водой. Продукт поставляется в готовом к применению виде.								
<b>Температура применения и объекта</b>	Не ниже + 10 °С. Высокая влажность воздуха и/или низкие температуры замедляют процесс сушки. Избегать попадания прямых солнечных лучей (ведет к ускоренному высыханию). Хранить в прохладном месте, защищенном от мороза.								
<b>Время высыхания (при 20 °С)</b>	<table border="1"><tr><td>От прилипания пыли</td><td>приблизительно 30 минут</td></tr><tr><td>Пригодность к шлифованию</td><td>приблизительно 3-4 ч</td></tr><tr><td>Пригодность к лакировке</td><td>приблизительно 3-4 ч</td></tr><tr><td>Полное высыхание</td><td>приблизительно 12 ч</td></tr></table>	От прилипания пыли	приблизительно 30 минут	Пригодность к шлифованию	приблизительно 3-4 ч	Пригодность к лакировке	приблизительно 3-4 ч	Полное высыхание	приблизительно 12 ч
От прилипания пыли	приблизительно 30 минут								
Пригодность к шлифованию	приблизительно 3-4 ч								
Пригодность к лакировке	приблизительно 3-4 ч								
Полное высыхание	приблизительно 12 ч								
<b>Чистка инструмента и оборудования</b>	Рабочий инструмент помыть водой незамедлительно после использования.								
<b>Удельный расход (на каждый слой)</b>	Расход приблизительно 10 м <sup>2</sup> /л или около 100 г/м <sup>2</sup> на нанесение. Минимальное количество нанесения 200г/м <sup>2</sup> .								
<b>Упаковка</b>	4 л, 18 л								
<b>Срок годности</b>	Минимум 1 год в оригинальной не вскрытой упаковке.								

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя / пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. С публикацией настоящего Технического описания более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта.

**Lignovit Lasur****53135 ff****Лазурь для древесины****Оттенки**

Базовые лаки для колеровки под стандартные и специальные цвета посредством системы смешивания цветов ADLER promix:

W 30	53135
W 20	53150

**Стандартная палитра**

Ива	53136
Дуб	53137
Лиственница	53138
Сосна	53139
Тик	53140
Красное дерево	53141
Кедр	53142
Олива	53143
Орех	53144
Палисандр	53145
Эбеновое дерево	53146

**Информация по безопасности**

Соблюдать требования паспорта безопасности!

11-09 (замещает 08-09)

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя / пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. С публикацией настоящего Технического описания более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта.