


Pullex Plus-Lasur

50314 ff

Защитная лазурь для древесины



Описание продукта

Лазурь для древесины на основе растворителя, не содержит ароматических углеводов. Продукт предназначен для сегмента DIY и профессионального применения для обработки древесины снаружи помещений. Инновационная комбинация вяжущих, высокое содержание сухого остатка и активный УФ-фильтр обеспечивают длительную защиту древесины от атмосферного воздействия.

Особые свойства

Покрытие имеет защиту от синевы и поражения плесенью.

Сфера применения

Деформирующиеся элементы из древесины снаружи помещений (деревянные дома, навесы, деревянная обшивка, балконы, заборы).
При применении на пористой лиственной древесине (напр., дуб) необходимо учитывать более короткие интервалы обновления покрытия.
При применении на экзотических породах древесины (напр., ироко) возможно замедление процесса высыхания покрытия.

Способ нанесения

Кистью; **не наносить распылением!**

Грунтование

1 x Pullex Imprägnier-Grund 50208 Natur или Farblos (см. Технические описания) для защиты от синевы, грибка и насекомых.
При добавлении ок. 10% продукта Pullex Plus-Lasur 50314 ff в соотв. оттенке в продукт Pullex Imprägnier-Grund farblos 50208 обеспечивается дополнительно более высокая степень защиты от УФ-излучения и достигается визуально более интенсивное подчеркивание структуры поверхности. При работе с продуктом Pullex Plus-Lasur 50314 ff в трендовых оттенках количество добавления может составлять до 30%. Время высыхания ок. 12 часов.

Финишное покрытие

2 x Pullex Plus-Lasur пигментированный в неразбавленном виде. Промежуточное высыхание ок. 12 часов.

Собственный цвет древесины влияет на итоговый оттенок покрытия. Для обеспечения высокой степени необходимо нанести два слоя цветного продукта. Наиболее высокой устойчивостью к атмосферному воздействию обладают оттенки средней интенсивности; при высоких атмосферных нагрузках не рекомендуется использовать продукт в слишком светлых или слишком темных оттенках.

12-10

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац, Австрия
Тел.: 0043/5242/6922-390, факс: 0043/5242/6922-399, e-mail: info@adler-lacke.com

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/ пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. С публикацией настоящего Технического описания более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта.

Уход за покрытием

Покрытия, находящиеся в хорошем состоянии, очистить от пыли и загрязнений и нанести 1-2 слоя продукта Pullex Plus-Lasur 50314ff в более светлых оттенках.

Обновление покрытия

Выветренную древесину очистить от старых отслаивающихся покрытий, пыли и загрязнений с помощью бронзовой металлической щетки. Дальнейший порядок работы соответствует нанесению нового покрытия.

Разведение

Продукт поставляется в готовом виде под нанесение кистью.

Температура применения и объекта

Не ниже + 5 °C

Время высыхания (при 20 °C)

Пригодность для нанесения последующих покрытий достигается через 12 часов

Рабочий инструмент

Очищать с помощью ADLER Adlerol 80301 сразу после использования.

Кроющая способность (на один слой)

8 – 12 м²/л при нанесении в один слой

Емкость

Стандартные цвета: 125 мл, 0,75 л, 2,5 л, 5 л, 20 л
W20, W30: 0,75 л, 2,5 л, 10 л

Срок годности / Условия хранения

Срок хранения не менее 5 лет. Хранить в оригинальной закрытой упаковке.

Мы рекомендуем переливать содержимое вскрытой емкости в более мелкую емкость во избежание образования пленки/геля.

Стандартные цвета

Weide	50316	Afzelia	50422
Eiche	50317	Wenge	50423
Lärche	50318	Nuss	50323
Kiefer	50331	Palisander	50324
Kastanie	50420	Sipo	50421

Трендовые оттенки

Kalkweiß	50314	Прочие	спецтона
Altgrau	50412	колерируются по карте ADLER edition21 Living Wood.	
Tannengrün	50327		

На конечный оттенок влияет цвет лазури, количество нанесения и собственный цвет древесины.

Рекомендуется выполнять пробное нанесение на образце поверхности.

Pullex Plus-Lasur farblos 50330 можно использовать только для осветления и смешивания оттенков.

При осветлении продуктом farblos 50330 стандартных оттенков, предназначенных для нанесения нового покрытия, необходимо учитывать более короткие интервалы обновления покрытия (более низкая УФ-защита). Поэтому для осветления темных оттенков следует использовать цвета Weide или Eiche.

Меры предосторожности

При работе с ветошью, которая пропитывается продуктами оксидативного высыхания, есть опасность самовоспламенения! Ветошь, пропитанную продуктом Pullex Plus-Lasur 50314ff сушить в расправленном виде. Хранить в закрытых металлических емкостях или под водой.