



## Aquastop Strong

Укрепляющая глубокопроникающая грунтовка-концентрат.

- ✓ Концентрат 1:10
- ✓ Глубоко пропитывает и надежно укрепляет
- ✓ Идеально перед облицовкой плиткой и напольными материалами
- ✓ Для наружных и внутренних работ



Описание	
Свойства	<p>Укрепляющая глубокопроникающая грунтовка-концентрат.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Идеально подходит для подготовки поверхности перед облицовкой керамической и клинкерной плиткой.</li> <li>✓ Обладает отличной проникающей способностью.</li> <li>✓ Грунтовка-концентрат. Разведение водой 1:3–1:10.</li> <li>✓ Надежно укрепляет слабые основания.</li> <li>✓ Улучшает сцепление отделочных материалов с основанием.</li> <li>✓ Защищает поверхность от влаги.</li> <li>✓ Уменьшает и выравнивает впитывающую способность поверхности.</li> <li>✓ Не препятствует проницаемости паров воды.</li> <li>✓ В жидком виде: полупрозрачная бесцветная жидкость. После разбавления, нанесения на поверхность и высыхания: бесцветная и прозрачная, пленку на поверхности не образует.</li> <li>✓ Не содержит органических растворителей.</li> <li>✓ Без запаха.</li> <li>✓ Для внутренних и наружных работ.</li> </ul>
Назначение	<p>Грунтование минеральных пористых, непрочных, неравномерно впитывающих оснований перед облицовкой керамической и клинкерной плиткой, приклеиванием линолеума и ковролина, нанесением самовыравнивающихся смесей, штукатуркой, шпатлеванием. Также может использоваться перед окраской латексными красками и приклеиванием обоев.</p>
Типы поверхностей для нанесения	<p>Бетон, газобетон, кирпич, природный камень, известково-цементные и гипсовые штукатурки и шпатлевки ДСП, ДВП, гипсокартонные плиты и т.д. Для внутренних и наружных работ.</p>
Стандарты качества	
Технические характеристики	
Подготовка поверхности	<p>Поверхность очистить от грязи, пыли и жира. Поверхность должна быть достаточно прочной, чистой, сухой. Отслаивающийся материал и старые непрочные покрытия следует удалить. Зараженные грибком, плесенью и т.д. поверхности очистить с применением средства Biotol (Biotol Spray) в соответствии с инструкцией по применению.</p>
Применение	<p>Aquastop Strong разбавить водой в соотношении 1:3–1:10. В неразбавленном виде не применять! При разбавлении руководствоваться общим правилом: «степень разбавления тем выше, чем более прочная (и менее впитывающая) поверхность». Перемешать. В зависимости от состояния поверхности грунтовку рекомендуется наносить в 1–2 слоя кистью, валиком при температуре воздуха и поверхности от +10°C до + 35°C. Для очень пористой поверхности наносить не менее 2-х раз «мокрым по мокрому».</p>

Цвет	В жидком виде: полупрозрачная бесцветная жидкость. После разбавления, нанесения на поверхность и высыхания: бесцветная и прозрачная, пленку на поверхности не образует.
Колеровка	
Расход	40-110 м <sup>2</sup> /л концентрата на один слой. Расход грунтовки зависит в первую очередь от вида поверхности, затем, исходя из вида поверхности, выбирается степень разбавления и способ нанесения.
Время высыхания	2–6 ч. при температуре +20°С и относительной влажности воздуха 65%.
Рабочие инструменты	Валик, кисть.
Очистка инструментов	По окончании работ промыть водой с мылом. Засохший состав очищается механически.
Состав	Дисперсия сополимеров, вода, функциональные добавки.
<b>Информация</b>	
Морозостойкость	Не замораживать.
Гарантийный срок хранения	2 года от даты, указанной на упаковке.
Условия хранения	Хранить и транспортировать в оригинальной герметично закрытой таре при температуре от +5°С до + 35°С. Беречь от действия влаги, нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	При работе следовать общим правилам гигиены труда. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза и на кожу промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Грунтовка является нетоксичной.
Утилизация	Тару и высохшую грунтовку утилизировать как бытовые отходы.
Плотность	1,0 кг/л.
Объем/масса	0,5 л-1 л-3 л-10 л