

TYTAN PROFESSIONAL

Битумно-каучуковая дисперсионная мастика для ремонта кровли и гидроизоляции **Disprobit**

- дисперсионная битумная мастика с добавлением синтетического каучука. Предназначена для легких гидрофобных изоляций, а также для реставрации и пропитки кровельных покрытий. Продукт идеален для Европейского умеренного климата – мембраны очень стойкие к возникновению трещин от мороза (какие можно увидеть, напр., на асфальтированных дорогах). Покрытие стойкое к атмосферным условиям, воде, слабым кислотам и основам, сильнодействующим компонентам, находящимся в грунте. Благодаря тиксотропным свойствам, покрытие не стекает по вертикальным поверхностям, даже при высоких температурах. **Мастика Disprobit** может наноситься на сухие и влажные поверхности. Может сочетаться с пенополистиролом.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- ⇒ работает на сухих и увлажненных поверхностях
- ⇒ не стекает по вертикальным поверхностям
- ⇒ не содержит растворителей

ПРИМЕНЕНИЕ

- реставрация и пропитка кровельных покрытий, изготовленных из рубероида, металла, керамической плитки и т.д.
- цельное гидрофобное кровельное покрытие на основании, состоящем из 1 слоя кровельного материала, арматурной сетки, искусственного текстильного материала и т.д.
- гидроизоляция подземных элементов сооружений (напр. фундаментов)
- гидроизоляции под напольными покрытиями в подвалах, гаражах, на террасах, балконах.

СТАНДАРТЫ

- Соответствует требованиям норм Польши PN-B-24000DN:1997
Продукция получила Сертификат соответствия согласно нормам Польского центра исследований и сертификации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Консистенция	легкое тиксотропное вещество
Цвет	черный
Температура применения	от +5°C до +30°C
Толщина слоя	1 мм
Время затвердевания для 1 слоя	до 6 часов
Расход:	0,8 – 1,2 кг/м ² на 1 слой
Количество слоев:	2-4 в зависимости от

Технические данные и инструкции по применению представлены для температуры $+23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ и влажности около 60%. Более низкая температура и более высокая влажность продлевают время отверждения.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности: Поверхность не должна быть замерзшей или покрытой инеем, должна быть освобожденной от стоящей воды. Удалите старые слои, пыль, заусеницы и загрязненные места. Удалите ржавчину с металлических деталей и защитите от коррозии. Заполните цементным раствором щели и шероховатые необработанные поверхности. Фундамент необходимо оштукатурить, новая штукатурка и бетон должны затвердеть и высохнуть.

Во время ремонта старого кровельного покрытия: удалите отслоившиеся элементы рубероида и другие загрязнения; вздутия и выпуклости крестообразно разрежьте и склейте с помощью **мастики клея Abizol KL DM**. Заполните щели **битумно-каучуковой мастикой Abizol G**.

Перед применением загрунтуйте поверхность **праймером Disprobit** (не используйте грунтовки на основе растворителей) и оставьте до его высыхания.

Применение: Используйте в холодном состоянии. Перед использованием хорошо перемешайте с помощью медленно вращающегося миксера. Наносите смесь с помощью кровельной щетки либо кисти. Последующий слой необходимо наносить после того, как высохнет предыдущий. Слои необходимо наносить перпендикулярно по отношению один к другому.

Реставрация и пропитка кровельных покрытий: нанесите, по крайней мере, 2 слоя. Для того, чтобы покрытие дольше прослужило, рекомендуется покрыть последний влажный слой сеткой.

Цельные кровельные покрытия: распределите слой **Disprobit** ровно по всей поверхности крыши и дайте высохнуть. Разверните полипропиленовую сетку и нанесите Disprobit полосами по ширине сетки (обратите внимание, что элементы сетки должны быть покрыты один другим на 10 см в ширину), дайте высохнуть. Нанесите снова Disprobit полосами по ширине сетки из текстильного материала и утопите элементы текстильного материала в свежее покрытие до полной пропитки. После того, как этот слой хорошо высохнет, нанесите последний слой и сразу посыпьте минеральной посыпкой.

Гидрофобные изоляции: После того, как **грунтовка Disprobit** хорошо высохнет, нанесите, как минимум, 2 слоя. Все углы необходимо укрепить с помощью технического текстильного материала.. Подождите несколько дней пока из покрытия не испарится вода. После этого приклеивайте экструдированный пенополистирол с помощью **мастики Abizol ST** либо, как альтернатива, посыпьте осторожно края землей так, чтобы не повредить изоляцию.

Очищение: Очищайте с помощью воды, после затвердевания используйте органические растворители.

ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТАВКЕ

Европейский товарный код	Содержание	Стандартные единицы на Евро-паллету
590 3518 05763 2	10 кг	44
590 3518 05764 9	20 кг	33

Срок годности составляет 12 месяцев с даты изготовления при условии хранения при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$. Оберегайте от замерзания. Срок годности указан на упаковке.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ



По суше:	Адрес:	Бесплатно
По морю:	IMDG:	Бесплатно
По воздуху:	ICAO / IATA-DGR:	Бесплатно
UN номер: Нет		Нет

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ГИГИЕНЕ

Используйте обычные гигиенические меры. Избегайте воспламенения. Более детальную информацию смотрите в Характеристиках по безопасности материала, которые предоставляются по требованию компанией "Selena Co. S.A."

S2 Храните в недоступном для детей месте **S37** Одевайте соответствующие перчатки **S46** При попадании в организм не предотвращайте рвоту: немедленно обратитесь за медицинской помощью и покажите эту упаковку либо этикетку. Советы по применению: После применения продукта пустую упаковку необходимо уничтожить в соответствии с государственными и местными положениями.

После публикации данного Листка технической информации предшествующие издания теряют силу.

Содержащаяся здесь информация предоставлена на основании исследований компании "Selena" и является точной. Однако, поскольку мы не можем контролировать условия и методы использования нашей продукции, данную информацию нельзя использовать, как основание для контроля клиента с целью убеждения, что продукция компании "Selena" полностью соответствует области Вашего конкретного применения. Единственной гарантией компании "Selena" является то, что ее продукция отвечает современным требованиям к продукции данного типа. Ваши гарантии нарушения данных гарантийных обязательств ограничены возвратом стоимости либо заменой на другой товар, находящийся на гарантии. Компания "Selena Co. S.A." отказывается от предоставления какой-либо выраженной или вяжущей гарантии соответствия для определенной цели или товарной пригодности. Компания "Selena" снимает с себя ответственность за какие-либо случайные или косвенные повреждения. Предложения по использованию не следует рассматривать как предпосылку к нарушению любого патента.