



AURA MATTLATEX

МОЮЩАЯСЯ КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКОВ И СТЕН

- Высокая укрывистость и легкость в нанесении.
- Экономичный расход.
- Быстро сохнет.
- Образует покрытие, устойчивое к мытью.



Сфера применения	Белая матовая водно-дисперсионная краска по новым или ранее окрашенным водно-дисперсионными красками минеральным основаниям – бетону, силикатному кирпичу, заштатлеваным или оштукатуренным поверхностям, а также гипсокартону, древесным материалам, стеклообоям и пр. внутри помещений.
Свойства	Имеет высокую адгезию (прилипание к основанию), хорошо укрывает, быстро сохнет, образует прочное, стойкое к мокрому истиранию покрытие. Рекомендуется для потолков и стен внутри жилых и административных помещений. Краска паропроницаема, не препятствует естественному дыханию поверхностей. Быстро сохнет. После высыхания краска образует равномерное, матовое покрытие, устойчивое к мытью.
Подготовка поверхности	Окрашиваемое основание должно быть сухим, очищенным от пыли, жирных пятен и других загрязнений. Сильно загрязненные поверхности следует очистить 3 – 5% раствором пищевой соды, промыть водой и высушить. Ранее окрашенные масляной краской или эмалью поверхности очистить от отслаивающегося покрытия, обработать наждачной бумагой до шероховатости и очистить от образовавшейся пыли. Старую меловую побелку следует полностью удалить. Неровности, выбоины и трещины следует выровнять акриловой шпатлевкой, окрашиваемое основание рекомендуется предварительно обработать водно-дисперсионной акриловой грунтовкой TMAURA или TM Eskaro.
Нанесение	Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью или распылителем (включая безвоздушный способ) в два слоя. Для грунтования основания краску рекомендуется разбавить водой не более, чем 10% по объёму. Второй слой наносить без разбавления. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания не ниже +5°C и не выше +30°C. Второй слой краски наносить через 2-3 часа после нанесения первого.
Состав	Вода, полимерная акрилатная дисперсия, белый пигмент - диоксид титана, наполнители.
Цвет, тонировка	Белый, база А и база TR для колеровки. Тонируется пигментными пастами TM AURA или по системе ESKAROCOLOR
Рабочие инструменты	Валик, кисть, распылитель
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой. Засохшая краска очищается механически
Разбавитель	Вода.
Расход (на каждый слой)	~ 6-8 м ² /л на один слой. Расход краски зависит от типа и подготовки поверхности.
Время высыхания	2-3 часа, при температуре +20 °C и относительной влажности воздуха 65%. Время высыхания соответственно увеличивается при температуре ниже +20 °C .
Плотность	~1,56 кг/л
Хранение	18 месяцев от даты указанной на упаковке при хранении в неповреждённой оригинальной упаковке в прохладном (не ниже +5°C и не выше +25°C) месте. Беречь от замораживания.
Меры предосторожности	Работать в проветриваемом помещении, в рабочей одежде, перчатках. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза промыть водой.
Утилизация	Остатки высохшей краски подлежат утилизации как бытовой мусор, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовой мусор.
Фасовка	1 л, 2,5 л, 5 л, 10 л