Baumit SilikonTop
Силиконовая штукатурка Баумит СиликонТоп

Материал	Высокоэластичная, долговечная, самоочищающаяся, высокопаропроницаемая, водоотталкивающая, устойчивая к загрязнениям и атмосферным воздействиям, стойкая к ультрафиолетовому излучению, промышленной загазованности и влиянию микроорганизмов, тонкослойная декоративная пастообразная штукатурная смесь на основе водной дисперсии силиконовых полимеров со структурой «короед», «барашек». Для ручного и механизированного нанесения. Удобная в применении, экологически безопасная.
Применение	Предназначена для устройства декоративно-отделочного слоя в системах теплоизоляций Baumit, а также для отделки бетонных, подготовленных новых и старых оштукатуренных поверхностей. Для декоративной отделки снаружи и внутри зданий. **Обязательное грунтование Baumit PremiumPrimer, перед нанесением декоративной штукатурки!**
Технические характеристики	(при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 60%)

Коэффициент теплопроводности λ, около:	0,7 Вт /(м·К)
Коэфф. сопротивления паропроницания μ, около:	60-80
Коэффициент водопоглащения, около:	0,10 кг/м²ч^{0,5}
Объемная плотность, около:	1,80 кг/дм³
Sd - коэффициент:	0,12 – 0,16 м (при толщине слоя 2 мм), (V_2)
Цвет:	Изысканные оттенки цветов коллекции Баумит ***Life***
Температура воздуха и основания при нанесении:	от +5ºС до +30ºС

Структура:	«барашек»			«короед»	
	1,5K	2K	3K	2R	3R
Размер зерна, мм:	1,5	2,0	3,0	2,0	3,0
Расход штукатурки: кг/м², около:	2,5	3,2	4,2	2,8	3,9

Форма поставки	Ведро 30 кг, 16 ведер на поддоне = 480 кг.
Хранение	В сухом, прохладном месте на деревянных поддонах, в заводской упаковке - 12 месяцев.
Классификация согласно закона о химических веществах	Не подлежит обязательной классификации. S 2: Не давать детям S 24: Избегать попадания в глаза S 25: Избегать попадания на кожу S 36/37/39: Использовать защитную одежду и обувь, защитные очки/защитную маску
Основание	Основание должно быть сухим, не промерзлым, прочным, способным нести нагрузку, очищенным от пыли, грязи, масел, жиров, смазок, остатков старой краски и соответствовать требованиям СНИП 3.04.01-87, ДБН В.2.6-22-2001. Непрочные участки поверхности удалить. Сколы, раковины, трещины восстановить с использованием ремонтных смесей Baumit. Основания, поврежденные микроорганизмами, очистить механическим способом и обработать составом Baumit SanierLösung. **Пригодна для нанесения на основания предварительно прогрунтованные Baumit PremiumPrimer:** - армировочный гидрозащитный слой в системах теплоизоляций Баумит; - затвердевшие известковые, цементно-известковые, цементные штукатурки и бетон; - старые, прочно держащиеся силикатные краски и штукатурки (после предварительных проб); - гипсовые и гипс содержащие штукатурки (после предварительных проб); - гипсокартонные листы, предварительно прогрунтованные 2 слоями Baumit SperrGrund. **Непригодна для нанесения на:** - полимерные материалы, лаковые или масляные пленки, клеевые и дисперсионные краски, дерево, металл; - минеральные основания до момента окончания процессов твердения или содержащие повышенное количество влаги.
Способ применения	**Замешивание:** штукатурную смесь тщательно перемешать с помощью строительного миксера до получения рабочей консистенции. При необходимости добавить чистой воды не более 160 мл на ведро 30 кг.

	Для обеспечения равномерности цвета добавлять одинаковое кол-во воды! Неправильная консистенция смеси приведет к дефектам при производстве работ (перерасход штукатурки, пятна, «залысины», цветовые оттенки). При поставке на один объект материалов с разной датой производства, необходимо смешать их между собой во избежание цветовых оттенков. Не домешивать другие материалы! **Последовательность нанесения слоев:** 1-й – грунтовочная смесь Baumit PremiumPrimer; Технологический перерыв – не менее 24 часов; 2-й слой– силиконовая декоративная штукатурка Baumit SilikonTop в заданной структуре и цвете. **Нанесение:** Не ранее чем через 24 часа после нанесения грунтовочной смеси Baumit PremiumPrimer при помощи шпателя из нержавеющей стали равномерно нанести готовую штукатурную смесь Baumit SilikonTop толщиной в размер зерна. Работы в границах одной захватки выполнять без перерыва. Структура «короед»: Через некоторое время структурировать пластмассовой теркой вертикально, горизонтально или вкруговую. Структура «барашек»: Сразу после нанесения структурировать пластмассовой теркой круговыми движениями. При выполнении вышеуказанных работ соблюдать требования действующих норм и правил, а также технологических карт «Baumit».
Указания по безопасности	При работе с материалом руководствоваться общестроительными правилами безопасности. Использовать защитные перчатки, очки и спецодежду.
Общие указания	**Не работать при температуре ниже +5^{0}C и выше +30^{0}C, при воздействии на поверхность прямого солнечного света, дождя, сильного ветра или сквозняка**. Принимать меры по устранению воздействия указанных факторов. Расход материала указан средний на гладкое, правильно подготовленное и прогрунтованное Baumit PremiumPrimer основание. На шероховатых и непрогрунтованных основаниях расход материала будет выше. Заполнители, используемые в декоративных штукатурках Baumit, являются натуральными природными материалами. Равномерность цвета гарантируется только в рамках поставки одной партии материала. В системах теплоизоляции Baumit необходимо учитывать коэффициент светоотражения HBW (не ниже 25!-см. цветовой веер ***Life***). Высокая влажность воздуха и низкие температуры или резко изменяющиеся погодные условия могут значительно увеличить время твердения штукатурки, а также вызвать цветовые различия (пятна). **Меры предосторожности:** Закрывать поверхности, соприкасающиеся с отделочными участками, особенно стекло, керамику, клинкер, природный камень, лак и металл. Брызги сразу удалять водой. Инструмент промыть водой сразу после использования. Засохшую штукатурку можно удалить только растворителями или механически. Технические характеристики изложены при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 60%. При других параметрах приведенные характеристики могут меняться. **Окраска декоративного покрытия:** - нанокраска Baumit NanoporColor - силиконовая краска Baumit SilikonColor - акриловая краска Baumit StyleColor
Гарантия производителя	Производитель гарантирует вышеизложенные характеристики силиконовой декоративной штукатурной смеси Baumit SilikonTop при выполнении правил транспортировки, хранения, приготовления и производства всего комплекса работ. Производитель не несет ответственности за неправильное использование материала, а также применение его в других целях и условиях, не указанных в данном техническом описании.

Устные и письменные рекомендации по практическому применению материалов, которые мы предоставляем на основании собственного опыта и в соответствии с современным уровнем науки и техники с целью поддержки покупателей (потребителей), ни к чему нас не обязывают. Эти рекомендации не являются основанием для каких-либо договорных правовых отношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя от самостоятельной проверки пригодности наших материалов для использования по назначению.