



Titebond® Multi-Purpose Construction Adhesive

Артикул: 3451

Универсальный монтажный клей на основе синтетических каучуков для наружных и внутренних работ:

- отличная адгезия к наиболее распространенным строительным материалам,
- создает водонепроницаемый клеевой шов с хорошими упругими свойствами,
- рекомендуется для изделий, эксплуатирующихся в условиях повышенной влажности,
- удовлетворяет всем требованиям спецификации США ASTM C557.

Рекомендуется для монтажа изделий из следующих материалов: пластик, пенопласт, металл, влажная и мороженая древесина, ДВП, ДСП, керамика, панели, галтели, фанера, шпукатурка, гипсокартон.

Не рекомендуется для эксплуатации в условиях длительного погружения в жидкости; установки пола или паркета; монтажа изделий на стенные обои.

Физические свойства:

Цвет: светло-коричневый;

Температура применения: -18...+37 °С;

Температура эксплуатации: -28...+48 °С;

Плотность: 1,27 кг/л;

Вязкость: 5,44 МПа*с;

Сухой остаток: 80%;

Летучие компоненты: 247 г/л;

Замораживание-размораживание: не замерзает;

Рабочее время: 30-45 мин;

Время высыхания: 24 часа.

Технология применения:

Подготовка поверхности: удалить масляные и жировые пятна, грязь, плесень, воск, старую краску и другие посторонние субстанции.

Нанесение: вставьте картридж в пистолет для герметиков, обрежьте его носик под углом 45° по

одной из отметок для получения желаемого диаметра клеевого шва, затем проткните герметизирующую прокладку длинным гвоздем или проволокой. Нанесите клеевой шов на одну из склеиваемых поверхностей, соедините и прижмите склеиваемые детали в течение 30-45 мин. после нанесения клея. При установке панелей клей наносится полосами с интервалом 40 см или по диагоналям, а также по периметру панели. До высыхания клея рекомендуется использовать крепеж или поддерживающие приспособления.

Инструменты легко чистятся минеральными растворителями.

Расход: приблизительная длина шва в зависимости от его диаметра для картриджа 310 мл:

- 3 мм — 39 м,
- 6 мм — 9 м,
- 9 мм — 4 м.

Меры безопасности:

Не допускать продолжительного воздействия клея на глаза или кожу. При попадании в глаза промойте их водой в течение 15 минут, при попадании на кожу вымойте водой с мылом. Если раздражение глаз или кожи продолжается, обратитесь к врачу. **Храните клей в местах, недоступных детям!** Использовать только по прямому назначению.