



Zip-Guard ORIGINAL TRANSPARENT OIL-BASED WOOD STAIN

Высококачественная прозрачная уретановая морилка на маслянной основе для внутренних работ по отделке деревянных поверхностей (мебель, пол, паркет, панели, обшивка, столярные изделия):

- не токсична,
- устойчива к воздействию ультрафиолетового излучения.

Физические свойства:

Цвет: натуральный, орех, темный орех, светлый орех, красный дуб, золотой дуб, красное дерево, вишня, провинциал, черное дерево;

Плотность: 0,822-0,829;

Сухой остаток: 13,4%;

Расход: 24 м²/л;

Фактура: матовая;

Летучие компоненты: 694-704 г/л;

Замораживание-размораживание: не стабилен;

Время высыхания: при температуре +25°C и влажности 50% один слой высыхает за 2-3 часа.

Технология применения:

Подготовка поверхности: удалить масляные и жировые пятна, грязь, плесень, воск, старую краску и другие посторонние субстанции. Тщательно отшлифовать поверхность шлифовальной бумагой №120-150, затем протереть влажной ветошью. Мягкие и пористые породы древесины для получения однородного тона и предотвращения перерасхода морилки рекомендуется загрунтовать Natural Wood Conditioner #300.

Нанесение: перед использованием и периодически во время использования тщательно перемешивайте, но не взбалтывайте. Для получения оригинальных оттенков морилки Zip-Guard можно смешивать между собой или разбавлять растворителем. Не смешивайте с морилками и лаками других производителей. Нанесите кистью, тампоном, распылителем или окутанием один слой морилки в направлении древесных волокон.

Для получения более светлого оттенка следует незамедлительно удалить лишнюю морилку, протирая поверхность ветошью морилки в направлении древесных волокон, а для более темного

оттенка через 15 мин. нанесите еще один слой морилки. Инструменты легко чистятся минеральными растворителями. Один слой морилки высыхает за 2-3 часа; для пола, паркета или при нанесении двух слоев морилки поверхность следует выдержать в течение 8-12 часов.

Лакирование: для усиления декоративных свойств и износостойкости рекомендуется нанести уретановое лаковое покрытие торговой марки Zip-Guard на масляной или водной основе.

Расход: зависит от породы древесины и в среднем составляет 24 м²/л.

Меры безопасности:

Не допускать продолжительного воздействия краски на глаза или кожу. При попадании в глаза промойте их водой в течение 15 минут, при попадании на кожу вымойте водой с мылом. Если раздражение глаз или кожи продолжается, обратитесь к врачу. **Храните в местах, недоступных детям!** Использовать только по прямому назначению.