

Инструкция Форма пластиковая для тротуарных дорожек 40*40*4

1. Подготовьте цементный раствор.
2. Сделайте разметку дорожки на местности.
3. Перед использованием следует обработать форму машинным маслом, что облегчит снятие формы.
4. Подготовьте площадку: утрамбуйте землю, подготовьте песчаную подушку, установите форму.
5. Заполните форму цементным раствором и аккуратно выровняйте поверхность.
6. После полного высыхания раствора просто снимите форму – звено дорожки готово!

Рекомендации для приготовления декоративного бетона:

Лучше использовать бетоносмеситель принудительного действия. В основном порядок приготовления смеси не отличается от приготовления обычного бетона. Пигмент подается примерно за 30 секунд до подачи цемента.

Оптимальный режим перемешивания:

- песок + пигмент - 15-20 с;
- песок + пигмент + щебень - 15-20 с;
- песок + пигмент + щебень + цемент - около 20 с;
- песок + пигмент + щебень + цемент + вода + добавки - 1-1,5 мин;
- всего - 2-2,5 мин.

Для повышения долговечности бетона, его износостойчивости и сопротивления удару в бетон можно добавлять также полипропиленовые, полиамидные или стеклянные щелочестойкие волокна длиной 5-20 мм и диаметром 5-50 мкм в количестве 0,7-1,0 кг на 1м³ бетона. Длина волокон должна соответствовать наибольшему диаметру крупного заполнителя в бетоне. Волокна, обладающие хорошей дисперсией, образуют в бетоне трехмерную решетку, которая значительно повышает прочность на изгиб, ударную стойкость и износостойкость бетона.

Полипропиленовое и щелочестойкое стекловолокна вводят с водой затворения; полиамидное волокно вводят в готовую бетонную смесь, т.е. на последнем этапе, при этом время перемешивания смеси увеличивают на 30-50 с.