



DURALMIT



2K- Guard Epoxy Flooring Topcoat S.F.
(2 комп. Защитное эпоксидное напольное финишное покрытие без растворителя)

Информация о продукте

Название	EP GFT	
Описание продукта	Используется без растворителя, 2-компонентное, самовыравнивающееся, высокопрочное, чисто эпоксидное покрытие, которое после отверждения создаёт исключительную защиту поверхности от воды, минеральных масел, химикатов, различных кислотных и щелочных растворов. Сухая плёнка имеет хорошую ударную и абразивную защищённость. Покрытие обладает антистатическими свойствами.	
Область применения	Защитное покрытие для бетонного и цементного пола, промышленных полов, полов в цехах, кухнях, пивоваренных заводов, питейных заведений, различных складских помещений, конюшнях, гаражах, паркингах, 3D полы и т.д.	
Связующая основа	Эпоксидная смола.	
Отвердитель	SO 040F	
Тон покрытия - Цвет - Сухой остаток - Удельный вес - Теоретический расход - Рекомендованная толщина: -Сухой плёнки - -Мокрой плёнки -	Шершавый, Глянцевый или Матовый Цветной (Кол-во цветов ограничено) 100 % 1,40 кг/л 3,3 м ² /л 300 мкм в слое 300 мкм в слое	Прозрачный 100 % 1.09 кг/л 3,3 м ² /л 300 мкм в слое 300 мкм в слое
Время сушки при 25 °С	Температура, влажность, движение воздуха, толщина плёнки и номер слоя всё влияет на время сушки. На отлип: через 30 минут Нанесение следующего покрытия: через 8-12 часов Полное отверждение: 7 дней	
Методы нанесения - Растворитель - Растворитель для чистки инструмента - Безвоздушное нанесение - Пропорция смешивания – Жизнеспособность смеси-	Безвоздушное нанесение, шпатель. Валик или кисть для финишного нанесения. Без растворителя (Готов к использованию). Любой эпоксидный растворитель. Давление – 200 атм; сопло 4 – 5 мм. База : Отвердитель Цветной 4 : 1 и Прозрачный 2 : 1 15 – 20 минут (при 30 °С)	
Рекомендованная система	- Megenax 2K-Universal Epoxy Primer for Cement (прозрачный) - 1 слой - Duralmit 2K-Guard Epoxy Flooring Topcoat S.F. - 1-2 слоя	
Температура воздуха и поверхности при нанесении должна быть 8 °С - 30 °С	В случае необходимости дополнительного противоскользящего слоя (песок и т.д.) – его лучше рассыпать на влажный первый слой (финишного покрытия) и нанести второй слой как финишный через 8 часов.	
Срок хранения	Не менее 18 месяцев при 30 °С в неповреждённой упаковке.	
Упаковка	Только 20 л.	

Меры предосторожности	Хранить вдали от источников возгорания – НЕ КУРИТЬ. Не вдыхать испарения. Избегать контакта с кожей и глазами. Пользоваться защитной одеждой и перчатками.
Температура вспышки	Около 100 °С

ООО АКС-ЮГ СИСТЕМА

ЛАБОРАТОРИЯ КЛЕЕВЫХ И КРЕПЕЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

УКРАИНА

49000

г. Днепропетровск,

пл. Десантников - 1,

tel.+38 056 373 25 15, 056 797 28 13,

fax +38 056 373 25 35,

<http://systema.dp.ua>