

Siloxan-Fassadenputz R

20, 30

Силоксан-Фасадэнпутц

Силоксановая декоративная штукатурка «короед» для компьютерной тонировки



Описание продукта

Область применения	Силоксановая штукатурка «короед» для декоративной отделки фасадов с высокими требованиями к долговечности покрытия. Обладает высокой паропроницаемостью и влагостойкостью. Характеризуется повышенной адгезией и эластичностью. Стойкая к ультрафиолетовым лучам. Рекомендуется для отделки фасадов в местах с высоким агрессивным воздействием - морские побережья, промышленные зоны, места с высоким уровнем осадков. Может применяться для создания прочных износостойких покрытий внутри помещений. Предназначена для нанесения на минеральные штукатурки, бетон, подготовленную кирпичную основу, поверхности систем теплоизоляции фасадов, гипсокартон, ДСП, QSB и OSB. Экологически чистая.
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> • для наружных и внутренних работ • высокая атмосферостойкость • высокая паропроницаемость • водоотталкивающая • размер зерна 2,0 мм; 3,0 мм
Цвет	белый
Связующее вещество	Акриловая дисперсия
Состав	Минеральные наполнители, двуокись титана, функциональные добавки, вода
Растворитель (разбавитель)	Вода (до 2%)

Нанесение

Основание	подготовка основания осуществляется согласно ДБН В.2.6-22-2001 и СНиП 3.04.01-87. Поверхность должна быть чистой, сухой и прочной. Отслоения, старые покрытия и масляные загрязнения тщательно удалить. Неровности выровнять шпатлевкой. Цементные штукатурки должны быть выдержаны минимум 14 суток, зашпаклеванные поверхности - минимум 3 суток, поверхности систем утепления - 7 суток. Все поверхности обязательно обработать адгезионной силоксановой грунтовкой Siloxan-Quarzgrund
------------------	---

	DE815. При использовании колерованных штукатурок грунтовка должна быть затонирована в такой же цвет. Осыпающиеся или сильно впитывающие влагу поверхности предварительно обработать глубокопроникающей грунтовкой düfa Tiefgrund Acryl-Hydrosol DE800. Места, пораженные грибами, очистить и обработать антисептической грунтовкой düfa Grund Antiseptik D613 согласно инструкции.
Нанесение	перемешать не взбивая. Нанести на стену шпателем из нержавеющей стали на толщину зерна. Выдержать некоторое время и, пока штукатурка мягкая, структурировать пластмассовой теркой в нужном направлении. Большие участки поверхности разбивать на несколько маленьких или работать в группе. Вся поверхность должна обрабатываться методом "мокрым по мокрому". При необходимости в штукатурку можно добавить до 2% воды.
Расход	Для зерна 2,0 мм – около 2,8 кг/м ² , для зерна 3,0 мм – около 3,8 кг/м ² . Точный расход определяется пробным нанесением на объекте.
Примечание	Не наносить под действием прямых солнечных лучей. Защищать от осадков и мороза течение 3 дней. На одну плоскость наносить штукатурку, имеющую один номер партии, или тщательно смешать продукцию из разных партий между собой! Для придания покрытию дополнительной стойкости к биоповреждениям грибами необходимо добавить в штукатурку антигрибковую добавку düfa Schimmelstopp в пропорции 250 мл добавки на 25 кг штукатурки и тщательно перемешать
Чистка инструментов	Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой.
Время высыхания	Время высыхания – 24 часа при температуре +20°C и влажности воздуха 65%. Полное высыхание и перекрашивание – через 2-3 дня.
Температура нанесения	Работы выполнять при температуре поверхности от +5°C до +30°C и относительной влажности воздуха ниже 80%.
Колеровка	подлежит машинной тонировке по системе Color Mix, а также красителем düfa Vollton-und Abtönfarbe, D230 (не добавлять больше 5%).
Примечания	
Фасовка	25 кг
Хранение	в сухом месте при температуре от +5 ° C до +30 ° C. Гарантийный срок хранения в герметичной заводской упаковке - 24 месяца.
Меры безопасности	хранить в недоступном для детей месте. Не допускать попадания штукатурки в глаза или на кожу. Не выливать штукатурку в канализацию, водоемы или на почву.
Утилизация	Засохшая штукатурка утилизируется как строительный мусор.

15.04.2013

Изготовлено по технологии фирмы “Meffert AG”, Германия

СП с ИИ ООО “Мефферт Ганза Фарбен”
Украина, г. Днепропетровск
ул. Курсантская, 7Б
тел. (0562) 34-55-55
www.ganza.com.ua
www.dufa.com.ua
postMGF@ganza.com.ua

Эта техническая информация составлена на основе новейших технологий и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие материалов поверхностей и условий объекта, покупатель / пользователь должен максимально правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе новой редакции данной технической информации настоящая теряет свою силу. Дальнейшую информацию Вы можете получить по телефону (0562) 34-55-55.