

Техническое описание
Артикул: 0812

Ilack ST

(ранее именовался Aida Ilack ST)

Содержащее растворитель защитное битумное покрытие (наносится в холодном виде) и кровельный лак на битумной основе (черный).
Соотв. номеру AIB (гидроизоляция инженерных конструкций) 468102

Сфера применения

Продукт применяется для создания защитного покрытия на бетоне и штукатурке, непосредственно соприкасающихся с грунтом (высотное и подземное строительство), а также в строительстве гидросооружений. Покрытие защищает металл и оцинкованные поверхности от коррозии. Грунтование старых битумных покрытий с последующим посыпанием песком перед нанесением толстослойных битумных покрытий. Remmers Ilack ST не стоек к УФ-воздействию.

Свойства продукта

После испарения растворителя, битумная пленка приобретает стойкость к теплу, холоду и осадкам (дождь, влажность). На продукт Remmers Ilack ST не оказывают влияния слабые кислоты в дождевой воде, солевые соединения морской воды и грунт в соответствии с DIN 4030

Технические параметры продукта

Основа:	Битумная, содержит растворитель
Плотность (при 20 °C):	Ок. 0,93 г/см ³
Зернистость	Ок. 60 % по массе

Основание

Обрабатываемые поверхности должны быть сухими и чистыми. Кладку в области соприкосновения с грунтом зашламовать (напр. Remmers Dichtschlaemme в системе Remmers Kiesol) или оштукатурить. Удалить ржавчину с железа методом пескоструйной очистки, листовой цинк обезжирить растворителем (напр. V 101).

Переработка

Продукт нанести щеткой или подходящим распылителем по всей поверхности в несколько слоев на сухое основание. Каждый нанесенный слой как следует просушить. В зависимости от нагрузки в качестве защитного покрытия в области грунта следует нанести мин. 3 слоя, в качестве антикоррозийного покрытия нанести мин. 2 слоя. В качестве грунтовки под толстослойные битумные покрытия Remmers в свежем состоянии покрытие Remmers Ilack ST посыпать кварцевым песком Quarzsand 02/07 мм.

Указания

При работе с продуктом не курить, работать в узких строительных котлованах снизу вверх. Не допускать открытого огня! При работе в помещении обеспечить хорошую вентиляцию. Подробнее о технике безопасности в памятке по технике безопасности.

Рабочий инструмент, очистка

Кисть, щетка, распылитель. Очистка растворителем V 101 или уайтспиритом.

Форма поставки, расход, хранение

Форма поставки:

Белая жестяная емкость 5л, 10л, 25 л

Расход:

Зависит от основания, ок. 0,2 л/м², что соответствует толщине слоя 0,12 мм.

Хранение:

В закрытых оригинальных упаковках в прохладном и сухом месте мин. 5 лет. Начатую упаковку сразу очень плотно закрывать.

Безопасность, экология, утилизация отходов

Дополнительная информация относительно техники безопасности при транспортировке, хранении и обслуживании, а также сведения по утилизации и экологии содержатся в текущем техническом паспорте по безопасности.

Вышеперечисленные указания были выработаны нами на заводе-изготовителе и соответствуют новейшему состоянию развития и принципам использования в производстве. Поскольку мы не оказываем влияния на применение и переработку продуктов, содержание данной спецификации не устанавливает никакой ответственности для производителя.

Указания, выходящие за рамки содержания данного технического описания, или отличные от них, требуют письменного согласования и утверждения на главном предприятии.

Представленная информация составлена на основе последних данных по технике производства и применения. Так как применение и обработка данного продукта происходят вне нашего влияния, то и содержание настоящего технического описания не является гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют письменного подтверждения со стороны завода-производителя. При любых обстоятельствах сохраняют силу наши общие условия заключения торговых сделок. С изданием настоящего технического описания прежние теряют свою силу.

