

PUIDULIIM B3

ВЛАГОСТОЙКИЙ КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА



PUIDULIIM B3

Сфера применения	Клей предназначен для склеивания изделий из дерева. Для внутренних и наружных работ. Влагостойкость - D3 по DIN EN 204.
Свойства	Белый, при высыхании прозрачный. Клеевой шов выдерживает температуру -30 ... +80°C
Подготовка поверхности	Перед нанесением поверхность очистить от грязи, пыли, жира. Блестящие поверхности обработать наждачной бумагой.
Нанесение	Клей перед применением тщательно перемешать. Нанести тонким слоем на одну из склеиваемых поверхностей. Детали соединить, прижать и не позднее, чем через 6 мин, положить под пресс на 10 ... 20 минут. Детали из твердых пород дерева рекомендуем покрыть клеем с обеих сторон и выдержать под прессом более длительное время (до 50 минут).
Рабочие инструменты	Кисть, валик, шпатель. По окончании работ промыть водой с мылом.
Условия нанесения	Температура в помещении: 15 ... 20°C Относительная влажность воздуха: около 50% Температура древесины: 15 ... 20°C Влажность древесины: 7 ... 12% Открытое время (open time): не более 4 ... 6 минут
Время выдерживания под грузом	Дерево - 10 ... 50 минут, давление - 1 ... 5 кг/см ² при 20°C и относительной влажности воздуха 50% Склеенное изделие готово к эксплуатации через 24 часа
Тип связующего	Поливинилацетат
Разбавитель	Вода, до 5%
Расход	Около 150 мл/м ²
Плотность	Около 1,1 кг/л
Сухой остаток	Около 50%
Хранение	2 года в плотно закрытой таре. Беречь от замерзания
Охрана окружающей среды	Не выливать в канализацию, водоемы, на почву. Остатки продукта и тару сдать на свалку.