

ГРУНТ-ЛАК ИР-013

Акриловый водный грунт-лак с антисептическим действием для защиты древесины



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Область применения Предназначен для декоративно-защитной отделки деревянных поверхностей и изделий из древесных материалов наружного и внутреннего применения: окна, двери, стены, фасады деревянных домов, веранды, беседки, балконы, заборы и др. Особенно применим для пиленых и строганных поверхностей.

Свойства

- Атмосферостойкий
- Глубоко проникает
- Имитирует цвета ценных пород древесины
- Подчеркивает естественную красоту текстуры древесины
- Защищает древесину от биологического заражения
- Защищает древесину от УФ-излучения
- Без запаха
- Быстро сохнет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид грунт-лака	Окрашенная жидкость низкой вязкости
Цвета грунт-лака	Груша, Дуб, Еловая зелень, Каштан, Олива, Орех, Палисандр, Рябина, Сосна, Тик
Рекомендованный общий расход, м ² /л	Строганная древесина – 7-10 Пиленая древесина – 4-5
Внешний вид пленки лака	Однородная полупрозрачная матовая окрашенная
Содержание нелетучих веществ, %	От 13 до 17 в зависимости от цвета
Условная вязкость по ВЗ-246 сопло 4 мм, с	Около 18
Плотность, кг/л	Около 1,03
Гарантии качества	Рекомендуется хранить в фирменной герметично закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C, в недоступном для детей месте. Беречь от воздействия прямых солнечных лучей и нагревательных приборов. Гарантийный срок хранения: 24 месяца от даты изготовления.
Фасовка	0,8 л, 3 л, 10 л

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Общие рекомендации	Работы рекомендуется проводить при температуре (10-30) °С и относительной влажности воздуха (50-70) %. Рекомендуется обрабатывать сухую древесину, но допускается и влажную (до 20% влажности). Запрещается обрабатывать мерзлую древесину. Материал готов к применению, разбавление водой не рекомендуется. Разрешается смешивать «ДокторТекс» ИР-013 различных цветов. Перед применением тщательно перемешать.
Подготовка поверхности	Поверхность очистить от отслаивающихся и непитающихся покрытий. Удалить пыль, грязь, масляные и иные загрязнения. Поверхности, пораженные грибком, плесенью или синевой, рекомендуется предварительно обработать БиоДоктором ИР-011 согласно инструкции.
Нанесение	Материал рекомендуется наносить кистью, щеткой или распылителем на подготовленную поверхность в 1-3 слоя в зависимости от требований к интенсивности цвета. Нанесение кистью и щеткой следует проводить, тщательно растирая материал на поверхности.
Режимы сушки одного слоя при температуре +(20±2) °С и относительной влажности (50-70) %	Промежуточная сушка – 1 час. Рекомендуемая выдержка покрытия перед эксплуатацией – 24 часа. На высыхание влияют температура, а также относительная влажность и проветривание
Эксплуатация	Покрытую поверхность защищать от попадания осадков в течение 48 часов после нанесения. При нанесении в 2 и более слоев может применяться как самостоятельное защитное покрытие. Возможно лакирование: для внутренних покрытий – ИР-11 или ИР-13, для наружных покрытий – ИР-15.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты моют водой сразу после окончания работы. При незначительных перерывах в работе инструмент рекомендуется предохранять от высыхания, заворачивая в полиэтиленовый пакет. Высохший на инструменте материал удаляется механически.
Безопасность и охрана труда	Материал относится к негорючим, пожаро- и взрывобезопасным веществам и соответствует директиве Европейского Союза 2004/42/ЕС по содержанию ЛОС. Нанесение рекомендуется проводить аккуратно, используя средства личной защиты (очки, рукавички, респиратор) и избегая контакта материала с открытыми участками тела. В случае попадания материала на кожу или глаза тщательно промыть место контакта обильным количеством воды. В случае проглатывания немедленно вызвать рвоту, обратиться к врачу и показать тару или этикетку лака. Производитель имеет санитарно-гигиеническое заключение МОЗ Украины на грунт-лак «ДокторТекс» ИР-013.
Охрана окружающей среды	Материал и смывную воду из-под него не выливать в канализацию, водоем или почву. Жидкие остатки подлежат обезвреживанию и уничтожению. Пустую тару и сухие остатки можно утилизировать как строительный мусор.

Достоверность данной технической спецификации на грунт-лак «ДокторТекс» ИР-013 основывается на лабораторных испытаниях и применении материала на реальных объектах. Данная техническая информация является справочной и не заменяет паспорт (сертификат качества) на продукт. Качество материала полностью соответствует требованиям стандарта ТУ У 21583365-007-2003. Как изготовитель, компания не несет ответственности за хранение и применение материала не в соответствии с данной инструкцией и рекомендациями. Выход новой технической спецификации на материал отменяет прежнюю.