

## Сиро Мат

ТИП	Водоразбавляемая потолочная краска без бликов	
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Предназначена для окраски оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных поверхностей, кирпичных и картонных поверхностей, древесностружечных, гипсовых и древесноволокнистых плит, а также обоев под окраску внутри помещений.	
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Применяется для окраски стен и потолков в сухих внутренних помещениях.	 <a href="#">Увеличить</a>
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ</b>		
Базис		
Цвета	<p>АР</p> <p>Белый. Возможна колеровка цветами, обозначенными буквой А в каталоге цветов Symphony компании "Тиккурила". При колеровке применять только половину указанного в рецептуре количества пигментной пасты. Оттенок может отличаться от образца. Проверьте оттенок, если Вы используете краску для окрашивания поверхностей.</p>	
Степень блеска	Глубоко матовая	
Класс эмиссии строительного материала	М1	
Расход	<p>На впитывающие поверхности – 5-7 м<sup>2</sup>/ л,</p> <p>На невпитывающие поверхности – 9-11 м<sup>2</sup>/ л.</p>	
Тара	0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л.	
Разбавитель	Вода	
Способ нанесения	Наносится валиком, кистью или распылением.	
Способ нанесения	При распылении под высоким давлением применять сопло 0,017"–0,021".	
Способ нанесения	Допускается разбавлять на 0-5% от объема раствора.	
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	<p>От пыли – 30 минут.</p> <p>Следующий слой можно наносить через 2-4 часа.</p>	
Стойкость к мытью	SFS-EN 13300 класс II, ISO 11998. Выдерживает лёгкую влажную уборку.	
Термостойкость	85°C, ISO 4211-3	
Стойкость к мокрому трению	4 класс по ISO 11998.	
Сухой остаток	Ок. 35 %, в зависимости от цвета	
Плотность	Ок. 1,3 кг/л.	
Хранение	Защищать от мороза. Хранить в сухом и прохладном месте, защищённом от прямых солнечных лучей.	
Код	891 0201	



## Сиро Мат

Свидетельство о  
государственной  
регистрации

[Свидетельство о государственной регистрации](#)

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при  
обработке

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть не ниже +10 °С и относительная влажность воздуха – не выше 80 %.

Неокрашенная поверхность:

Очистить поверхность от грязи и пыли. При необходимости, выровнять поверхность подходящей шпатлевкой серии "Престо". Высохшую поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Окрасить краской "Сиро Мат".

Предварительная  
подготовка

Ранее окрашенная поверхность:

Поверхность вымыть разбавленным моющим средством "Маалипесу", затем тщательно промыть чистой водой. Отшлифовать твёрдые, блестящие окрашенные поверхности до матового состояния и удалить шлифовальную пыль. Неровности выровнять подходящей шпатлевкой серии "Престо", высохшую поверхность отшлифовать, а пыль удалить. Окрасить краской "Сиро Мат".

Неокрашенная поверхность:

Краску тщательно перемешать перед применением. При необходимости разводить водой. Наносить валиком, кистью или распылением в 1–2 слоя.

Окраска

Ремонтная окраска:

Краску на поверхностях, окрашенных "Сиро Мат", можно обновить той же или аналогичной водорастворимой краской. См. пункт "Предварительная подготовка".

Убрать лишнюю краску с инструмента. Рабочие инструменты промыть водой с мылом. Слегка затвердевшую краску удалить с помощью средства для очистки малярных инструментов "Pensellipesu".

Очистка  
инструментов

Слегка затвердевшую краску можно удалить с инструментов при помощи средства "Пенсселипесу".

При необходимости не ранее, чем через 1 месяц после окраски, поверхность очистить отжатой до влажного состояния мягкой губкой или полотенцем с использованием нейтрального раствора (рН 6–8) для мытья посуды. При приготовлении моющего раствора следует соблюдать инструкции по разбавлению моющего средства, предоставленные производителем. После очистки поверхность не следует оставлять сырой. После окраски с поверхностью следует обращаться аккуратно в течение нескольких недель, так как продукт

Уход



## Сиро Мат

достигает конечной твёрдости в обычных условиях спустя 1 месяц. Если поверхность придётся очищать вскоре после окраски, выполните это без лишних усилий мягкой щеткой или влажным полотенцем.

---

### ОХРАНА ТРУДА

Продукт не классифицирован как опасный. Для продукта имеется паспорт безопасности химической продукции. [Паспорт техники безопасности](#)

---

### ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки краски сдать в пункт приёма опасных отходов. Пустую, сухую тару сдать в пункт утилизации или при отсутствии такой возможности вывести на общую свалку. – соблюдать местное законодательство.

### ТРАНСПОРТИРОВКА/ВАК/ADR -

-

---

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.