





## Джокер

|   |  |   |
|---|--|---|
| ТИП   | Обладающая хорошей стойкостью к очистке акрилатная краска, не содержащая органических растворителей и обладающая шелковистым эффектом. Краске присвоен "Экознак" Европейского Союза и она разработана в результате сотрудничества с Ассоциацией по аллергическим и астматическим заболеваниям Финляндии. |    |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                                      | Предназначена для окраски оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных, кирпичных, картонных, деревянных поверхностей, гипсовых, древесноволокнистых и древесностружечных плит внутри помещения. Применима как на новые, так и на ранее окрашенные поверхности. Не подходит для окраски дверей и мебели.     | <br><a href="#">Увеличить</a><br> |
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ                                      | Применяется для окраски стен и потолков в гостиных, спальнях, детских комнатах, передних, на кухнях и т.п. сухих помещениях.   |   |
| <b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ</b>                               |  |   |
| Базис   | А и С  |   |
| Цвета   | Согласно гамме «Тиккурила Симфония».   |   |
| Степень блеска  | Матовая  |   |
| Класс эмиссии строительного материала                   | M1   |   |
| Расход  | На впитывающую поверхность: 7–9 м <sup>2</sup> /л.<br>На невпитывающую поверхность: 10–12 м <sup>2</sup> /л.   |   |
| Тара  | 0,225 л, 0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л.  |   |
| Разбавитель   | Вода<br>Наносится кистью, распылением или валиком.   |   |
| Способ нанесения  | При распылении под высоким давлением применять сопло 0,015"- 0,021".<br>Допускается разбавление до 10 % по объему.   |   |
| Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50% | От пыли – 30 минут.<br>Следующий слой можно наносить через 1-2 часа.   |   |
| Стойкость к мытью                                       | Выдерживает свыше 10 000 проходов щеткой.  |   |
| Стойкость к химикатам                                   | Выдерживает чистящие химикаты и слабые растворители, например, уайт-спирит.  |   |
| Термостойкость  | 85°C.  |   |
| Стойкость к мокрому трению                              | Класс 2 по ISO 11998.  |   |
| Сухой остаток   | Ок. 40% в зависимости от оттенка.  |   |





## Джокер

Плотность                   Ок. 1,3 кг/л в зависимости от оттенка.  
Хранение                    Защищать от мороза.  
Код                            878-серия

Свидетельство о  
государственной  
регистрации

[Свидетельство о государственной регистрации](#)

---

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при  
обработке

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть выше +5°C, и относительная влажность воздуха менее 80%.

Неокрашенная поверхность:

Очистить поверхность от грязи и пыли. При необходимости, выправлять поверхность подходящей шпатлевкой серии "Престо". Высохшую поверхность отшлифовать, пыль удалить. Загрунтовать, например, грунтовкой "Варма"

Предварительная  
подготовка

Ранее окрашенная поверхность:

Вымыть поверхность раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой и дать просохнуть. Твердую, глянцевую поверхность отшлифовать до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить. Неровности выправить подходящей шпатлевкой "Престо". Высохшую поверхность отшлифовать, пыль удалить. При необходимости, перед окраской загрунтовать, например, грунтовкой "Варма".

Окраска

Краску тщательно перемешать перед применением. При необходимости, разбавить водой. Наносить валиком, кистью или распылением в 1–2 слоя.

Очистка  
инструментов

Убрать лишнюю краску с инструмента. Рабочие инструменты промыть водой с мылом. Слегка затвердевшую краску удалить с помощью мощного средства "Пенсселипесу".

Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежеекрасочной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение ок. одного месяца после окраски. В случае необходимости, для очистки покрытия в данный период можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью.

Уход

Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (pH 6–8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. Особенно грязные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (pH 8–10) с помощью мягкой ткани или губки. Придерживаться указаний производителя моющего средства. После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой.



## Джокер

Ремонтная окраска      Окрашенные краской «Джокер» поверхности можно перекрасить однотипной водоразбавляемой краской. См. пункт "Предварительная подготовка".

---

ОХРАНА ТРУДА      Состав краски не требует предупредительной маркировки. На продукт имеется паспорт техники безопасности. [Паспорт техники безопасности](#)

---

ОХРАНА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ  
СРЕДЫ И  
УТИЛИЗАЦИЯ  
ОТХОДОВ      Не выливать в канализацию, водоем или в почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывезти на свалку – соблюдать местное законодательство.

ТРАНСПОРТИРОВКА VAK/ADR -

-

---

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.