



3M Антигравийное текстурное покрытие

Технический бюллетень

Сентябрь, 2011

Артикулы

DS272991151, DS272991193, DS272991227

Номера по каталогу

08868, 08878, 08879

Описание продукта:

Покрытия 3M 08868/78/79 на основе резины обеспечивают защиту от щебня. Обладают высокими антикоррозионными и шумопоглощающими свойствами. Быстро высыхают и допускают окраску. Материалы 3M 08868/78/79 пригодны для ремонта покрытий с текстурной поверхностью на новых или ремонтируемых деталях и в следующих местах:

- Колесные арки
- Передняя и задняя юбки
- Боковые пороги
- Крылья

Цвет покрытий:

- 08868 – черное
- 08878 – белое
- 08879 – серое

Предназначены для использования с пневматическим пистолетом для нанесения антигравийных покрытий 3M 08996.

Физико-технические характеристики:

Основа	Каучук
Растворитель	Углеводородная смесь
Содержание сухого вещества	~50%

Плотность	~1,1
Вязкость (по Брукфилду) (шпиндель №3 при 10 об/мин)	6000 сП
Время высыхания до отлипа	15 мин
Расход	2-3 м ² /кг
Время высыхания под окраску	1 – 3 часа

Применение:

Подготовка

- Очистить от грязи и обезжирить поверхность.
- Убедиться, что пистолет 3М 08996 чист, а его компенсационные отверстия не закупорены.
- Наверните пистолет на бутылку и подключите линию подачи сжатого воздуха.

Предупреждение. Тщательно встряхнуть бутылку перед открыванием.

Метод нанесения

- Установить давление 4 - 6 атм.
- Распылять с расстояния 25 - 30 см в зависимости от необходимой текстуры поверхности.

Примечание. Различную текстуру можно получить регулированием сопла (чем ближе к корпусу, тем тоньше текстура), комбинированием давления воздуха и расстояния распыления или количеством слоев.

При нанесении нескольких слоев, между ними следует выдерживать интервалы около 10 минут на подсушку. Чем больше количество слоев, тем дольше должно быть время межслойной сушки. В зависимости от условий высыхания (температура, влажность, пр.), покрытие можно окрашивать через 1 – 3 часа.

Отличительные особенности:

- Удобство для нанесения пистолетом 3М 08996.
- Быстрое высыхание до отлипа.
- Стойкость против атмосферных воздействий, щебня и коррозии.
- Эластичность.
- Высокая укрывистость при одном слое.
- Отсутствие растекания.

Выпускаемые формы и размеры:

Бутыль 1 л, коробка с 12 бутылками по 1 л.

Условия и срок хранения:

В сухом месте вдали от нагревательных приборов. Оптимальная температура хранения и применения +15 ...+30°C. Температура хранения не должна превышать +50°C. Реальный срок хранения 24 месяца со дня изготовления при соблюдении условий хранения. Он обозначен на маркировке “Партия №” (Lot Number) и “Рекомендуется использовать до...” (Best Before Date).

Правила техники безопасности:

Применять только в помещении, оборудованном хорошей вентиляцией.

Не допускать попадания в глаза. При попадании в глаза немедленно обильно промыть водой и обратиться за медицинской помощью.

Не допускать попадания на кожные покровы. При попадании на кожные покровы немедленно обильно промыть водой с мылом.

При проглатывании не вызывать рвоту. Немедленно обратиться за медицинской помощью и показать надпись на таре или этикетку.

Важная информация:

ЗМ НЕ НЕСЕТ КАКОЙ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ ИЛИ УРОН, СТАВШИЙ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРОДУКТА. Потребитель сам несет ответственность за подбор продукции ЗМ для конкретного применения и метода ее использования. Пожалуйста, помните, что существует множество факторов, которые могут влиять на результат и эффективность применения продуктов ЗМ в каждом конкретном случае. Перед применением продукции ЗМ, основываясь на собственном опыте и знаниях, необходимо определить, подходит ли данный продукт для конкретного применения в существующих условиях.

Гарантия и ограничение ответственности:

Если в товаре будет обнаружен дефект, ЗМ, по своему усмотрению, заменит данный товар на товар надлежащего качества или вернет уплаченную за товар денежную сумму. Вышеуказанные действия являются исключительным правом и единственной обязанностью ЗМ. Эта гарантия не покрывает случаи нормального износа товара или каких-либо повреждений, возникших в результате несчастного случая, неправильного использования, внесения изменений в свойства товара или несоблюдения правил эксплуатации товара.

ЗМ Россия

121614, Москва, Россия, ул. Крылатская, д. 17, стр. 3,
Бизнес-парк «Крылатские Холмы»,
тел. +7 (495) 784 74 74,
факс +7 (495) 784 74 75,
www.3MRussia.ru