



ЦЕМЕНТНАЯ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ЭЛАСТИЧНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

ОПИСАНИЕ

Специальная фиброармированная цементная двухкомпонентная смесь. Сухая часть состоит из цемента, инертных наполнителей и специальных добавок. Жидкий компонент состоит из высокоэластичной вододисперсной синтетической смолы. При перемешивании двух компонентов (расфасованных в необходимой пропорции 24+8кг) получается пластичный текучий раствор с высокими адгезионными свойствами, который наносится на горизонтальные и вертикальные основания максимальным слоем в 2 мм.

После застывания продукт отличается:

- § Высокой эластичностью и водоотталкивающими свойствами.
- § Высокой адгезией с бетоном, любым цементным основанием и гладкими, плотными невпитывающими поверхностями, такими как: керамическая плитка, натуральный полированный камень, ПВХ, линолеум.
- § Высокой устойчивостью к углекислому газу, хлоридам и сульфатам.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для следующих работ:

- Гидроизоляция как внутренних, так и внешних цементных оснований перед облицовкой, например: бассейнов, балконов, террас и т.д.
- Эластичная водоотталкивающая заделка соединений стен с землёй и затирка микротрещин на штукатурке.
- Эластичная шпаклёвка конструкций, подверженных деформации под нагрузкой.
- Эластичная шпаклёвка внутренних поверхностей из керамики, ПВХ, линолеума, и т.д., перед последующей облицовкой керамической плиткой, натуральным камнем на цементный клей.

| ОСНОВАНИЯ | МИНИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ОСНОВАНИЯ | МАКСИМАЛЬНАЯ ОСТАТОЧНАЯ ВЛАЖНОСТЬ | ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Цементные стяжки | 28 дней | 3% | Чистые |
| Цементные стяжки с подогревом | 28 дней | 3% | Прочные и плотные |
| Стяжки из LITOCEM | 24 часа | 3% | Без щелей и трещин |
| Бетон | 6 месяцев | | Ровные и одного уровня |
| Цементная штукатурка | 1 неделя на каждый см толщины | | Иметь достаточный срок созревания |
| Существующие основания из керамической плитки, мраморной крошки, ПВХ, линолеума | | | |

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ

Рабочее основание должно быть прочным, чистым, без гремящих участков, очищенным от пыли, масел, средств разопалубки, ржавчины, и всего того, что может препятствовать хорошей адгезии. Существующие основания из ПВХ, линолеума, и т.д., должны быть очищены и обезжирены соответствующими растворителями. Основания из керамической плитки или натурального полированного камня должны быть обработаны раствором каустической соды, вымыты и высушены. Перед нанесением продукта смочить пористые и впитывающие цементные основания чистой водой и дождаться полного испарения её излишков. Для ускорения процесса допускается удаление излишков воды губкой или с помощью сжатого воздуха.

| | | |
|---|--|--|
| СООТНОШЕНИЕ РАЗВЕДЕНИЯ | КОМПОНЕНТ А (порошок) 24 кг (1 мешок) | КОМПОНЕНТ В (жидкость) 8 кг (1 канстра) |
| Оба компонента расфасованы в необходимой пропорции. | | |

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Вылить в чистую ёмкость компонент В (жидкость) и ввести при постоянном перемешивании компонент А (порошок). Перемешивать электродрелью со специальной насадкой-миксером до получения однородного раствора без комочеков. Не рекомендуется замешивать раствор вручную. Дать раствору отстояться в течение минимум 5 минут и помешать ещё несколько секунд.

| | |
|-----------|---|
| НАНЕСЕНИЕ | Наносить раствор непосредственно на основание гладким стальным шпателем, формируя слой толщиной 1 мм в течении рабочего времени продукта, которое составляет приблизительно 1 час при $T= +23^{\circ}\text{C}$. Настоятельно рекомендуется укладывать между двумя слоями стекловолоконную противоволочечную сетку с ячейкой 4x5 мм. Второй слой при необходимости можно наносить, когда 1-й слой частично высох (около 3-4 часов при $T= +23^{\circ}\text{C}$). На участках, подверженных образованию микротрещин, или особым нагрузкам, таких как бассейны, террасы и т.д., Конечное разглаживание поверхности можно выполнить с помощью того же гладкого шпателя через несколько минут после нанесения. |
|-----------|---|

КЛЕЙ, РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ОБЛИЦОВКИ

Последующую облицовку керамикой или натуральным камнем по мембране ELASTOCEM можно начинать не ранее, чем через 5 дней созревания в благоприятных температурных условиях (+23° С) и с широким швом. Выбор клея осуществляется в зависимости от формата плитки в соответствии с рекомендациями, приведёнными в общей сводной таблице. В спорных ситуациях обращаться за консультацией в технический отдел Litokol.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- § Не добавлять в продукт известь, цемент.
- § Не наносить продукт на основания, подверженные эффекту восходящей влаги.
- § При наружных работах защищать от дождя и мороза в течение как минимум первых 24 часов.
- § Наносить продукт при T= от +8°C до +35°C.
- § Не превышать толщину слоя в 2 мм.
- § В условиях жаркого климата рекомендуется защищать упаковку от воздействия прямых солнечных лучей. После нанесения продукта во избежание быстрого высыхания обработанную поверхность необходимо защитить полотном.
- § Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем техническом описании.

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

| | | |
|----------------|---|-----------------------|
| Внешний вид | Компонент А: порошок | Компонент В: жидкость |
| Цвет | Серый | |
| Таможенный код | 3824 5090 | |
| Срок хранения | 12 месяцев в оригинальной упаковке в сухом месте при T от +5°C. Компонент В (жидкость) боится мороза. | |

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

| | | |
|---|--|-----------------------------|
| Процент разведения | Компонент А: 3 части (24 кг) | Компонент В: 1 часть (8 кг) |
| Время созревания | 5 минут | |
| Консистенция раствора | Жидкая паста | |
| Срок жизни продукта | Около 60 минут | |
| Допустимая рабочая температура | От +8°C до +35°C | |
| Максимальная толщина слоя | 2 мм | |
| Время ожидания между первым и вторым слоями | 3- 4 часа при t T= +23°C | |
| Расход | 1,7 кг/м ² на 1 мм. толщины | |
| Время ожидания перед началом облицовки | 5 дней | |

СВОЙСТВА

| | |
|--|-------------------------|
| Адгезия с бетоном через 28 дней в стандартных условиях | > 1 Н/мм ² |
| Адгезия с бетоном через 7 дней в стандартных условиях + 21 день с погружением в воду | > 0,5 Н/мм ² |
| Водонепроницаемость через 7 дней при давлении 3 бара DIN 1048 | Водонепроницаем |
| Растяжение на разрыв через 14 дней в стандартных условиях DIN EN ISO 527 | 19,7% |

УПАКОВКА

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Мешок 24 кг | Стандартный поддон 1440 кг |
| Канистра 8 кг | Стандартный поддон 480 кг |
| Общий вес 32 кг | |

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

| |
|--|
| Продукт содержит цемент |
| Xi – ВЫЗЫВАЕТ РАЗДРАЖЕНИЕ |
| R36/37/38 вызывает раздражение глаз, дыхательных путей, кожи. |
| R43 Может вызвать раздражение при контакте с кожей |
| S2 Хранить в недоступном для детей месте |
| S22 Не вдыхать порошок |
| S24/25 Избегать попадания в глаза и на кожу |
| S26 При попадании в глаза немедленно промыть их проточной водой и обратиться ко врачу. |
| S36/37 Использовать защитную одежду и перчатки |
| S46 При попадании в пищевод обратиться ко врачу |

Информация, приведённая в настоящем техническом описании, является плодом наших многолетних наработок, и поэтому носит исключительно рекомендательный характер. Любой нестандартный случай должен быть предварительно испытан потребителем, который берёт на себя ответственность за конечный результат работы.

Техническое описание № 602

Обновление № 0

От: август 2003 года