



---

<b>ТИП КРАСКИ</b>	Полностью глянцевая желеобразная уретано-алкидная краска. Полностью глянцевая.
<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>	FUTURA 90 применяется для финишной окраски деревянных и загрунтованных металлических поверхностей внутри и снаружи помещения.

---

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ****Содержание сухих веществ** Прим. 54 объемных %**Летучие органические вещества (VOC)** Продукт не включен в Европейскую директиву по летучим органическим веществам (VOC).**Практическая укрывистость** Однослойное нанесение на гладкую поверхность: 8 - 12 м<sup>2</sup>/л**Плотность** прим. 1,1 г/мл**Время высыхания, +23°C / 50 % RH****- на ощупь**

через 4 часа

**- нанесение следующего**

на следующий день

**слоя**

При пониженной температуре и/или высокой влажности процесс высыхания замедляется.

**Разбавитель, очистка инструментов** TEKNOSOLV 1621 (сольвент нафта) или при нанесении распылителем TEKNOSOLV 9500.**Глянец** Полностью глянцевая**Цвета** Краска подходит к колеровочной системе Текномикс.**Упаковочные размеры** База 1: 0,45 L, 0,9 L, 2,7 L, 9 L**(доступность зависит от страны)** База 3: 0,45 L, 0,9 L, 2,7 L, 9 L

Базы 4 и 5: 0,9 L

черная 0,5 L, 1 L

---

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

См. паспорт по технике безопасности.

ВНИМ! По поводу риска самовоспламенения, отходы, образующиеся из изделия, туман от распыления и загрязненная ветошь и т.д. следует хранить в пожаробезопасном месте, в герметично закрытой емкости. Погружение в воду также рекомендуется.

**См. на обороте**

---

**ИНСТРУКЦИЯ ПО  
ПРИМЕНЕНИЮ****Подготовка поверхности**

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой.  
Ранее окрашенную поверхность вымыть средством для очистки окрашиваемых поверхностей RENSA SUPER.  
Удалить хрупкий и неплотный слой краски.  
С металлических поверхностей удалить ржавчину стальной щеткой.  
Твердые или глянцевые поверхности отшлифовать до матовости и удалить пыль после шлифования.  
Пазы и трещины заделать шпатлевкой SILORA A. Поверхность отшлифовать и удалить пыль.

**Грунтовка**

Металлические поверхности грунтовать антикоррозионной краской FERREX.  
Неокрашенные деревянные поверхности и поверхности древесно-стружечных плит, а также поверхности, окрашенные алкидными, масляными или каталитными красками грунтовать адгезионной грунтовкой FUTURA 3.

**Нанесение**

Краска по своему состоянию является желеобразной, поэтому, ее следует тщательно перемешивать перед нанесением.  
Краску наносить кистью, валиком или распылителем.  
Подходящее сопло безвоздушного распылителя 0,011 - 0,013".  
Для нанесения распылителем краску разбавить на 5 - 15 объемных % разбавителем TEKNOSOLV 9500.  
Возможное следующее нанесение выполнять, когда краска высохнет на следующий день.

**Условия нанесения**

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должна быть выше +5°C, относительная влажность воздуха ниже 80%.

---

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования краски, то мы несем ответственность только за ее качество и гарантируем, что она соответствует требованиям качества ТЕКНОС. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице [www.teknos.com](http://www.teknos.com) Вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий, паспортам по технике безопасности и систем окраски.

---



VE\_637\_Tuoteseloste.pdf