

ХЛОРКАУЧУК ДЛЯ БАССЕЙНОВ AZUL PISCINAS CLOROCAUCHO

- **Краска на основе хлоркаучука для покраски бассейнов, емкостей и резервуаров с непитьевой водой из бетона, цемента и подобных материалов.**

◆ СВОЙСТВА:

-Стойкость к щелочным основам, таким как цемент, бетон, кирпич.
-Хорошее сцепление с наиболее используемыми строительными материалами.
-Стойкость к эффектам окружающей среды.
-Высокая стойкость к действию химических продуктов, используемых для обработки воды в бассейне.
-Предотвращает появление грибковых пятен и водорослей на поверхности.

◆ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Краска на основе хлоркаучука специально предназначена для покраски бассейнов, емкостей и резервуаров с непитьевой водой.

◆ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Внешний вид:	Слегка шелковистый
Цвет:	Синий, темно-синий, белый
Плотность:	1.32 ± 0.05 кг/л
Вязкость:	60 - 100 Пуазов (Brookfield RTV при 20° C, Sp6, 20 об/мин)
Содержание твердых веществ по объему:	42 %
Расход:	6 - 8 м ² /л/слой
Содержание органических летучих веществ:	Cat (A/i): 600 гр/л (2007). Максимальное содержание продукта: 585 гр/л
Высыхание:	На отлип: 30 мин Повторная покраска: 6 - 8 ч Полное: 10 - 12 дней

◆ СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Тщательно перемешать до полной однородности продукта. Поверхности, предназначенные для покраски, должны быть очищены от грязи, пыли, жира и т.д. Для ранее окрашенных поверхностей необходимо проверить состояние покрытия и степень закрепления краски. Использовать кисть, валик или пистолет-распылитель. При использовании пистолета нанести более, чем два слоя для достижения необходимой толщины покрытия. Для первого слоя развести краску на 10 - 15 % Растворителем для хлоркаучука (D-40). Для второго слоя - на 5 %. Не рекомендуется производить работы во время сильной жары. **Наполнять бассейн водой не ранее чем через 10 - 12 дней после покраски.**

→ *поверхности новые или ранее неокрашенные:*

Цемент должен абсолютно затвердеть.

Удалить пыль, грязь, жир и другие нежелательные примеси.

Выкристаллизованные соли удалить водным раствором соляной кислоты. После этого промыть место пресной водой. Наносить краску только на абсолютно сухую поверхность.

Сам бассейн должен быть изолирован от внешней влажности грунта, особенно, если вокруг бассейна устроен сад, во избежании образования пузырьков под действием осмотического давления, которое оказывает вода, фильтрующаяся извне, на краску.

Наполнять бассейн водой не ранее чем через 10 - 12 дней после покраски.

→ *ранее окрашенные поверхности:*

Только, если они были окрашены краской на основе хлоркаучука.

Старую, плохо закрепленную краску необходимо полностью удалить методом химического или механического декапирования.

Полностью очистить поверхность от плесени и водорослей, применяя водный раствор щелока.

Сполоснуть пресной водой.

Сам бассейн должен быть изолирован от внешней влажности грунта, особенно, если вокруг бассейна устроен сад, во избежании образования пузырьков под действием осмотического давления, которое оказывает вода, фильтрующаяся извне, на краску.

Наполнять бассейн водой не ранее чем через 10 - 12 дней после покраски.

◆ ОТХОДЫ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА:

Принять все необходимые меры для минимизации отходов. Не сливать в канализацию, водоемы и т.д. Неиспользованные остатки и/или их упаковки должны направляться в специальные, предназначенные для утилизации химических отходов, места в соответствии с действующим законодательством страны.

◆ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Годен для домашнего использования.

Не подвергать упаковки с продуктом действию прямых солнечных лучей и повышенных температур.

Не кусать окрашенные поверхности.

Хранить в недоступном для детей месте.

Информация, приведенная в данной техкарте, основана на современных знаниях о продукте и действующем законодательстве страны производителя и ЕС. Производитель не отвечает за условия работы пользователя. Продукт не должен использоваться по другому назначению, неуказанному в техкарте, без письменного разрешения и инструкций со стороны производителя. В ответственность пользователя входит соблюдение необходимых мер для выполнения требований действующего законодательства своей страны.