



АНТИКОРРОЗИЙНАЯ КРАСКА С МОЛОТКОВЫМ ЭФФЕКТОМ (HAMMER)

ТИП	Антикоррозийная краска последнего слоя для металла с молотковым эффектом, применяемая непосредственно на ржавчину. Основа — смесь эпоксидной модификации синтетической смолы и антикоррозийного пигмента.
ЦВЕТ	20 цветов по каталогу.
ВИД	Узорчатая с «молотковым» эффектом.
СУХОЙ ОСТАТОК , %	52-54
БЛЕСК (60°)	21
УКРЫВИСТОСТЬ (одного слоя)	12-14 м ² /л.
ФАСОВКА, л (лак/отвердитель)	0,75; 2,5
ВЕС БРУТТО, кг	
0,75 л	0,9
2,5 л	2,8
ВЫСЫХАНИЕ (при +20°C и влажности 65 %)	
поверхностное	25-30 минут
затвердение	48 часов
окончательное	6 недель
ОСОБЕННОСТИ	<ul style="list-style-type: none"> - быстро сохнет; - придает желаемый оттенок; - создает водоотталкивающий барьер; - защищает от коррозии; - возможность нанесения на мало подготовленные поверхности.
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ	Кисточка, валик, краскопульт.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Поверхность должна быть сухой, очищенной от грязи и отслаивающейся ржавчины.
ТЕМПЕРАТУРА ПРИ РАБОТЕ	+5°C-+30°C



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

стр. 2/2

ПРИМЕНЕНИЕ

Тщательно размешать перед использованием. На ранее окрашенные поверхности нанести 2 слоя краски. При работе добавить 25% универсального растворителя VIK. Наносить 2-3 слоя с разницей 15 минут между слоями. Краскопульт держать на расстоянии 15-20см от поверхности. Рекомендованное давление 2 атм.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Высокостойкая декоративная защита для всех металлических и неметаллических оснований. Также можно использовать для деревянных поверхностей. Подходит для окраски металлических контейнеров, формовок, с/х и промышленного оборудования, деталей, механизмов и т. д. Можно наносить на неотслаивающуюся ржавчину.

ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ

+5°C-+35°C

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

В случае попадания в глаза необходимо промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Хранить вдали от огня, беречь от детей, избегать попадания на кожные покровы, использовать защитные очки, маску, перчатки.

СРОК ГОДНОСТИ РАСТВОРИТЕЛЬ

В плотно закрытой таре производителя 36 месяцев. Универсальный растворитель VIK. (Рекомендуется не более 30 %).