

## Sika® Primer-204 N

### Технические данные материала

Химическая основа	Пигментированный раствор полиизоцианата на основе растворителя
Цвет (CSQP <sup>1)</sup> 001-1)	Непрозрачный, желтый
Плотность (CSQP 006-3 / ISO 2811-1)	Приблизительно 1,1 кг/л
Вязкость <sup>2)</sup> (CSQP 029-3 / ISO 3219)	Приблизительно 15 мПа·с
Температура вспышки (CSQP 007-1 / ISO 13736)	- 4°C
Содержание твердой фазы	примерно 38%
Температура нанесения	+ 10°C ... + 35°C
Метод нанесения	Кистью, фетром
Расход	Приблизительно 125 мл/м <sup>2</sup>
Время высыхания <sup>2/3)</sup>	минимум 30 минут максимум 24 часа
Хранение	Хранить в закрытой емкости в прохладном сухом месте
Срок годности при хранении	9 месяцев

<sup>1)</sup> CSQP – Система качества компании «Сика»

<sup>2)</sup> 23°C / 50% отн. влажн.

<sup>3)</sup> В конкретных условиях нанесения температура и время высыхания могут быть различными

### Описание

Sika® Primer-204 N является маловязкой грунтовкой, высыхающей при взаимодействии с атмосферной влагой, которая наносится на большинство металлов перед их склеиванием или герметизацией материалами Sikaflex®.

Sika® Primer-204 N производится в соответствии с системой обеспечения качества продукции ISO 9001 / 14001 и программой заботы о здоровье.

### Область применения

Sika® Primer-204 N используется в качестве связующего реагента для улучшения адгезии клеев и герметиков Sikaflex® с металлами, такими как сталь, нержавеющая сталь, оцинкованная сталь, алюминий и анодированный алюминий.

Sika® Primer-204 N не является антикоррозионным покрытием.

### Метод нанесения

Поверхности должны быть чистыми, сухими и не иметь следов смазки, масла и пыли. Адгезия с поверхностью может быть улучшена путем абразивной зачистки шлифовальной бумагой (самой мелкой зернистости), последующей протиркой очистителем Sika® Cleaner-205. Затем необходимо подождать, пока очиститель полностью высохнет.

Тщательно взболтать емкость с Sika® Primer-204 N до отчетливой слышимости шариков, находящихся внутри. Продолжить встряхивание еще в течение минуты и затем нанести грунтовку тонким, непрерывным сплошным слоем с помощью кисти или фетровой подушки. Сразу же после применения тщательно закройте емкость.





## Важные замечания

Если грунтовка желатинизировалась или расслоилась, то она должна быть забракована

## Дополнительная информация

По запросу могут быть предоставлены копии следующих документов:

- таблица грунтовок Sika.
- карта безопасности материала

## Информация об упаковке

Банка	250 МЛ
	1000 МЛ

## Важная информация

Для получения дополнительной информации и рекомендаций по безопасной транспортировке, обращению, хранению и утилизации химических материалов заказчик должен использовать действующую карту безопасности материала, которая содержит данные, касающиеся физических, экологических, токсикологических и других аспектов, относящихся к безопасности.

## Примечание

Информация и, в частности, рекомендации, относящиеся к нанесению и конечному использованию продукции компании Sika, предоставлены добросовестно на основе имеющихся знаний и опыта компании Sika, при условии их надлежащего хранения, обращения с ними и нанесения при нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. На практике различия в материалах, поверхностях и реальных условиях применения таковы, что никакая гарантия недается в отношении товарного состояния или пригодности для конкретного применения, и никакая ответственность, вытекающая из любых правоотношений, не может подразумеваться на основании предоставленной информации, или любых письменных рекомендаций или любых других предложенных советов. Пользователь продукции должен проверить ее пригодность для предполагаемого применения и цели. Компания Sika резервирует право на изменение свойств своей продукции. Права собственности третьих лиц должны соблюдаться. Все заказы принимаются исходя из соблюдения наших существующих условий продажи и поставки. Пользователи должны всегда обращаться к самой последней редакции технической карты в отношении интересующего их материала, копии которой могут быть предоставлены по запросу.

ООО «Сика Украина»  
03680 г. Киев  
ул. О. Трутенко 10, 3-й эт  
Тел. (044) 492-94-19  
Факс (044) 492-94-18  
[www.sika.ua](http://www.sika.ua)

