



АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА FERRO GAMMA

ТИП	Антикоррозийная краска последнего слоя для металла с молотковым эффектом, применяемая непосредственно на ржавчину. Основа — смесь эпоксидной модификации синтетической смолы и антикоррозийного пигмента.
ЦВЕТ	12 цветов по каталогу.
ВИД	С декоративным металлическим эффектом.
СУХОЙ ОСТАТОК , %	63-65
БЛЕСК (60°)	25
УКРЫВИСТОСТЬ (одного слоя)	15 м ² /л.
ФАСОВКА, л (лак/отвердитель)	0,75; 2,5
ВЕС БРУТТО, кг	
0,75 л	0,9
2,5 л	2,8
ВЫСЫХАНИЕ (при +20°С и влажности 65 %)	
поверхностное	15-30 минут
на отлип	30-60 минут
затверждение	48 часов
окончательное	6 недель
ОСОБЕННОСТИ	<ul style="list-style-type: none"> - быстро сохнет; - придает желаемый оттенок; - создает влагоотталкивающий барьер; - защищает от коррозии; - возможность нанесения на мало подготовленные поверхности; - декоративный вид; - легкость применения.
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ	Кисточка, валик, краскопульт.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Поверхность должна быть сухой, очищенной от грязи и отслаивающейся ржавчины.



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

стр. 2/2

ПРИМЕНЕНИЕ	Тщательно размешать перед использованием. На ранее окрашенные поверхности нанести 2 слоя краски. При работе добавить 25% универсального растворителя VIK. Наносить 2-3 слоя с разницей 15 минут между слоями. Краскопульт держать на расстоянии 15-20см от поверхности. Рекомендованное давление 2 атм.
ТЕМПЕРАТУРА ПРИ РАБОТЕ	+5°C-+30°C
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Высокостойкая декоративная защита для всех металлических и неметаллических оснований. Также можно использовать для деревянных поверхностей. Подходит для окраски металлических контейнеров, формовок, с/х и промышленного оборудования, деталей, механизмов и т. д. Можно наносить на неотслаивающуюся ржавчину.
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ	+5°C-+35°C
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	В случае попадания в глаза необходимо промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Хранить вдали от огня, беречь от детей, избегать попадания на кожные покровы, использовать защитные очки, маску, перчатки.
СРОК ГОДНОСТИ РАСТВОРИТЕЛЬ	В плотно закрытой таре производителя 36 месяцев. Универсальный растворитель VIK. (Рекомендуется не более 30 %).