

Ceradur

Защитная дисперсия без соли металлов

Свойства

Универсальная дисперсия, без солей металлов, образующая при высыхании блестящее защитное покрытие, не уступающее по своей эластичности твёрдому воску. Эластичность покрытия со временем не снижается, благодаря чему локальные повреждения легко поддаются исправлению спрей-клинингом с последующим полированием до блеска. При этом покрытие не становится скользким. Частичное удаление защитного слоя (повреждённого, изношенного) в рамках интенсивной уборки не требует применения средства для глубокой чистки. Покрытие Ceradur нескользкое, невосприимчивое к загрязнениям, и не боится мокрой уборки.

Состав

Полимерные дисперсии без солей металлов (не содержит ТВЕР), полиэтиленовые воски, пластификатор, вспомогательные вещества.

Показатель pH в концентрате: ок. 8,5

Области применения

Применяется на любых водостойких твёрдых и эластичных напольных покрытиях: граните, мраморе, бетонном камне, ПВХ, линолеуме, полиолефине, резине, за исключением уложенных в зонах с большой влажностью. Не менее успешно Ceradur можно применять для покрытия импрегнированных деревянных и пробковых полов.

Применению для защиты напольных покрытий с заводским полиуретановым или полиэтиленовым слоем должна предшествовать проба прилепания.

Не применять на необработанных деревянных и пробковых полах.

Применение

Наносите без разведения на хорошо просушенные полы. Равномерно распределите по поверхности пола тонким слоем, например, с помощью плоского мопа. Не допускайте высыхания мопа. Пробку канистры закрывайте сразу.

Нанесение защитного покрытия после глубокой чистки:

В зависимости от впитывающей способности пола нанести 2-3 слоя с интервалом ок. 30 мин.

Восстановление защитного покрытия после интенсивной уборки:

Нанести 1-2 слоя с интервалом ок. 30 мин.

Спрей-клининг для исправления локальных повреждений:

Развести холодной водой в соотношении 1:1. Наносить с помощью распылителя, обрабатывать однодисковой машиной (ок. 1000 об/мин).

Полирование:

Окончательно высохшее покрытие можно уплотнить с помощью однодисковой машины (ок. 1000 об/мин), оснащённой соответствующим падом (Multi-Disc). При этом блеск повышается, а покрытие не становится скользким.



Защитные покрытия

Расход на 1 кв. метр

Первичное нанесение: 25 мл (каждый слой)

Восстановление изношенного покрытия: 25 мл (каждый слой)

Спрей-клининг: 1,5 мл

Только для профессионального использования!

Упаковка

2 канистры x 5 л в коробке
Бочка 200 л

Арт. № j 20 05 05
Арт. № j 20 05 72

Беречь от мороза!

