



Техническое описание

ТЕРМОПАЛ-ФС33-Р

Артикул № 0090901

38/11

Минеральная финишная шпатлевка

(Обозначение по ГОСТ 31189-2003: смесь сухая дисперсная, цементно-известковая, шпаклевочная, защитная санирующая по ТУ 5745-006-44431161-2011)

Свойства:

- Паропроницаемая
- гидрофобная
- подходит для санации стен совместно с санирующей штукатуркой ТЕРМОПАЛ-СР24-Р
- для наружных и внутренних работ

*) для температуры окружающей среды +20°C и относительной влажности воздуха 60%.

**) РК –расплыв конуса по ГОСТ 310.4-81.

Основание:

Оштукатуриваемая поверхность должна быть прочной, очищенной от пыли, грязи, старых покрытий и субстанций, препятствующих адгезии. Процессы усадки обрабатываемой поверхности должны быть в значительной степени закончены.

Перед нанесением шпатлевки поверхность следует слегка увлажнить. Сильно впитывающие основания обработать грунтовкой ASO-Unigrund, разведенной 1:4 водой. При нанесении ТЕРМОПАЛ-ФС33-Р на санирующую штукатурку ТЕРМОПАЛ-СР24-Р грунтование не требуется.

Приготовление:

Изготовление санирующей штукатурки:

- ТЕРМОПАЛ-ФС33-Р 25,0 кг
- Вода ≈ 6,0-6,5 л.

В чистую емкость заливается вода. Постепенно при постоянном перемешивании (примерно 500-700 об/мин) в емкость добавляется в указанном количестве ТЕРМОПАЛ-ФС33-Р. Смешивание ведется примерно 2-3 минуты до получения однородного раствора без сгустков и комков.

Следует готовить столько материала, сколько можно использовать в течение указанного времени жизнеспособности.

Применение:

Раствор наносят шпателем, полутерками или мастерком необходимой толщиной. После подсыхания поверхности необходимо затереть шпатлевку тёрками, к полотну которых прикреплены губчатая резина или войлок.

Следует избегать преждевременной затирки, поскольку это может привести к образованию трещин на поверхности вследствие внутренних напряжений.

Нужно соблюдать технологическую паузу: 1 день на каждый миллиметр толщины слоя.

Последующий уход:

Штукатурный слой следует защищать от атмосферного воздействия (дождя, ветра, прямых солнечных лучей и т.д.) и механических повреждений с помощью защитных мероприятий.

Технические характеристики*:

| | |
|-------------------------|--|
| Основа: | цемент |
| Цвет: | серый |
| Компонент: | 1 |
| Максимальная фракция: | 0,63 мм |
| Насыпная плотность: | ≈ 1,3 кг/л |
| Водопотребность: | 24-26 % вес. |
| Подвижность (РК**): | 14-17 см |
| Плотность раствора: | ≈ 1,9 кг/л |
| Расход: | ≈ 1,4 кг/м ² /мм |
| Толщина слоя: | 1-3 мм |
| Жизнеспособность: | не менее 60 минут |
| Температура при работе: | +5°C - +25°C |
| Очистка: | в свежем состоянии водой |
| Хранение: | в сухом прохладном месте 6 месяцев в оригинальной закрытой упаковке, вскрытую упаковку плотно закрывать и использовать в короткий срок |
| Упаковка: | мешок 25 кг |

Мы гарантируем качество наших материалов в рамках наших условий продажи и поставки. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу.

Важные указания:

- ☞ Необрабатываемые поверхности следует защищать от воздействия ТЕРМОПАЛ-ФС33-Р!
- ☞ Очень влажные основания могут вызывать более длительное время ожидания до обработки поверхности.
- ☞ Очень высокая влажность воздуха должна быть понижена соответствующими мероприятиями, например, с помощью кондиционера. Следует, однако, избегать прямого нагрева и сквозняков.
- ☞ Защищать от сильного солнечного излучения и дождя.
- ☞ При слишком быстрой дегидратации (нагретые помещения или сильно впитывающие основания) или при недостаточно высушенном штукатурном основании существует опасность образования трещин!
- ☞ Волосянные/усадочные трещины без пустот не представляют собой недостатки, т.к. технические качества не ухудшают.
- ☞ Для цветового оформления внешней поверхности следует использовать исключительно силикатные краски, такие как ADICOR-SK.
- ☞ Температура строительных конструкций и окружающей среды ниже +20°C замедляет время схватывания и твердения, а температура выше +20°C - ускоряет.
- ☞ Применять только водопроводную воду питьевого назначения и чистые инструменты!
- ☞ В уже схватившийся ТЕРМОПАЛ-ФС33-Р нельзя добавлять воду или свежий раствор с целью

продолжения работ. Возникает высокая опасность недостаточного сцепления с основанием!

- ☞ Использовать материал в ситуациях, неописанных в данном Техническом описании, можно только после консультации со специалистами фирмы ООО «Шомбург-ЕР Лтд.» и их письменного подтверждения.

Ответственность

Высококачественная сухая строительная смесь ТЕРМОПАЛ-ФС33-Р производится для ООО «Шомбург-ЕР Лтд.» на основе компаундов, изготавливаемых в Германии, по адаптированным рецептограммам группы SCHOMBURG по ТУ 5745-006-44431161-2011.

Мы гарантируем технические свойства этого материала, если он применялся согласно указаниям данного технического описания.

Указания по безопасности:

Материал ТЕРМОПАЛ-ФС33-Р содержит известь и цемент и дает с водой щелочную реакцию. Раздражает органы дыхания и кожу. Существует опасность серьезного нарушения зрения.

Рекомендации по безопасному обращению с материалом:

- Беречь от детей.
- Избегать попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза немедленно тщательно промыть водой и обратиться к врачу.
- Во время работы надевать защитные перчатки и очки/защиту для лица.