Muresko-Premium

Високоякісна фасадна фарба на основі SilaCryl, мінеральний характер, висока здатність до дифузії, чудові водовідштовхувальні властивості

Опис продукту	
Сфера застосування	Для високоякісних покриттів на гладких і структурованих підкладках. Виключне в'яжуче типу SilaCryl робить можливим відмінний захист від впливу дощу при високій паропроникності і достатній дифузії вуглекислого газу. SilaCryl також забезпечує таке ж велике розмаїття кольорової гами, таку ж високу погодостійкість і адгезію, як високоякісні чистоакрилатні фасадні фарби. На шорсткуватих штукатурках фарба Muresko-premium, залежно від ступеня її розбавлення, дозволяє або підкреслити, або затушувати структуру поверхні. Також вона придатна для перефарбовування старих, здатних нести навантаження покриттів на газобетоні і для фарбування монтажних плит з газобетону.
Властивості	■ розбавляється водою, екологічна, ■ зі слабким запахом, ■ стійка до атмосферних впливів, ■ водовідштовхувальна по DIN 4108, ■ стійка до впливу лугів, тому не обмилюється, ■ проста в застосуванні, ■ чудово покриває, ■ Muresko-Premium захищає фасад від водоростевого і грибкового нальоту.
Упаковка	**База 1:** 2,5 л; 5 л; 10 л, 15 л **Бази 2 і 3:** 2,5 л; 5 л; 10 л (після тонування)
Вяжуче	Силіконова смола + чиста акрилова дисперсія

Колір	**База 1:** біла **Бази 2 і 3**: прозорі, застосовуються тільки в затонованому вигляді Muresko-Premium тонується самостійно за допомогою повнотоних і тонувальних фарб CaparolColor або AVA (Amphibolin Vollton- und Abtönfarben). При самостійному тонування необхідно змішати потрібну кількість фарби, щоб уникнути різниці колірного тону. При покупці партії більше 100 л одного тонування може здійснюватися на заводі. Muresko-Premium тонується на машині в системі ColorExpress у всі відомі на ринку колірні колекції. Інтенсивні і чисті колірні відтінки, володіють меншою покривністю. У цьому випадку рекомендується проміжне покриття у відповідному пастельному відтінку на базі пігментованної в білий колір фарби (база 1). Може знадобитися друге заключне покриття.
Ступінь глянцю	Матова G3
Зберігання	У прохолодному місці, але не на морозі.
Технічні параметри	**За стандартами DIN EN 1062:** **Густота**: 1,5 г/см3 **Товщина сухого шару:** 100 - 200 мкм, E3 **Максимальна величина зерна:** <100 мкм S1 **Коефіцієнт дифузії, еквівалент товщини шару повітря sdH2O:** бл. 0,14 м **Водопроникність (ш):** <0,1 кг / (м2 • h0,5) клас w3 (низький) по DIN EN 1062
Додаткові продукти	**Caparol Trocknungsbeschleuniger** Зимова добавка для досягнення прискореної стійкості до дощу Muresko-premium при температурах від +1 ° C до близько + 10 ° C. Споживання див. етикетку від Caparol Trocknungsbeschleuniger

Застосування

Підходящі підкладки	Поверхня повинна бути сухою, вільною від забруднень та розділяючих речовин

Підготовка підкладки

Нові та старі, діючі теплоізоляційні комплексні системи (ТІКС) з поверхнями з штукатурок на основі акрилових смол, силіконових смол, силікатної або вапняно-цементного сполучного (P II):
Старі штукатурки чистити відповідним мокрим способом. При чищенні струменем води під тиском з макс. температурою 60 ° C і макс. тиском 60 бар. Після чищення надати достатньо часу для висихання.
Покривати Muresko-Premium відповідно до наявного типу штукатурки згідно наступних вказівок.
Штукатурки цементної групи P II і P III або силікатні штукатурками:
Нові штукатурки можна як правило перефарбувати після 2 тижднів при близько 20 ° C і відн. вологості повітря 65%. При невигідних погодних умовах, на приклад при вітрі і дощі, необхідно помітно подовжити терміни. Додатковим ґрунтувальним покритям Capagrund Universal можна зменшити ризик вимивання вапна і перефарбувати штукатурки після 7 днів. Старі штукатурки: ремонтні місця повинні добре схопитися і висохнути. На грубо пористі, вбираючі штукатурки з легким піщаним осипом необхідно нанести покриття грунтівки OptiGrund ELF. На поверхні з сильним піщаним і борошнистим осипом необхідно нанести покриття грунтівки Dupa-grund, а на ТІКС з полістирольними плитами AmphiSilan-Putzfestiger.
Пористий бетон зі старим покриттям, здатним витримувати навантаження:
Ділянки без дефектів почистити. Наносити покриття грунтівки Capagrund Universal. При пошкодженому покритті пористого бетону ми рекомендуємо звернутися до програми Disbon.
Бетон:
Бетонні поверхні з відкладеннями бруду або шаром крейдової крихти очистити механічно або за допомогою струменя води під тиском, дотримуючись встановлених законом правил. На слабо вбираючі і гладкі поверхні нанести покриття грунтівки Capagrund Universal. На грубо пористі, вбираючі поверхні з легким піщаним осипом нанести покриття грунтівки OptiGrund ELF. На крейдисті поверхні нанести покриття грунтівки Dupa-grund.
Пов'язані цементом плити з деревних стружок: Через високу лужність ДСП, пов'язаних цементом, потрібен ґрунтувальний шар Disbon 481 EP-Uniprimer, щоб уникнути вимивання вапна.

Покриття з дисперсійних фарб, що здатні витримувати навантаження:
Забруднені, крейдисті старі покриття почистити струменями води під тиском, дотримуючись правил, встановлених законом. Покриття грунтівки Capagrund або Capagrund Universal.
Покриття з штукатурок на основі акрилової або силіконової смоли, що здатні витримувати навантаження: Старі штукатурки очистити відповідним способом. При мокрому очищенні поверхня повинна добре висохнути перед подальшою обробкою.
М**інеральні покриття, що не здатні витримувати навантаження:**
Повністю видалити за допомогою шліфування, щітки, струменів води під тиском, дотримуючись правил, встановлених законом. При мокрому чищенні поверхня повинна добре висохнути перед подальшою обробкою. Покриття грунтівки Dupa-grund
Покриття з дисперсійних фарб і штукатурок на основі штучної смоли, що не здатні витримувати навантаження:
Повністю видалити відповідним способом, наприклад, механічно або за допомогою травлення і слідуючої очистки поверхні за допомогою струменя води під тиском, дотримуючись правил, встановлених законом. На слабо вбираючі і гладкі поверхні покриття грунтівки Capagrund Universal. На вбираючі поверхні з крейдистим, піщаним осипом покриття, грунтівки Dupa-grund.
Поверхні, забруднені промисловими газами і сажею: Покривати фасадною фарбою Duparol, що не містить води.
Оштукатурені або бетонні ділянки з тріщинами: Покрити PermaSilan або Cap-elast.
Поверхні з висолами: Видалити висоли сухим методом за допомогою щітки. Покриття грунтівки Dupa-grund. При нанесенні покриття на поверхні з висолами ми не гарантуємо тривалу стійкість покриття або припинення появи висолів.
Дефектні ділянки:
Виправити невеликі дефекти за допомогою шпаклювальної маси Caparol Fassaden-Feinspachtel. Великі дефекти до 20 мм відремонтувати за допомогою Capalith-Fassadenspachtel P або Histolith-Renovierspachtel. Загрунтувати зашпатльовані ділянки.

Метод нанесення

Наноситься щіткою або валиком.
Нанесення методом безповітряного напилення не рекомендується через вміст у фарбі біоцидних речовин.

Структура покриття

Грибковий або водоростевий наліт видалити гідро-абразивним очищенням, дотримуючись місцевих приписів. Промити пошкоджені ділянки продуктом Capatox або FungiGrund і добре висушити.
Грунтівний або проміжний шар: Muresko-Premium, розбавленої макс. 10% води.
Заключний шар: Для збереження структури на шорсткуватих отштукатуренних поверхнях необхідно розбавити Muresko-Premium для покриття грунтівки 15-20% води, для заключного шару 10% води

Витрати	Бл. 200 мл / м2 в один шар на гладкій поверхні. На шорсткі поверхні витрата більша. Точна витрата визначається шляхом нанесення пробної поверхні.
Умови застосування	Температура + 5 ° С для матеріалу і навколишнього повітря.
Сушка/час висихання	При + 20 ° С і 65% вологості повітря суха поверхня, на яку можна наносити слідуючий шар, через 4-6 годин. Повністю суха поверхня, яка може піддаватися навантаженням, через 3 дні. При більш низькій температурі і підвищеній вологості повітря час висихання збільшується.
Очищення інструментів	Робочі пристрої та інструменти після застосування відразу промити водою.
Примітки	Матеріал не придатний для горизонтальних поверхонь, що знаходяться під впливом води. При нанесенні покриття на вже наявне справний покриття на пористому бетоні величина яскравості повинна бути більше 30%, при нанесенні на ТІКС більше 20%. При нанесенні покриття на фасади, що знаходяться в особливих об'єктних умовах або через природні особливості піддаються більше звичайного впливу вологи, існує підвищений ризик утворення водоростевого і грибкового нальоту. Muresko-premium володіє захистом барвистого шару, яка впродовж тривалого часу захищає матеріал від появи нальоту. Ефективність і тривалість захисту залежить від умов на об'єкті, наприклад, від інтенсивності біонагрузки і від впливу вологи. Тому постійний захист від появи грибкового і водоростевого нальоту неможлива. Для грунтування основ, пошкоджених водоростями або грибками після чищення поверхонь можна застосовувати FungiGrund замість OptiGrund ELF . При темних кольорах механічне навантаження (дряпання) може призвести до утворення світлих смужок (ефект письма). Це є специфічною властивістю всіх матових фасадних фарб. При впливі вологи (дощ) ці смужки зникають. На щільних і холодних основах або при поганих погодних умовах період сушіння стає довшим, а також вологе навантаження (дощ, роса, туман) може привести на поверхні покриття до появи жовтуватих / прозорих, злегка глянцевих і липких смужок, утворені з допоміжних складових. Ці додаткові речовини водорозчинні і під впливом багаторазових злив змиваються. Якість покриття від цього не страждає. Якщо тим не менш передбачається безпосередня переробка поверхні, то смуги слід зволожити і повністю змити. Потім слід виконати додаткове грунтування матеріалом Capagrund Universal. При виконанні покриттям в підходящих кліматичних умовах подібні смуги не виникають.
Вказівки щодо безпечного використання	Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі відразу ретельно промити водою і звернутися до лікаря. У разі проковтування також звернутися за лікарською допомогою, тому що може порушитися флора кишечника. Не допускати потрапляння в каналізацію / стічні води і в грунт. Наносити тільки пензлем і валиком. Додаткові відомості: див. паспорт безпеки.