



Zip-Guard URETHANE WOOD FINISH

Высококачественный прозрачный уретановый лак для наружных и внутренних работ по отделке деревянных поверхностей (мебель, пол, паркет, панели, обшивка, столярные изделия и антиквариат), а также корабельного применения. Может наноситься на масляные, спиртовые и целлюлозные лаки, шеллак, уретановые краски и морилки:

- устойчив к механическому воздействию,
- противостоит действию спиртов, воды, жиров и других загрязнений.

Физические свойства:

Цвет: прозрачный;

Плотность: 0,889 кг/л;

Сухой остаток: 41%;

Расход: первый слой: 7-12 м²; второй слой: 12-17 м²; третий слой: 17-24 м²;

Фактура: глянец(712XX), полуглянцевая (713XX), матовая (711XX);

Летучие компоненты: 528 г/л;

Замораживание-размораживание: не стабильна;

Время высыхания: при температуре +25°C и влажности 50% сухой для нанесения второго слоя — 3-4 часа.

Технология применения:

Требуется стандартная подготовка поверхности под окраску (удаление загрязнения, шпифовка, заделка трещин и выбоин). Перед использованием и периодически во время использования тщательно перемешивайте, но не взбалтывайте. При нанесении на белые и светлые покрытия или морилки может давать легкий янтарный оттенок.

Деревянная поверхность: тщательно отшлифовать мелкой шлифовальной бумагой, удалить пыль. Оптимальные условия применения: влажность 40-50%, температура +15...+20°C. Лак не разбавлять, наносить качественной синтетической кистью, тампоном из овечьей шерсти или распылителем (давление 2,17 атм.). Первый слой грунтует поверхность, второй слой наносится через 3-4 часа после полного высыхания предыдущего слоя. Не используйте нагреватели или источники теплого воздуха для ускорения высыхания лака. Перед нанесением каждого слоя

поверхность следует обработать мелкой шлифовальной бумагой, удалить пыль. Для пола, паркета, внешнего и корабельного применения рекомендуется 3 слоя лака. Третий слой наносится через 12-16 часов после полного высыхания второго слоя.

Мореная поверхность: Не используйте данный лак для морилок, которые содержат стеараты (соль или эфир стеариновой кислоты). Перед нанесением лака мореную поверхность следует выдержать некоторое время (см. рекомендации производителя морилки) и обработать мелкой шлифовальной бумагой, удалить пыль. Для пола и паркета или при нанесении 2 слоев морилки поверхность следует выдержать в течение 12-16 часов.

Окрашенная поверхность: лак может наноситься на масляные, спиртовые и целлюлозные лаки, шеллак, полиуретановые краски и морилки. Окрашенную поверхность следует тщательно отшлифовать, удалить пыль, жир, воск и прочие загрязнения. Один слой лака придаст окрашенной поверхности достаточные защитные свойства.

Инструменты легко чистятся минеральными растворителями.

Меры безопасности:

Не допускать продолжительного воздействия краски на глаза или кожу. При попадании в глаза промойте их водой в течение 15 минут, при попадании на кожу вымойте водой с мылом. Если раздражение глаз или кожи продолжается, обратитесь к врачу. Храните в местах, недоступных детям! Использовать только по прямому назначению.