

СНІС

Декоративное покрытие с пескоструйным эффектом.

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

СНІС декоративная отделка для внутренних работ, созданна на базе акриловых смол и водной эмульсии, пигментов и специальных добавок, которые обогащают этот продукт следующими характеристиками: отличная воздухопроницаемость, простота применения, устойчивость к мойке с любыми моющими средствами.

Область применения

СНІС подходит для украшения внутренних стен. Позволяет добиться эксклюзивного эстетического эффекта, используя эффект преломления света, т.к. в его состав входят перламутровые вкрапления, что прекрасно вписывается в любой интерьер.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС:

1,05 до 1,15 кг / л

Вязкость:

3500 - 4000 CPS (Брукфилд, шпиндель 5, скорость 20 об / мин).

Теоретический расход:

От 10 до 12 м² / л на один слой (расход может меняться в зависимости от шероховатости, пористости и впитывания поверхности, а также от типа нанесения).

ВНЕШНИЙ ВИД И ОТДЕЛКА:

Матовая поверхность с особым полублеском, слегка шероховатая на ощупь.

Ограничения выбросов ЛОС

(летучих органических соединений):

ЕС предельное значение ЛОС

(Директива 2004/42/ЕС) для этого

продукта (Cat / л БАП): 300 г / л (2007), 200 / л (2010).

СНІС содержит менее 200 г / л ЛОС.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности:

Для новых поверхностей использовать грунтовку Primer Uniformante, надлежащим образом разбавленную за 3-4 часа до нанесения универсальной акриловой краски "L'Acrylic". Уже окрашенные поверхности рекомендуется перед употреблением СНІС устранить отстающие элементы, такие как пыль, масла и жиры после чего следовать инструкции для новых покрытий.

ПРИМЕНЕНИЕ:

СНІС можно наносить кистью, тампоном, перчаткой, роликом или пластиковым шпателем. Окончательный вид может варьироваться аппликатором в зависимости от типа работы. Особый эстетический эффект достигается нанесением продукта кистью в два слоя, нанося мазки в одном направлении.

Сушка при 20 ° C и 65% U.R. :

Снаружи около 2 часов, в глубине примерно 24 часа. Для полного высыхания продукта и для достижения устойчивости к намоканию, рекомендуется просыхание в течении по крайней мере 15 дней.

Время между слоями:

Около 4 часов при температуре 20 ° C.

Разведение:

Готов к использованию. При необходимости разбавить 5% воды.

УСЛОВИЯ:

Продукт может применяться при температурах от 5 ° C до 30 ° C.

Очистка инструментов:

Водой сразу после использования.

Упаковка для продажи

2 x 2,5 л - 2 x 5 л - 6 x 1,25 л

Предлагаемые цвета: Silver, Gold, Mat.

базы окрашиваются тоном или с использованием тинтометрической системы Speedy2.

ХРАНЕНИЕ: Хранить плотно закрытой в прохладном сухом месте.