

Техническая карта № 126А-126В.

Выпуск 02.

ELITE TRAVERTINO

Декоративное покрытие для внешних и внутренних стен.

Свойства продукта

ELITE TRAVERTINO -это продукт на основе гашёной извести, мраморной крошки, пигментов и неорганических добавок , которые обогащают его следующими характеристиками: отличная воздухопроницаемость, сопротивляемость к агрессивным средам физико-химическим и биологическим, устойчивость к УФ лучам, простота в применении.

Область применения

TRAVERTINO идеален для декорирования строений художественного образца, как античных, так и современных.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС: 1,78-1,74 кг/л.

Теоретический расход:

От 1,5 до 2 кг / кв.м.

ВНЕШНИЙ ВИД И ОТДЕЛКА:

Полублестящая, характерный вид травертино.

Предлагаемый размер: мелко-среднезернистый.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Прежнее покрытие должно быть удалено полностью.

В случае старых или повреждённых поверхностей удалить все несовместимые части соответствующим раствором. В любом случае до нанесения TRAVERTINO использовать Primer Uniformante A.S., разбавленным надлежащим образом.

На старых и хорошо просушенных поверхностях можно использовать TRAVERTINO без предварительного использования PRIMER.

НАНЕСЕНИЕ: Развести порошок до образования однородной массы. Нанести первый слой с помощью шпателя из нержавеющей стали, надавливая и убирая подтёки и швы. После абсолютного высыхания (8-10 часов), нанести второй слой и до просыхания крупно- или среднезернистым роликом создать шероховатую поверхность, заглаживая определённые места стальным мастерком. По прошествии примерно 10 минут загладить поверхность стальным шпательем в горизонтальном направлении до достижения полуглянцевое эффекта. На протяжении двух последующих дней рекомендуется увлажнять поверхность. При необходимости нанесения цвета, на TRAVERTINO наносится один слой силиконовой глазури кубочным шпателем.

Разведение: Развести порошок ELITE TRAVERTINO с 5-6 литрами воды.

Сушка при 20 ° C и 65% U.R. : Пыль не пристаёт после 60-90 минут , в глубине просыхает через 24 часа.

Время между слоями:

Около 8-10 часов при температуре 20 ° C.

УСЛОВИЯ:

Продукт может применяться при температурах от 10 ° C до 25 ° C.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: При использовании для внешних работ, наносить силиконовую водоотталкивающую базу за 7 дней.

Очистка инструментов:

Водой сразу после использования.

Товарная упаковка: 14 кг.

Предлагаемые цвета: Кремовый.

ХРАНЕНИЕ: Хранить плотно закрытой в прохладном сухом месте, избегая холода.