

Impran

Средство для пропитки камня

Свойства

Impran - это готовое к применению средство для пропитки камня с растворителями, не содержащими ароматических углеводородов. Impran глубоко проникает в поры и капилляры камня, быстро высыхает. В зависимости от впитывающей способности камня для полного насыщения может понадобиться до 4-х нанесений.

В процессе высыхания обработанная Impran'ом поверхность становится водо- и маслоотталкивающей. Через 48 час. после нанесения Impran полностью отвердевает и обработанными поверхностями можно пользоваться. Способность камня "дышать", т.е. пропускать водяной пар, в результате пропитки не снижается. Пропитанные Impran'ом поверхности получают долговременную защиту, становятся нескользкими и при этом сохраняют свой натуральный вид. Жировые, масляные и прочие загрязнения больше не проникают в толщу камня, а остаются на поверхности, что существенно облегчает повседневную уборку.

Impran делает поверхности морозоустойчивыми, невосприимчивыми к щелочам и ультрафиолетовым излучениям, предотвращает рост мхов, водорослей и плесени.

Состав

Импреганты, нерастворимые в воде растворители.

Области применения

Применяется для пропитки новых или прошедших глубокую чистку старых керамических и каменных полов с впитывающей пористой поверхностью, например, из керамогранита, гранита, порфира, гнейса, мрамора, песчаника, агломератного и бетонного камня, клинкера, кирпича, бетона и цемента. Подлежащие пропитке поверхности должны быть сухими, обезжиренными и не иметь следов воска.

Применение

Обеспечьте хорошую вентиляцию помещений в процессе и по окончании работы.



Пропитка камня:

Температура поверхности камня должна составлять +5° С - +25° С.

Вылейте на пол некоторое количество неразведённого Impran'a и сразу же с помощью плоского мопа равномерно распределите его по поверхности тонким слоем. В зависимости от впитывающей способности для полного насыщения камня может понадобиться до 4-х нанесений с интервалами ок. 30 мин. Излишки средства, не впитавшиеся в поверхность в течение 15 мин., соберите резиновой сгонкой. Окончательно протрите пол сухим mopом.

Ходить по обработанному полу можно уже через час. Время полного высыхания при температуре +20° С и относительной влажности 65% составляет не более 48 час. Изготовитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного применения препарата.

Уход за камнем

Расход на 1 кв. м

В зависимости от впитывающей способности камня 5 - 500 мл.



Вредит здоровью

в концентрате

- R 10 Опасность возгорания.
- R 65 При проглатывании может вызвать повреждения легких.
- S 24 Избегать попадания на кожу.
- S 43 Для пожаротушения пользоваться порошком. Воду не применять.
- S 51 Работать только в хорошо проветриваемых помещениях.
- S 62 При проглатывании рвоту не вызывать. Незамедлительно обратиться к врачу и показать ему тару или этикетку.

Содержит авиационный бензин.

Упаковка

4 метал. канистры x 2,5 л в коробке

Только для профессионального использования!

Арт. № j 21 04 65

