АНТИГОТЕРАС – ГИДРОИЗОЛИРУЮЩАЯ КРАСКА

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЭЛАСТИЧНАЯ КРАСКА-МАСТИКА НА ОСНОВЕ АКРИЛОВЫХ СОПОЛИМЕРОВ В ВОДНОЙ ДИСПЕРСИИ, ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

СВОЙСТВА:

Полная водонепроницаемость для дождевой воды.
Эластичность, не трескается от сокращения или расширения основы из-за перепадов температуры.
Растяжение при разрыве - 450%
Глубоко проникает в трещины и щели.
Стойкость к щелочности таких основ, как цементный раствор, бетон, кирпич.
Стойкость к действию окружающей среды и УФ.
Хорошее сцепление с большинством строительных материалов.
Повышенная стойкость к истиранию при движении людей.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Специально разработана для гидроизоляции и защиты таких поверхностей, как террасы, крыши, фасады, и любых других поверхностей из цемента, бетона и т. д., на которых появляются тонкие трещины в определенном направлении, почти статические, мало подверженные сокращению или расширению под действием климатических изменений, и появление которых вызвано каким-либо нарушением состава строительного раствора, его гранулометрии либо неправильными условиями высыхания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Внешний вид	Атласный
Цвет	Белый, серый, красный, зеленый, черепичный, черный, бесцветный, возможна тонировка красителями.
Сцепление	Отличное
Вязкость	600-800 П (Brookfield RVT при 20ºC, Sp)
Плотность	1.25 ± 0.05 кг/л
Сухой остаток	53%
Водопоглощение	10 % (24 ч)
Стойкость к истиранию	2.3 N/mm2 (UNE 53413)
Удлинение при разрыве:	450 % (UNE 53413)
Прочность удара	Макс. прочность без разрушения: 500 mm (UNE 53413)
Водонепроницаемость	Полная (NFT 30701)
Ускоренное старение	Неизменное (UNE 48251)
Выход продукта	Для достижения максимальной водонепроницаемости необходимо нанести 1-1,5 л/м²
Время высушивания	На ощупь: 1 ч. Межслойная сушка: 4 ч. Полное: 20-30 дней.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Перемешать до полной однородности продукта. Поверхности, предназначенные для покраски, должны быть очищены от пыли, жира и других загрязнений.
Необходимо внимательно следить за тем, чтобы поверхности, предназначенные для покраски, были сухими и не имели фильтраций влаги.
В качестве промежуточного/грунтующего слоя для улучшения сцепления с поверхностью нанести краску АНТИГОТЕРАС в разведённом виде: 3 части АНТИГОТЕРАС и 2 части воды (40%).
Затем нанести два слоя краски АНТИГОТЕРАС в разведённом виде: 1й слой – 15%, 2й слой – 5-10%.
Для разведения использовать чистую питьевую воду.
Для нанесения использовать кисть или валик.
Малярный инструмент и принадлежности очищаются водой сразу после использования.
Не рекомендуется производить работы при температуре окружающего воздуха и поверхностей менее + 7° С, а также при относительной влажности более 80 %, в преддверии дождя, сильную жару и при сильном ветре.

НОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЛИ РАНЕЕ НЕОКРАШЕННЫЕ:

Поверхности, предназначенные для покраски должны быть тщательно очищены при помощи жесткой щетки и 5 % раствора азотной или соляной кислоты. Таким образом, можно гарантировать чистоту поверхности и «открытие» пор. Сполоснуть и высушить поверхность.
На чистую и высушенную поверхность разместить сетку из стекловолокна и закрепить первым грунтующим слоем смеси, содержащей 60% краски Антиготерас и 40% воды.
Затем нанести два слоя краски АНТИГОТЕРАС в разведённом виде: 1й слой – 15%, 2й слой – 5-10%.
Таким образом достигается оптимальная толщина покрытия 1-2 мм, достаточная для создания хорошей непроницаемости.
Тот же самый процесс должен выполняться и для прилегающих стен на высоту от 20 до 30 см, поскольку именно стыки между террасой и стенами обычно являются причиной фильтрации воды из-за структурных колебаний здания.

РАНЕЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ В ПЛОХОМ СОСТОЯНИИ (растрескивание, патологии и др.):

Для ранее окрашенных поверхностей необходимо проверить состояние покрытия и степень закрепления старой краски. Краску в плохом состоянии с проблемами меления, раковинами, пузырьками, трещинами, отслаиваниями и т.д., необходимо полностью удалить специальным средством для снятия старой краски ДЕКАПАНТ КИТАПИНТУРАС и прогрунтовать поверхность слоем разведённой краски АНТИГОТЕРАС с добавлением 40 % воды.
В качестве грунтовки под АНТИГОТЕРАС для поверхностей в хорошем состоянии таких как: керамические, алюминиевые, оцинкованные и т. д. использовать специальный грунт ИЗАФОРТ.
Затем нанести два слоя краски АНТИГОТЕРАС в разведённом виде: 1й слой – 15%, 2й слой – 5-10%.
Ремонт трещин: тщательно очистить трещины и прогрунтовать поверхность слоем АНТИГОТЕРАС с добавлением 40 % воды, после чего заделать трещины пастой, приготовленной из песка и краски Антиготерас.
Затем нанести два слоя краски АНТИГОТЕРАС в разведённом виде: 1й слой – 15%, 2й слой – 5-10%.
Плесень и водоросли (черные пятна): Удалить водоросли и плесень и продезинфицировать поверхность, используя щетку и раствор щелока или перекись водорода (1:10).
Высолы: Тщательно очистить поверхность щеткой и обработать раствором Сальстоп. После обработки нанести краску по технологии.
Соли металлов: Тщательно очистить поверхность щеткой, нанести два слоя краски Тиксоваль против дыма (пятен), после чего нанести краску по технологии.

ОТХОДЫ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА:

Принять все необходимые меры для минимизации отходов. Рассмотреть возможные методы переоценки и восстановления отходов. Не сливать в канализацию, водоемы и т. д.
Неиспользованные остатки и/или их упаковки должны направляться в специальные, предназначенные для утилизации химических отходов, места в соответствии с действующим законодательством страны.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Продукт годен для домашнего использования. Беречь от детей. Не подвергать упаковки с продуктом действию прямых солнечных лучей и повышенных температур. Не замораживать. Не принимать внутрь. Не наносить на предметы, которые могут брать в рот дети.

Информация, приведенная в данной техкарте, основана на современных знаниях о продукте и действующем законодательстве страны производителя и ЕС. Производитель не отвечает за условия работы пользователя. Продукт не должен использоваться по другому на значению, неуказанному в техкарте, без письменного разрешения и инструкций со стороны производителя. В ответственность пользователя входит соблюдение необходимых мер для выполнения требований действующего законодательства своей страны.
PINTURAS ISAVAL S.L | C. / Velluters, parcela 2-14 Pol. Ind. Casanova | Tel. +34 96 164 00 01 | Fax: +34 96 164 00 02 | 46394 RIBARROJA DEL TURIA (VALENCIA)
www.isaval.es | isaval@isaval.es