

МАРТЕЛЕ - ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ МОЛОТКОВАЯ ЭМАЛЬ

**МЕТАЛЛИЗИРОВАННАЯ КРАСКА С МОЛОТКОВЫМ ЭФФЕКТОМ И ПРОТИВОКОРРОЗИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГРУНТОВАНИЯ**

СВОЙСТВА:

- Надёжная защита поверхностей от коррозии.
- Отличается хорошим сцеплением и раскатываемостью.
- Высокая стойкость к действию внешних факторов.
- Хорошее сцепление с железом, ПВХ и другими материалами.
- Молотковый эффект скрывает небольшие дефекты поверхности.
- Не обязательно применять противокоррозионную грунтовку, за исключением элементов или конструкций, находящихся в агрессивных окружающих условиях, когда использование грунтовки рекомендуется для лучшей защиты и долговечности покрытия.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Применяется для защиты и декоративной отделки металлических поверхностей: решёток, перил, дверей, а также для элементов промышленного оборудования и машин.
Для наружных и внутренних работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Внешний вид	Блестящий, с молотковым эффектом
Цвет	Серый, тонировка по картам ISAVAL. Возможны цвета под заказ.
Сцепление	Отличное
Плотность	1.03 ± 0.05 кг/л
Сухой остаток	48%
COV (содержание органических летучих веществ):	Cat (A/h): 500гр/л (2010) Макс. содержание в продукте 499 г/л
Выход продукта	8-10 м ² /л/слой.
Время высушивания	На порошок - 30 мин. На ощупь - 2-3 ч. Повторная покраска - ранее 4 ч. или через 8-15 дней.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Перемешать до полной однородности продукта. Поверхности, предназначенные для покраски, должны быть очищены от пыли, жира, рыхлой ржавчины. Для конструкций, эксплуатируемых в условиях агрессивной окружающей среды, рекомендуется предварительно нанести один слой противокоррозионной грунтовки ИМПРОКСИ, ИМПРЕКС или ИЗАЛПРАЙМЕР. В остальных случаях нет необходимости в предварительной обработке противокоррозионными грунтовками.

Если поверхность была ранее окрашена, убедиться в хорошем состоянии старой краски и ее прилегании.

Продукт готов к использованию. При нанесении краскопультом развести максимум на 5% Универсальным растворителем D-10. Тонирование вручную: Универсальными красителями 2 % макс. Межслойная сушка: через 2-3 часа или через 8-10 дней. Не рекомендуется производить работы при температуре ниже + 5° C, при дождливой или слишком жаркой погоде, при относительной влажности воздуха более 80%.

НОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЛИ РАНЕЕ НЕОКРАШЕННЫЕ:

Железо и сталь: Удалить возможные остатки прокатки. Удалить остатки ржавчины или заржавевшего материала, обработав поверхности струей абразива или очистив их щеткой механическим способом или вручную. В условиях агрессивной окружающей среды рекомендуется нанести один слой противокоррозионной грунтовки ИМПРОКСИ, ИМПРЕКС или ИЗАЛПРАЙМЕР). После этого нанести эмаль МАРТЕЛЕ в соответствии с инструкциями.

Нежелезосодержащие материалы (алюминий, цинк, медь, гальванизированная сталь): Удалить возможные остатки прокатки. Удалить остатки ржавчины или заржавевшего материала, обработав поверхности струей абразива или очистив их щеткой механическим способом или вручную. В качестве грунтовки использовать специальный грунт ИЗАЛПРАЙМЕР.

Деревянные поверхности: Удалить нежелательные примеси, жир, грязь и т. д. Отшлифовать поверхность и удалить пыль. Нанести один или два слоя порозаполнителя ПАСТА МАТЕ и слегка отшлифовать поверхность. После этого нанести эмаль МАРТЕЛЕ в соответствии с инструкциями.

Бетон, гипс и производные: Удалить нежелательные примеси, жир, грязь, соль и т. д. Нанести один или два слоя универсальной грунтовки ИЗАЛПРАЙМЕР АКВА, порозаполнитель ПАСТА МАТЕ или АКВАМАТЕ. Слегка отшлифовать поверхность между слоями и очистить от пыли. После этого нанести эмаль МАРТЕЛЕ в соответствии с инструкциями.

РАНЕЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:

Железо и сталь: Если старая краска находится в неудовлетворительном состоянии, необходимо полностью удалить её специальным средством для снятия старой краски ДЕКАПАНТ КИТАПИНТУРАС. Удалить возможные остатки прокатки. Удалить остатки ржавчины или заржавевшего материала, обработав поверхности струей абразива или очистив их щеткой механическим способом или вручную. В условиях агрессивной окружающей среды рекомендуется нанести один слой противокоррозионной грунтовки ИМПРОКСИ, ИМПРЕКС или ИЗАЛПРАЙМЕР). После этого нанести эмаль МАРТЕЛЕ в соответствии с инструкциями.

Деревянные поверхности: Ранее окрашенные поверхности в хорошем состоянии рекомендуется слегка отшлифовать. Если старая краска находится в неудовлетворительном состоянии, необходимо полностью удалить её составом для снятия старой краски ДЕКАПАНТ КИТАПИНТУРАС. Удалить нежелательные примеси, жир, грязь и т. д. Отшлифовать поверхность и удалить пыль. Нанести один или два слоя порозаполнителя ПАСТА МАТЕ и слегка отшлифовать поверхность. После этого нанести эмаль МАРТЕЛЕ в соответствии с инструкциями.

Бетон, гипс и производные: Удалить нежелательные примеси, жир, грязь, соль и т. д. Нанести один или два слоя универсальной грунтовки ИЗАЛПРАЙМЕР АКВА, порозаполнитель ПАСТА МАТЕ или АКВАМАТЕ. Слегка отшлифовать поверхность между слоями и очистить от пыли. После этого нанести эмаль МАРТЕЛЕ в соответствии с инструкциями.

ОТХОДЫ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА:

Принять все необходимые меры для минимизации отходов. Рассмотреть возможные методы переоценки и восстановления отходов. Не сливать в канализацию, водоемы и т. д.

Неиспользованные остатки и/или их упаковки должны направляться в специальные, предназначенные для утилизации химических отходов, места в соответствии с действующим законодательством страны.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Поскольку продукт имеет в своем составе растворители, работы должны производиться при хорошей вентиляции. Использовать соответствующие защитные принадлежности. Не подвергать упаковки с продуктом действию прямых солнечных лучей и повышенных температур.

Не разрешается есть, пить и курить во время работы с продуктом. При попадании в глаза, промыть их в большом количестве чистой воды.

Не принимать внутрь – токсично.

Хранить в недоступном для детей месте.

1 de 1