

**ООО "Производственное предприятие ТЕХНОБУДРЕСУРС"**

**Показатели качества**

**Эмаль КО-868**

ТУ 2312-001-49248846-2000

Дата изготовления 25.08.2016

Партия № 9

Масса нетто, кг 50,0

Количество мест в партии 10 Вид тары барабан

№ п/п	наименование показателей	требования ГОСТ	фактические показатели
1	Цвет пленки эмали	Оттенок не нормируется	черный
2	Внешний вид пленки	После высыхания пленка эмали должна быть однородной, без морщин, оспин и посторонних включений	соотв.
3	Условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром 4мм при температуре 20±2°С, не менее, сек.	25	25
4	Время высыхания эмали при температуре 20±2°С до степени 3, ч, не более	2	2
5	Содержание нелетучих веществ, %	38-48	48
6	Адгезия покрытия, балл, не более	1	1
7	Термостойкость пленки эмали при температуре 600±5°С, ч, не менее	5	5
8	Прочность покрытия при ударе У-1, см, не менее	40	40
9	Твердость пленки эмали по маятниковому прибору ТМЛ (маятник А), усл. ед., не менее	0,4	0,4
10	Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С, ч, не менее	100	выдерж.
11	Стойкость покрытия к солевому туману, ч, не менее	100	выдерж.

Заключение ОТК: Эмаль КО-868 соответствует ТУ 2312-001-49248846-2000

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев

Паспорт качества выдал \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_ Никитин С.В.