



Для наружных и внутренних работ. Используется для защитной и декоративной отделки деревянных поверхностей (окна, двери, перила, беседки и др.), минеральных поверхностей (бетон, кирпич, штукатурка, декоративная фасадная плитка и искусственный камень), которые подвергаются атмосферным и механическим воздействиям.

- Защищает поверхность от УФ-излучения
- Стойкий к атмосферным воздействиям
- Сохраняет цвет и оттенок древесины
- Хорошая эластичность
- Высокая прочность
- Хорошая водостойкость
- Высокая адгезия
- Хорошо колеруется водными пастами пигментов
- Быстро сохнет

Однородная жидкость молочно-кремового цвета

8-10 в зависимости от типа поверхности и способа нанесения

Однородная бесцветная

30-35

35-60

Около 1,04

Полуматовый – 20-36 %

Около 0,25

Пленка лака обладает стойкостью к воздействию воды и моющих средств, а также атмосферным осадкам. Избегать воздействия составов на органических

Хранить в фирменной герметично закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C, в недоступном для детей месте. Беречь от воздействия прямых солнечных лучей и нагревательных приборов.

Гарантийный срок хранения: 24 месяца от даты изготовления.

1 л, 3 л, 5 л, 10 л

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Общие рекомендации	Покрытие лаком проводить по сухой чистой поверхности в отсутствие поражения грибком или плесенью. Нанесение лака проводить при (10-30) °С и относительной влажности воздуха (50-70) %. Не рекомендуется лакировать поверхности, нагреваемые выше 30 °С, а также при значительном пылении и ветре. Лак допускается колеровать атмосферостойкими пигментными пастами для воднодисперсионных материалов. Перед применением лак тщательно перемешать и дать выстояться 15 минут. Лак готов к применению. Допускается разбавление водой до 5%.
Подготовка поверхности	Для предотвращения поражения поверхности грибками и плесенью использовать БиоДоктор ИР-011 или БиоДоктор М ИР-012 . Для получения высокой гладкости деревянной неокрашенной поверхности рекомендуется использовать грунт-лак ИР-02. Перед нанесением лака рекомендуется шлифование поверхности мелкозернистой наждачной бумагой марки 240. Поверхность очистить от загрязнений и пыли.
Лакировка	Лак рекомендуется наносить кистью, щеткой и распылителем на подготовленную поверхность в 1-2 слоя по минеральным поверхностям, и 2-3 по деревянным поверхностям.
Режимы сушки одного слоя при температуре +(20±2) °С и относительной влажности (50-70) %	Высыхание на отлип – 1 час. Шлифовка и нанесение следующего слоя возможно не ранее чем через 2 часа. На высыхание влияют температура, а также относительная влажность.
Эксплуатация	Через 2-3 суток после нанесения лак выдерживает воздействие кратковременных осадков Набор окончательных свойств происходит через 3-4 недели
Очистка инструментов	Рабочие инструменты очищают водой сразу после окончания работы. При незначительных перерывах в работе инструмент рекомендуется предохранять от высыхания, заворачивая в полиэтиленовый пакет. Высохший на инструменте лак удаляется механически.
Безопасность и охрана труда	Лак относится к негорючим, пожаро- и взрывобезопасным веществам и соответствует директиве Европейского Союза 2004/42/ЕС по содержанию ЛОС. Нанесение следует проводить аккуратно, избегая контакта лака с открытыми участками тела. В случае попадания лака на кожу или глаза тщательно промыть место контакта обильным количеством воды. В случае проглатывания немедленно вызвать рвоту, обратиться к врачу и показать тару или этикетку лака. Производитель имеет санитарно-гигиеническое заключение МОЗ Украины на лак ИР-15.
Охрана окружающей среды	Лак и смывную воду из-под него не выливать в канализацию, водоем или почву. Жидкие остатки подлежат обезвреживанию и уничтожению. Пустую тару и сухие остатки можно утилизировать как строительный мусор.

Достоверность данной технической спецификации на лак фасадный ИР-15 основывается на лабораторных испытаниях и применении материала на реальных объектах. Данная техническая информация является справочной и не заменяет паспорт (сертификат качества) на продукт. Качество материала полностью соответствует требованиям стандарта ТУ У 21583365.004-2000. Как изготовитель, компания не несет ответственности за хранение и применение материала не в соответствии с данной инструкцией и рекомендациями. Выход новой технической спецификации на материал отменяет прежнюю.

