

Бытовые и общестроительные краски » Продукты » Перечень материалов в алфавитном порядке

**ТИП** Акрилатная краска.  
Предназначена для первичной и ремонтной окраски деревянных, древесностружечных, древесноволокнистых и металлических поверхностей внутри помещений. Можно использовать также для окраски поверхностей, ранее окрашенных алкидной или каталитической краской.

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** Не подходит для окраски ранее окрашенных нитроцеллюлозной краской или лаком поверхностей.




[Увеличить](#)



**ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ** Применяется для окраски дверей, плинтусов, оконных переплетов, шкафов, мебели и т.д.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**



**Базис** А и С

**Цвета** Колеруется по гамме цветов "Тиккурила Симфония".

**Степень блеска** Полуматовая

**Класс эмиссии строительного материала** М1

**Расход** 8-10 м<sup>2</sup>/л.

**Тара** 0,225 л, 0,9 л и 2,7 л

**Разбавитель** Вода

**Способ нанесения** Наносится кистью с синтетическим ворсом или мохеровым валиком. Распыление: Распыление под низким давлением: давление 3–4 бара, сопло 1,4–1,8 мм, разбавлять на 20–40 %. Безвоздушное распыление под высоким давлением: давление 140–160 бар, сопло 0,009"–0,013", разбавлять до 5 % по объему. Воздушное распыление под высоким давлением : давление 80–120 бар, давление воздуха 1–2 бара, сопло 0,009" – 0,011", разбавлять до 5 % по объему.

**Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%** От пыли – около часа.  
Следующий слой можно наносить через 16 часов.  
Готов к эксплуатации через 2–3 суток.



## Хелми краска для мебели, полуматовый

Стойкость к мытью	Выдерживает более 5 000 проходов щеткой.
Стойкость к химикатам	Выдерживает чистящие средства и слабые растворители, например, уайт-спирит. Пятна кофе, чая и других цветных веществ выводить немедленно.
Светостойкость	Не желтеет.
Сухой остаток	Ок. 40 %.
Плотность	1,2 кг/л. белая краска.
Хранение	Защищать от мороза.
Код	366-серия

Свидетельство о государственной регистрации

 [Свидетельство о государственной регистрации](#)

---

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть не ниже + 8°C и относительная влажность воздуха – не выше 80 %. Невысокая температура (ок.+15°C) и повышенная влажность воздуха (50–70 %) продлевают время нахождения покрытия из краски "Хелми" в открытом состоянии и, таким образом, облегчают нанесение краски.

Неокрашенная поверхность:

Тщательно очистить поверхность от грязи и пыли для получения наилучшей адгезии. Обработать сучки лаком "Оксалакка". Загрунтовать новые деревянные и древесноволокнистые поверхности грунтовкой "Хелми" или "Отекс". Металлические поверхности загрунтовать противокоррозионной грунтовкой "Ростекс Супер Аква" или "Ростекс Супер".

Предварительная подготовка

Впитывающие, т.е. пористые поверхности рекомендуется загрунтовать разбавленной на 5–10 % грунтовкой и сделать межслойную шлифовку. После этого поверхность окрасить неразбавленной грунтовкой.

Ранее окрашенные поверхности:

Поверхность вымыть моющим средством "Маалипесу", затем тщательно промыть чистой водой. Удалить слабодержащуюся краску скребком. Отшлифовать твердые, глянцевые поверхности до матовости и удалить




## Хелми краска для мебели, полуматовый

Окраска	<p>пыль от шлифовки. Неровности выправить шпатлевкой "Престо" быстрого высыхания, и отшлифовать зашпатлеванные места. Загрунтовать грунтовками "Хелми" или "Отекс", а металлические поверхности загрунтовать противокоррозионной грунтовкой "Ростекс Супер Аква" или "Ростекс Супер".</p> <p>Краску тщательно перемешать перед применением во избежание образования осадка. При необходимости, разбавить водой. Наносить валиком, кистью, распылением или тампоном в 1–2 слоя.</p>
Очистка инструментов	<p>Большие поверхности рекомендуется окрасить сначала мохеровым валиком, а затем выровнять кистью. Лучше всего для окраски подходят искусственные кисти с расщепленными кончиками.</p> <p>Рабочие инструменты вымыть водой или моющим средством "Пенсселипесу".</p> <p>Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежеекрасочной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение ок. одного месяца после окраски. В случае необходимости для очистки покрытия в данный период можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью.</p>
Уход	<p>При необходимости, не ранее, чем через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральным (pH 6–8) раствором средства для мытья посуды с помощью мягкой ткани или губки. Особенно грязные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (pH 8–10). После очистки поверхность необходимо тщательно прополоскать чистой водой.</p> <p>Поверхность, ранее окрашенную краской "Хелми" можно окрашивать краской "Хелми" без грунтования. См. пункт "Предварительная подготовка".</p>
Ремонтная окраска	<p>Внимание! Если в качестве грунтовки применяется алкидная грунтовка, окончательная адгезия к грунтовке достигается через 2 недели после проведения покрывной окраски. В течение этого времени рекомендуется избегать, например, приклеивания малярной ленты на окрашенную поверхность.</p>
ОХРАНА ТРУДА	<p>Состав продукта не предполагает предупредительной маркировки. Работу выполнять тщательно и осторожно, избегая длительного,</p>



## Хелми краска для мебели, полуматовый

ненужного соприкосновения с материалом. На продукт имеется паспорт техники безопасности.  [Паспорт техники безопасности](#)

---

### ОХРАНА

#### ОКРУЖАЮЩЕЙ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки

#### СРЕДЫ И

передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно

#### УТИЛИЗАЦИЯ

выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.

#### ОТХОДОВ

#### ТРАНСПОРТИРОВКА/ВАК/ADR -

-

---

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001.

Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.