


Панели-Ясса лак полуматовый

ТИП	Водоразбавляемый, колеруемый акрилатный лак для внутренних помещений.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Предназначен для лакировки деревянных, панельных и бревенчатых, а также бетонных и кирпичных поверхностей внутри здания. Не применять для лакировки полов и мебели.
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Применяется для панельных стен и потолков, а также бревенчатых поверхностей.



[Увеличить](#)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Базис	EP
Цвета	Колеруется по каталогу "Колеруемые лаки для интерьеров".
Степень блеска	Полуматовая
Класс эмиссии строительного материала	M1
Расход	На строганую поверхность – 8-12 м ² /л.
Тара	0,9 л, 2,7 л, 9 л.
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится кистью или распылением.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	От пыли – 30 минут. Нанесение следующего слоя или шлифовку можно производить через 2–3 часа.
Сухой остаток	22 %.
Плотность	Ок. 1,0 кг/л.
Хранение	Защищать от мороза.
Код	846 6404
Свидетельство о государственной регистрации	Свидетельство о государственной регистрации

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть не ниже +10 °C и относительная влажность воздуха – 30–80 %.
Предварительная подготовка	Новая деревянная поверхность: Очистить поверхность от грязи и пыли. Слегка увлажнить поверхность водой, дать высохнуть и отшлифовать вставшие торчком волокна древесины. Пыль от шлифовки удалить.

Панели-Ясся лак полуматовый

Лакирование	<p>Ранее лакированная поверхность: Вымыть поверхность раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой и дать просохнуть. Отслаивающийся и растрескивающийся лак полностью удалить скребком. Всю поверхность отшлифовать шлифбумагой, пыль от шлифовки удалить. Перед применением лак тщательно перемешать, чтобы не было осадка, а также периодически перемешивать во время работ. При необходимости, разбавить водой. Наносить состав 2 слоями по направлению волокон дерева. При нанесении колерованного состава, для проверки оттенка рекомендуется проводить контрольную выкраску на отдельной доске. Окончательный конечный результат зависит от породы, твердости и первоначального цвета дерева, а также от количества слоев. Для нанесения первого слоя развести колерованный лак водой на 20–30 %. Обычно желаемый конечный результат достигается нанесением двух слоев. Во избежание разницы в оттенке, поверхность целесообразно обрабатывать непрерывно от края к краю, а при обработке больших панельных поверхностей – несколько досок зараз.</p>
Очистка инструментов	<p>Рабочие инструменты промыть водой или моющим средством "Пенсселипесу".</p>
Уход	<p>Не ранее, чем примерно через 1 месяц после лакировки готовое покрытие можно очищать нейтральными (pH 6–8) моющими средствами с помощью отжатой мягкой щетки, ткани или губки. Поверхность нельзя оставлять мокрой. Особенно грязные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (pH 8–10) с помощью, например, тряпки или губки. После очистки поверхность необходимо вымыть тщательно чистой водой.</p>
Ремонтная окраска	<p>Ремонтная лакировка: Лакированные лаком "Панели-Ясся" поверхности можно лакировать водоразбавляемыми лаками Тиккурила.</p>

ОХРАНА ТРУДА Продукт не классифицирован, как опасный. На продукт имеется паспорт техники безопасности. [Паспорт техники безопасности](#)

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывозить на свалку – соблюдать местное законодательство.

ТРАНСПОРТИРОВКА/ВАК/ADR -

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её



Панели-Ясся лак полуматовый

эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.