

3M™ Industrial 81825

Финишная полировальная паста

Структура



Основа: водно-органическая эмульсия
 - не содержит силикона
 - не содержит аммония

Внешний вид: густая кремообразная белая паста
 Ph при 25°C: 7,5-8,5
 Вязкость: 15000-25000 сП
 Абразив: оксид алюминия (Al₂O₃)

Исполнение

Бутыль, 1 кг

Оборудование

Орбитальная (эксцентриковая) полировальная машинка, вращательная полировальная машинка

Принадлежности

Фетровые полировальные круги: 3M™ Finesse-it™ 09391 125мм, 3M™ Finesse-it™ 09390 75мм
 Оправки: 3M™ Perfect-it™ 09552 125мм, 3M™ Finesse-it™ Roloc™ 14736 75мм

Условия хранения

Хранить в сухом месте при комнатной температуре. **Не допускать замораживания!**

Срок годности

2 года с даты изготовления. Дата изготовления указана на бутылки в формате ДД/ММ/ГГ.

Особенности	Достоинства	Преимущества
Высокая агрессивность	Ускоряется процесс полировки	Быстро располировывается, не оставляя «мутного пятна», повышается производительность
Более жирная	Меньший расход пасты, не перегревает поверхность	Снижение затрат на полировку, уменьшение брака
Не содержит бензолов	Без запаха	Более комфортные условия для работы оператора
Не содержит легковоспламеняющихся веществ	Негорючая	Уменьшает риск возникновения пожара
Специально разработанная формула	Быстро достигается высокий глянец	Улучшение качества обрабатываемой поверхности за меньший промежуток времени

РЕКОМЕНДАЦИИ

Обрабатываемые материалы

Полиуретановые, акриловые, полиэфирные и УФ-отверждаемые лакокрасочные покрытия, искусственный камень, другие синтетические материалы.

Применение

Полирование глянцевої поверхности и ремонт лакокрасочных покрытий после обработки агрессивной полировальной пастой, например, после полировальной пасты 3M™ Industrial 81824, удаление эффекта «голограммы», обеспечение высокого глянца

Рекомендации по применению

- 1) Нанести достаточное для работы количество состава на участок размером 60x60 см.
- 2) Распределить равномерно пасту полировальником. На новый или сухой полировальник следует предварительно нанести некоторое количество пасты, чтобы обеспечить первоначальное смачивание.
- 3) Полировать со слабым или средним нажимом (частота вращения машины 1500–2500 об/мин).
- 4) Уменьшать нажим по мере подсыхания пасты.
- 5) Удалить остатки пасты при помощи чистой салфетки Scotch-Brite™ 2011.

Указания по безопасности



Перед использованием ознакомьтесь с паспортом безопасности.

Важное замечание:

Все приводимые выше мнения и утверждения базируются на опыте сотрудников компании 3M.

Рекомендуется самостоятельно решить вопрос о пригодности изделия для предполагаемых индивидуальных целей до начала его использования.

3M Россия

Абразивные материалы

125445 Москва, ул. Крылатская, дом 17, стр.3

Бизнес-парк «Крылатские холмы»

телефон (495) 784 7474

факс: (495) 784 7475

<http://www.3Mabrasives.ru>

