

M-14 ПИНМАТ

M-14 PINMAT

□ Водоразбавляемая акриловая краска с матовой отделкой, отличной белизной и укрывистостью.

◆ СВОЙСТВА:

- Хорошее сцепление с большинством строительных материалов.
- Высокая укрывистость.
- Высокая степень белизны.
- Удовлетворительная стойкость к влажному истиранию.
- Не капает.
- Не желтеет.

◆ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Предназначена для окраски потолков и внутренних стен, для которых требуется отделка с высокой укрывистостью и белизной.

◆ Технические характеристики:

Внешний вид	Матовый
Цвет:	Белый и по карте цветов
Разбавитель:	Вода
Вязкость:	150-200 П (Brookfield RVT при 20°C, Sp6, 20 об/мин.).
Плотность:	1.53±0.05 кг/л
Содержание твердых веществ по объему:	40 %
Расход:	7-9 м ² /л/слой. (В зависимости от основы).
Высыхание:	На отлип: 30 мин. Последующие слои: 3-4 часа. Полное: 15 - 20 дней
Стойкость к влажному истиранию:	Класс 3 (UNE EN ISO 11998)
Укрывистость:	Класс 1 (ISO 6504-3)

◆ СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Тщательно перемешать до полной однородности продукта. Поверхности, предназначенные для покраски, должны быть очищены от грязи, пыли, жира и т.д. Для ранее окрашенных поверхностей необходимо проверить состояние покрытия и степень закрепления старой краски. Старую краску в неудовлетворительном состоянии необходимо полностью удалить и прогрунтовать одним слоем грунтовки ИЗАКРИЛИКО.

Для нанесения использовать кисть, валик или пистолет-распылитель. Для первого слоя развести краску на 15-20% водой. Для второго слоя развести краску на 5-10% водой. Вода для разведения должна быть чистой, питьевая.

Не рекомендуется производить работы при температуре воздуха и основы ниже + 7° С и относительной влажности воздуха выше 80%, а также при дождливой погоде или в сильную жару.

→ *поверхности: новые или ранее неокрашенные:*

Бетон: полностью затвердевший (30 дней мин.). Удалить смазку от опалубки.

Строительный раствор и бетон: очистить поверхность от высолов и щелочи при помощи разведенного сульфата цинка (ZnSO₄).

Фиброцемент: устранить повышенную щелочность и нанести грунтовку Изакрилико для корректировки пористости.

Гипс:

Пористый: Нанести один слой грунтовки Изакрилико для корректировки пористости.

Хрупкий: Нанести один слой грунтовки Фиксакрил для образования поверхностной эластичной «сетки». Продукт обладает хорошей проникающей способностью, снижает адсорбцию и упрощает последующее нанесение краски.

→ *старая краска в хорошем состоянии:*

Независимо от вида поверхности, необходимо придать ей однородный вид.

Например, отшлифовать слегка залоснившиеся места, чтобы открыть поры для улучшения сцепления краски с поверхностью.

Устранить возможные дефекты текстуры и планиметрии при помощи шпаклевок Пласваль.

Убедиться в совместимости краски.

→ *ранее окрашенные поверхности в плохом состоянии (патологии):*

Плесень и водоросли (черные пятна): Удалить водоросли и плесень и продезинфицировать поверхность, используя щетку и раствор щелока или перекись водорода (1:10 объемов).

Соли металлов: Эти соли, вызванные коррозией арматуры, имеют красноватый или желтоватый цвет. Тщательно очистить поверхность щеткой, нанести два слоя краски ТИКСОВАЛЬ ПРОТИВ ДЫМА, после чего нанести краску М-14 Пинмат по технологии.

→ *ранее окрашенные поверхности в плохом состоянии (растрескивание):*

Старую, плохо закрепленную краску с проблемами меления, раковинами, пузырьками, трещинами, отслаиваниями и т.д., необходимо полностью удалить. Нанести слой грунтовки Изакрилико, и затем 2 слоя краски М-14 Пинмат.

На поверхности, разрушенные эрозией, нанести один слой грунтовки Фиксакрил и два слоя краски М-14 Пинмат.

◆ ОТХОДЫ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА:

Принять все необходимые меры для минимизации отходов. Не сливать в канализацию, водоемы и т.д. Неиспользованные остатки и/или их упаковки должны направляться в специальные, предназначенные для утилизации химических отходов, места в соответствии с действующим законодательством страны.

◆ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Продукт годен для домашнего использования.

Беречь от детей.

Не подвергать упаковки с продуктом действию прямых солнечных лучей и повышенных температур. Не замораживать.

Не принимать внутрь.

Не разрешать детям кусать окрашенные поверхности.

Информация, приведенная в данной техкарте, основана на современных знаниях о продукте и действующем законодательстве страны производителя и ЕС. Производитель не отвечает за условия работы пользователя. Продукт не должен использоваться по другому назначению, не указанному в техкарте, без письменного разрешения и инструкций со стороны производителя. В ответственность пользователя входит соблюдение необходимых мер для выполнения требований действующего законодательства своей страны.