TIGER SILICONE

TIG 10

(универсальный силикон)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Продукт Универсальная эластичная уплотнительная масса на базе полисилоксана.

Свойства Для внутренних и наружных применений. Легко накладывается. Устойчива и сохраняет эластичность в различных климатических условиях. Хорошая адгезия к стеклу, керамической плитке, эмали, фарфору, окрашенным поверхностям, к различным строительным материалам, полисирену, нержавеющей стали, анодированному алюминию и импрегнированной древесине.

Цвет Белый, бесцветный.

Упаковка В картриджах по 280 мл.

Срок хранения В первичной упаковке 24 месяца при температуре от +5°C до +25°C. При транспортировке выдерживает температуру до -15°C.

Назначение В стекольном производстве в качестве замазки для остекления окон преимущественно с деревянными рамами. В строительстве в качестве универсальной уплотнительной массы для заполнения трещин между строительными материалами и элементами отделки. Для различных уплотнений на промышленных объектах. Для уплотнений корпусов лодок, судов, кузовов автомобилей и кемпинговых прицепов. Для склеивания мелких отделочных элементов и электропроводки. Не применим для аквариумов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характер	Эластичный.
Плотность	0,93 г\куб. см.
Консистенция	Тиксотропная.
Скорость выдавливания	400 г/мин. (3,5 мм/3 бар).
Время пленкообразования	8 мин. при температуре 23°C и влажности 55%.
Оползание	По нормам ISO 7390 не более 2 мм.
Допустимая деформация	По нормам ISO 11600: ±25%.
Время затвердевания	2 мм в день при температуре +23°C и влажности 55%.
Возможность окрашивания	Окрашиванию не подлежит.
Твердость по Шору A(3s)	По нормам DIN 53505: 10°.
Термоустойчивость	От -30°C до +120°C.
Модуль 100%	По нормам DIN 28339: 0,1 Мпа.
Максимальная упругость	По нормам DIN 53504: 0,8 Мпа.
Относительное удлинение при разрыве	По нормам DIN 28339: 500%.
Ремонт	Тем же материалом.
Размеры швов	
Минимальная ширина	4 мм.
Максимальная ширина	25 мм.
Соотношение размеров шва	Ширина в мм: 4-8 10-12 14-16 18-20 22-24 Глубина в мм: 6 8 10 12 14

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Рекомендуемые поверхности стекло, керамическая плитка, эмалия, фарфор, окрашенные поверхности, различные строительные материалы, нержавеющая сталь, анодированный алюминий и импрегнированная древесина. Не применять для тефлона, битумных поверхностей, PE, PP, бетона, мрамора, меди, железа, свинца и приклеивания зеркал. Рекомендуется производить пробы адгезии.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Способ применения Удалить колпачок, прорезать наконечник картриджа, снова навинтить колпачок и под углом обрезать его по диаметру, соответствующему ширине шва. Масса накладывается ручным или пневматическим пистолетом в диапазоне температур +5°C - +40°C. Поверхности должны быть чистыми, сухими, свободными от пыли, жиров, масел и других загрязнений. После наложения массу разгладить шпателем в течение 8 мин. Хорошим вспомогательным средством является мыльный раствор.

Средства очистки Сразу по окончании работ инструмент промыть скипидаром или спиртом, руки — продуктом Handfris и/ или водой с мылом. Затвердевший силикон можно удалить с помощью препарата Sili-Kill.

Меры безопасности Не допускать продолжительного контакта массы с кожей. В случае попадания не затвердевшей массы в глаза промыть их большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. Беречь от детей!

Ответсвенность: Выше указанная информация является результатом испытаний фирмы Den Braven. Производитель не в состоянии предвидеть всех вариантов использования своих продуктов и поскольку способ применения продуктов не подлежит его полному контролю, потребитель берёт на себя ответсвенность за соответсвующий выбор и применение продукта. Производитель не берёт на себя ответственность за проявляющиеся повреждения или за плохое состояние поверхности, которое может исходит от атмосферных условий, предварительной подготовки или конструкционных недостатков.

Den Braven East Poland, ul. Bukowska 11a, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo
tel.(48-61) 89 61 740, fax 81 62 825; e-mail: export@denbraven.pl www.denbraven.ru