

SURFASEAL 85 **- Анतिकоррозийное средство -**

SURFASEAL 85 – антикоррозийное средство, которое можно смешивать с теплой водой до стабильной эмульсии. SURFASEAL 85 значительно защищает фосфатные слои и металлические поверхности.

SURFASEAL 85 не содержит хлор, вторичные амины (TRGS 611) и галогенированных растворителей.

ОСОБЕННОСТИ:

- (1) Очень высокая коррозионная защита от 14 циклов изменения климата паровой водой (DIN 50 017) уже при 5 %-ой эмульсии.
- (2) Хорошее проникновение в слой фосфата и при этом быстрое высыхание.
- (3) SURFASEAL 85 можно снова легко удалять водными чистящими средствами.
- (4) Масляная пленка не липкая и не засмоленная.

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ:

<i>Концентрация на 100 л</i>	5 – 30 л SURFASEAL 85
<i>Температура</i>	20 – 60 °C
<i>Время выдержки</i>	2 минуты
<i>pH-значение</i>	8,5 (20 %-ое)

ОБОРУДОВАНИЕ:

Емкость из стали (DIN 17 100/2).
Мы рекомендуем перемешивание раствора во время работы.

ХРАНЕНИЕ:

При температуре выше + 5 °C.

Низкая температура хранения разрушает продукт при длительном воздействии.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА 100 Л:

Емкость на $\frac{3}{4}$ объема наполнить водой и подогреть до 30 – 40 °С; температура важна, поскольку иначе не образуется стабильная эмульсия. Потом при постоянном помешивании добавить SURFASEAL 85, наполняют водой на 100 л и устанавливают рабочую температуру.

ОБСЛУЖИВАНИЕ:

pH-значение эмульсии может устанавливаться Rostschutzmittel RM.

Падение pH-значения ниже 8 необходимо обязательно избегать, так как может произойти расслоение эмульсии.

Необходимо избегать занесение кислоты. Занесение соляной кислоты может образовывать содержание хлорида. Нужно избегать содержания хлоридов свыше 150 мг/л, поскольку иначе ослабевает антикоррозионная защита. При более высоких содержаниях хлорида рекомендуется новое приготовление.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Мы рекомендуем обезвреживать отработанные эмульсии в местах сбора отработанного масла.

Мы добросовестно разработали эту инструкцию.

Поскольку мы не имеем влияния на то, обращаются с нашими продуктами согласно инструкции или нет, мы не несем ответственность за безупречное качество, соответствующее закону только до получения товара. Мы не несем ответственности за убытки любого вида.