

Эмаль водорастворимая ИР-116

Атмосферостойкая эмаль по старым краскам и дереву

0,8л ТУ У 24.3-21583365.005-2001

МАТЕРИАЛ

Изготовлено на основе водной 100%-ной акриловой дисперсии, белого пигмента, реологических и стабилизирующих добавок.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для окраски новых и ранее окрашенных алкидными красками оконных рам, подоконников, дверей, плинтусов и др. изделий из дерева. Может использоваться для покрытия загрунтованных металлических и минеральных нещелочных поверхностей.

СВОЙСТВА

Высококачественная эмаль, создана на основе новейших современных водных материалов, целиком заменяющая алкидные эмали. Благодаря чрезвычайно высокой адгезии к старым краскам, позволяет очень легко решить вопрос ремонта старых окрашенных поверхностей. Удобна при нанесении. Обладает отличной укрывистостью, повышенной атмосферостойкостью. Быстро сохнет. После высыхания окрашенные поверхности не слипаются при соприкосновении друг с другом. Запатентованная технология против растрескивания. Белоснежная, не желтеет под воздействием УФ-лучей. Стойкая к агрессивному воздействию окружающей среды, механическому истиранию, мытью бытовыми химическими средствами. Краска легко колеруется универсальными и водными пастами в любые светлые цвета. Экологически чистая, без запаха.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Новые деревянные поверхности: очистить от пыли и грязи, при необходимости зашпатлевать с помощью шпатлевки Ирком-колор, зашлифовать, удалить шлифовочную пыль, прогрунтовать защитным составом ДокторТекс ИР-013 светлого цвета.

Деревянные ранее окрашенные поверхности: тщательно удалить все отслаивающиеся покрытия, прочнодержавшиеся покрытия промыть водой с добавлением нашатырного спирта.

Металлические поверхности: тщательно удалить имеющуюся ржавчину и старую отслаивающуюся краску, зачистить шкуркой, удалить пыль и обезжирить до полного смачивания металлической поверхности водой. Нанести один слой грунтовки по металлу ИР-06, дать высохнуть в течении 2 часов.

Минеральные поверхности: прогрунтовать глубокопроникающей грунтовкой ИР-01 в 2-3 слоя.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком, распылителем в 1-2 слоя. В ответственных случаях при повышенной атмосферной и механической нагрузке наносить в 2-3 слоя. Время высыхания при температуре +18-22°C и относительной влажности воздуха 60% - 30-40 минут. Следующий слой наносить через 2-3 часа. Расход составляет: 1 литр на 4-10 м².

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не наносить в условиях повышенной влажности, при температуре ниже +10°C и на поверхности, находящиеся во время нанесения краски под прямыми лучами солнца.

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

Хранить при температуре не ниже 0°C.

Срок хранения 12 месяцев в фирменной герметичной таре.

Емаль водорозчинна IP-116

Атмосферостійка емаль по старим фарбам та дереву

0,8л / 3л / 10л ТУ У 24.3-21583365.005-2001

МАТЕРІАЛ

Виготовлено на основі водної 100%-ної акрилової дисперсії, білого пігменту, реологічних та стабілізуючих добавок.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Для фарбування нових та раніше пофарбованих алкідними фарбами віконних рам, підвіконників, дверей, плінтусів та т.ін. виробів з дерева. Можна також використовувати для покриття заґрунтованих металевих та мінеральних нелужних поверхонь.

ВЛАСТИВОСТІ

Високоякісна емаль, створена на основі новітніх сучасних водних матеріалів, яка цілком замінює алкідні емалі. Завдяки надзвичайно високій адгезії до старих фарб, дає можливість дуже легко вирішити питання ремонту старих пофарбованих поверхонь. Зручно наноситься. Має чудову укриваючу здатність, високу атмосферостійкість. Швидко сохне. Після висихання пофарбовані поверхні, які прилягають одна до одної, не злипаються. Запатентована технологія проти розтріскування. Білосніжна, не жовтіє під дією УФ-променів. Стійка до агресивної дії навколишнього середовища, механічного стирання, миття побутовими хімічними засобами. Фарба легко кольорується універсальними та водорозчинними пастами в будь-які світлі кольори. Екологічно чиста, без запаху.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Нові дерев'яні поверхні: очистити від пилу та бруду, при необхідності зашпатлювати за допомогою шпатлівки Ірком-копор, зашліфувати, видалити шліфувальний пил, заґрунтувати захисним засобом ДокторТекс IP-013 світлого кольору.

Дерев'яні раніше пофарбовані поверхні: ретельно видалити фарбу, яка погано тримається, міцні покриття промити водою з додаванням нашатирного спирту.

Металеві поверхні: ретельно очистити від іржі та старої відшарованої фарби, зачистити шкуркою, видалити пил та знежирити до повного змочування металевої поверхні водою. Нанести один шар ґрунтовки для металу IP-06, дати висохнути протягом 2 годин.

Мінеральні поверхні: заґрунтувати глибокопроникаючою ґрунтовкою IP-01 в 2-3 шари.

ЗАСТОСУВАННЯ

Перед використанням фарбу ретельно перемішати. Наносити щіткою, валиком, розпилувачем в 1-2 шари. У відповідальних випадках при підвищеній атмосферній механічній нарузці наносити в 2-3 шари. Час висихання при температурі +18-22°C та відносній вологості повітря 60% - 30-40 хвилин. Наступний шар наносити через 2-3 години. Витрати складають: 1 літр на 4-10 м².

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Не наносити фарбу в умовах підвищеної вологості, при температурі нижче +10°C та на поверхні, які знаходяться під час нанесення фарби під прямими променями сонця.

Гарантія якості

Зберігати при температурі не нижче 0°C.

Термін зберігання 12 місяців в фірмовій герметичній тарі.