


GRANIT LAKK AQUA

ПОЛУМАТОВЫЙ ЛАК ДЛЯ КАМНЯ

- Создает эффект «мокрого камня»



GRANIT LAKK AQUA

Сфера применения	Водоразбавимый полуматовый акриловый лак для защиты от неблагоприятных атмосферных воздействий, повышения износостойкости и декоративной отделки различных минеральных поверхностей. Содержит воск, который повышает водоотталкивающие свойства покрытия и обеспечивает лёгкость очищения при влажной уборке, а также УФ-фильтр, защищающий поверхность от выцветания. Подчеркивает фактуру и насыщенность цвета обработанной поверхности, придает ей эффект «мокрого камня». Для внутренних и наружных работ.
Свойства	Обладает стойкостью к действию климатических факторов. Содержит воск, который повышает водоотталкивающие свойства покрытия и обеспечивает лёгкость очищения при влажной уборке, а также УФ-фильтр, защищающий поверхность от выцветания. Подчеркивает фактуру и насыщенность цвета обработанной поверхности, придает ей эффект «мокрого камня». Лак не предназначен для горизонтальных поверхностей при наружных работах, а также для глазурованных и полированных поверхностей. Не применять для облицовочного кирпича с проблемами высолов. Не использовать на фасадах в случае нарушения отсечной гидроизоляции между фундаментом и стенами. Для мытья обработанной поверхности использовать воду и, при необходимости, нейтральные и слабощелочные моющие средства. Не использовать абразивные чистящие средства, а также жесткие губки и щетки. Сильное трение может сделать поверхность глянцевой. Покрытие приобретает окончательную износостойкость примерно через 4 недели.
Вид окрашенной поверхности	Полуматовая. Эффект «мокрого камня».
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть прочной, сухой и очищенной от высолов, песка, пыли, грязи, масла и жира. Ранее окрашенные поверхности необходимо очистить от старого отслаивающегося материала, зачистить шкуркой и промыть водой. Места, пораженные плесенью или мхом, должны быть тщательно очищены механически и обработаны средством BIOTOL или BIOTOL Spray, промыты водой и высушены.
Нанесение	Лак тщательно перемешать перед применением, а также перемешивать во время работы для равномерного распределения матирующей добавки. При необходимости разбавить. Для получения эффекта «мокрого камня» на умеренно впитывающей поверхности достаточно одного слоя лака. При обработке пористых поверхностей через 1-2 часа нанести второй слой лака. Каменные поверхности, подвергающиеся сильным атмосферным воздействиям или интенсивному механическому износу, рекомендуется обрабатывать лаком ежегодно.
Рабочие инструменты	Кисть, валик, тампон. По окончании работ промыть водой с мылом.
Рабочая температура	Выше +10°C (относительная влажность воздуха не выше 80%).
Состав	Акриловая дисперсия, матирующая добавка, функциональные добавки, воск, вода.
Тип связующего	Акрилат
Разбавитель	Вода, до 25%
Расход (на каждый слой)	8...12 м ² /л. Расход лака зависит от типа поверхности
Время высыхания	Для второго слоя 1...2 часа, полное 2...4 часа при 20°C и относительной влажности воздуха 80%.
Плотность	Около 1 кг/л
Сухой остаток	Около 25%
Хранение	2 года в плотно закрытой таре. Беречь от замерзания.
Охрана окружающей среды	Не выливать в канализацию. Избегать попадания в окружающую среду. При работе следовать общим правилам гигиены труда. Избегать необоснованного риска. Для очистки загрязненной составом поверхности и предметов использовать воду.
Утилизация	Неиспользованный продукт сдать на свалку вредных отходов. Чистую, сухую упаковку отнести в пункт сбора отходов упаковки.
Содержание ЛОС*	Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта (подгруппа е) 130 g/L (2010) Макс. содержание ЛОС* в продукте <10 g/L

* Летучие органические соединения